O'Leary

Технический паспорт · перевод на русский язык

Pro Prime High Hide Interior Latex Primer

латексный грунт с высокой укрывистостью для внутренних работ · серия 1200.00

Перевод технического паспорта производителя (O'Leary Paint Company, документ серия 1200.00 · ред. 05/2021), подготовлен интернет-магазином benjaminmoore-store.ru. Единицы измерения пересчитаны в метрическую систему, в скобках — исходные значения. При расхождениях приоритет имеет оригинальный документ на английском языке.

Основные данные

Тип связующего	латекс
Блеск	матовый
Расход	≈ 8,6–9,8 м²/л (350–400 кв. футов на галлон)
Способ нанесения	кисть, валик или распыление
Разбавитель	чистая вода
Очистка инструмента	тёплая мыльная вода
Высыхание	на отлип — 1 ч; до следующего слоя — 2 ч; полное отверждение — 7 сут.

Описание продукта

Pro Prime High Hide — быстросохнущий латексный грунт для внутренних работ по гипсокартону, кладке и древесине без проступающих веществ. Легко наносится, быстро сохнет, хорошо укрывает и запечатывает поверхность, устраняя пятнистость финишного слоя. Быстросохнущий: шлифовать или перекрывать можно через два часа.

Область применения

Гипсокартон, кладка, МДФ и древесина без проступающих веществ внутри помещений.

Подготовка поверхности

Перед применением тщательно перемешайте. Поверхность должна быть чистой, сухой, без грязи, жира и загрязнений. Удалите всю непрочную и отслаивающуюся краску. Заделайте отверстия, трещины и дефекты поверхности. Отшлифуйте до гладкости. Глянцевые поверхности матируйте шлифованием. Шлакоблоки и шероховатую кладку заполните акриловым заполнителем O'Leary Acrylic Block Filler. Для лучшей укрывистости грунты и заполнители колеруйте близко к финишному цвету. Бетон должен выдержать не менее 30 суток; pH — не выше 10,0. При pH выше 10,0 используйте #50 Block It (до pH 12) или 5090 Primer/Sealer (до pH 13).

ВНИМАНИЕ! При соскабливании, шлифовании или удалении старой краски может выделяться свинцовая пыль. СВИНЕЦ ТОКСИЧЕН. ВОЗДЕЙСТВИЕ СВИНЦОВОЙ ПЫЛИ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ТЯЖЁЛЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОРАЖЕНИЕ ГОЛОВНОГО МОЗГА, ОСОБЕННО У ДЕТЕЙ. БЕРЕМЕННЫМ ТАКЖЕ СЛЕДУЕТ ИЗБЕГАТЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ. Для защиты от свинца используйте сертифицированный респиратор (NIOSH). Убирайте тщательно — пылесосом с HEPA-фильтром и влажной шваброй. Перед началом работ узнайте, как защитить себя и близких (в США — National Lead Information Hotline, 1-800-424-LEAD, www.epa.gov/lead).

Нанесение

Перед началом работы перемешайте материал круговыми движениями снизу вверх. Наносится кистью, валиком или распылением с расходом не более 400 кв. футов на галлон (9,8 м²/л). Фактура и пористость поверхности влияют на фактический расход. Для лучшего результата при работе кистью используйте качественную кисть с синтетической щетиной. Валик: для гладких поверхностей — ворс 10 мм (3/8″), для полушероховатых — 13 мм (1/2″), для шероховатых — 19 мм (3/4″). Для распыления при необходимости можно разбавить чистой водой до 10%. Лучший результат обеспечивает качественный инструмент. Наносите при температуре поверхности выше 10 °C (50 °F).

Примечание: рецептура не содержит ртути и свинца.

Технические данные

Тип смолы	винилацетат / акрил
Сухой остаток	по массе — 41,0%; по объёму — 28,3%
Плотность	1,24 кг/л (10,34 фунта/галлон)
Вязкость	102–106 KU
Блеск (зеркальный)	4–5 при 85°
Рекомендуемая толщина плёнки	мокрая: 102–117 мкм (4,0–4,6 мил) сухая: 29–33 мкм (1,13–1,3 мил)
ЛОС	менее 100 г/л (0,84 фунта/галлон)

Меры предосторожности

ОСТОРОЖНО! Не принимать внутрь. Закрывайте тару после каждого использования. ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ.

БЕРЕЧЬ ОТ ЗАМОРАЖИВАНИЯ.

Техническая поддержка

Консультации по материалу и системам окраски — у официального дилера O'Leary. В Москве: интернет-магазин benjaminmoore-store.ru, +7 (495) 668-55-88.

ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ. НЕ ПРИНИМАТЬ ВНУТРЬ

Паспорт безопасности (SDS) — на сайте olearypaint.com.