

Перевод технического паспорта производителя (Colorstyle Paint (Греция), документ Product Data Sheet CS 598), подготовлен интернет-магазином benjaminmoore-store.ru. Единицы измерения пересчитаны в метрическую систему, в скобках — исходные значения. При расхождении приоритет имеет оригинальный документ на английском языке.

Описание CS 598 Metal Guard — твёрдая, прочная и долговечная эмаль для металлических поверхностей. Образует антикоррозийное покрытие на правильно загрунтованном металле. Отличная адгезия, укрывистость и розлив. Превосходная атмосферостойкость и сохранение цвета. Идеальна для нового загрунтованного металла или ранее окрашенных поверхностей: дверей, перил, рам, окон, промышленного оборудования. Особенности • образует антикоррозийное покрытие на правильно загрунтованном металле • износостойкая, долговечная, атмосферостойкая • превосходный розлив и укрывистость • отличная стойкость к стеканию, сохранение цвета и блеска • рекомендуется для коммерческих и жилых объектов Общие данные Цвета белый, чёрный и более 3500 оттенков колеровки Токсичность без свинца и ртути Степень блеска 90–95 при 60° Эксплуатационные свойства Атмосферостойкость хорошая Стойкость к истиранию отличная Термостойкость до 120 °С; постоянный нагрев вызывает преждевременное пожелтение и охрупчивание Стойкость к растворителям хорошая стойкость к алифатическим растворителям и спиртам; чувствительна к ароматическим углеводородам и другим сильным растворителям	Водостойкость хорошая стойкость к воде и конденсату; стойка к истиранию при мытье ЛОС: категория A/i SB (однокомпонентные высокоэффективные покрытия). Готовый продукт содержит не более 499 г/л — ниже предела ЕС 500 г/л (2010). Технические данные Расход 15–16 м²/л Сухой остаток по объёму 51% Толщина мокрой плёнки 67 мкм Толщина сухой плёнки 34 мкм Высыхание при 20 °С на отлип — 3–4 ч; перекрытие — 16 ч Эластичность выдерживает испытание на оправке 3 мм Разбавление 5–10% уайт-спирита со слабым запахом Способ нанесения кисть, валик, распыление Подготовка поверхности Окрашиваемая поверхность должна быть очищена от всего непрочного: пыли, отслаивающейся и шелушащейся краски. Поверхность должна быть чистой, без следов жира, масла и грязи. Непрочный материал удалите скребком и шлифованием. Глянцевые поверхности отшлифуйте до матовости. После грунтования, как описано ниже, нанесите два слоя CS 598. Новый металл: загрунтуйте CS 568 The Perfect Primer (алкидный антикоррозийный грунт). Ранее окрашенный металл: удалите непрочную ржавчину и отслаивающуюся краску. Загрунтуйте CS 568 The Perfect Primer (алкидный антикоррозийный грунт). Завершите 2 слоями CS 598 Metal Guard.	Нанесение Тщательно перемешивайте до и во время использования. Наносите кистью, валиком или распылением. Разбавляйте уайт-спиритом со слабым запахом на 5–10%. Не наносите при температуре воздуха или поверхности ниже 10 °С и при высокой влажности. В прохладных и влажных условиях высыхание дольше. Очистка: Очищайте кисти и инструмент уайт-спиритом. Меры предосторожности, охрана здоровья и окружающей среды ОПАСНО. • легковоспламеняющаяся жидкость и пары • поражает органы при длительном или многократном воздействии • может вызывать аллергическую кожную реакцию • может вызывать сонливость или головокружение • токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями • повторное воздействие может вызывать сухость или растрескивание кожи • содержит бис(2-этилгексаноат) кобальта и 2-бутаноноксим; может вызывать аллергическую реакцию • беречь от тепла, горячих поверхностей, искр, открытого огня и других источников воспламенения; не курить • при пожаре тушить углекислым газом, пеной или химическим порошком • не вдыхать пыль, дым, газ, туман, пары, аэрозоль • при плохом самочувствии обратиться за медицинской помощью • использовать только на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении • использовать защитные перчатки, средства защиты глаз и лица • ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: промыть большим количеством воды с мылом; при раздражении или сыпи обратиться к врачу
--	---	--

- ПРИ ВДЫХАНИИ: вывести пострадавшего на свежий воздух и обеспечить ему покой в удобном для дыхания положении
- хранить под замком, в хорошо проветриваемом месте; держать тару плотно закрытой; хранить в прохладном месте
- не допускать попадания в окружающую среду
- утилизировать содержимое и тару на соответствующем полигоне согласно местным, региональным, национальным и международным нормам

- содержит углеводороды C9–C12 (н-алканы, изоалканы, циклические, ароматические 2–25%), бис(2-этилгексаноат) кобальта и нефту (нефтяную) тяжёлую гидроочищенную

Упаковка и хранение

Тара	0,75 л, 2,25 л
Температура вспышки	44 °C (по Абелю)
Хранение	КРАСКИ, легковоспламеняющаяся жидкость

Техническая поддержка

Консультации по материалу и системам окраски — у официального дилера Color Style. В Москве: интернет-магазин benjaminmoore-store.ru, +7 (495) 668-55-88.

ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ
Паспорт безопасности (SDS)
предоставляется производителем по запросу.