

Перевод технического паспорта производителя (C.A.P. Arreghini S.p.A., документ DOLOMITIWDECKING\_YN22L0WN · ред. 4, 11/2020), подготовлен интернет-магазином benjaminmoore-store.ru. Единицы измерения пересчитаны в метрическую систему, в скобках — исходные значения. При расхождениях приоритет имеет оригинальный документ на английском языке.

Характеристики

Продукт для систем окраски наружных деревянных изделий. Обеспечивает равномерную отделку и высокую стойкость к атмосферным воздействиям и солнечному свету. Высокое качество позволяет получить отличный уровень отделки и высокую защиту изделий, подверженных очень суровым погодным условиям.

Dolomiti W Decking изготовлен на специальных акриловых смолах в водной дисперсии с фунгицидами и пигментами, которые глубоко проникают, питая и укрепляя древесину; продукт оставляет поры открытыми и паропроницаемыми, не отслаивается и не шелушится со временем. Выпускается в полупрозрачных цветах, подчёркивает текстуру и улучшает внешний вид древесины.

Эластичность, проникающая способность, водонепроницаемость и износостойкость обеспечивают сохранность плёнки при напряжениях от изменения размеров основания при смене климатических условий.

Состав

Высококачественные акриловые смолы в водной дисперсии, светостойкие прозрачные оксиды железа и фунгициды.

Свойства продукта

|                                      |                                     |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Атмосферостойкость                   | отличная                            |
| Эластичность                         | отличная                            |
| Блеск                                | матовый                             |
| Сухой остаток по массе (внутр. PF25) | 24–28%                              |
| Высыхание (внутр. PF2)               | перекрытие — 12 ч; полное — 5 суток |

Технические данные

Удельный вес (внутр. PF3) 1000–1100 г/л

Хранение

Продукт стабилен 1 год при хранении в оригинальной таре при температуре от +5 до +30 °C.

Цвета

027 Walnut (орех), 070 Colourless (бесцветный), 078 Oak (дуб), 080 Chestnut (каштан).

Рекомендуется проверить цвет предварительным пробным нанесением, так как исходный цвет каждой породы древесины даёт свой итоговый оттенок. Оттенок может незначительно отличаться от партии к партии, поэтому работу необходимо завершать материалом одной партии.

Применение

Подходит для декоративной отделки и защиты от атмосферных воздействий новых и ремонтируемых деревянных оснований различных пород: заборов, деревянных ограждений балконов, вагонки, цветочных ящиков, беседок, балок и оконных рам. Идеален для покрытия наружных деревянных полов (террасной доски).

Если продукт хранился при низкой температуре, перед нанесением рекомендуется довести его температуру не ниже +15 °C. Во время нанесения и высыхания температура должна быть выше +15 °C, а влажность воздуха — ниже 65%; важно также проветривать помещение для испарения воды. Учтите, что нанесение более толстого слоя, чем указано, или иные условия окружающей среды могут удлинить высыхание.

Инструменты

Кисть, валик.

Разбавление

Готов к применению.

Расход

18–20 м²/л за один слой в зависимости от впитываемости основания.

Температура нанесения

от +15 до +30 °C.

Система окраски

Новые изделия из различных пород, включая породы с очень выраженными глубокими порами

(ироко, меранти, махагони, морская фанера)

1. Отшлифуйте древесину шкуркой P220–P250.
2. Нанесите слой Dolomiti W Decking.
3. Если первый слой впитался хорошо, равномерно и без ореолов, можно нанести второй слой Dolomiti W Decking, особенно следя за тем, чтобы не превысить расход и не удлинить высыхание.

Сильно подверженные воздействию изделия: заборы, вагонка, беседки, фермы

1. Отшлифуйте древесину шкуркой P220–P250.
2. Нанесите слой Dolomiti W Decking.
3. Через 12 часов убедитесь, что продукт хорошо впитался, и нанесите второй слой Dolomiti W Decking.

Наружные деревянные полы (террасная доска)

1. Отшлифуйте древесину шкуркой P220–P250.
2. Нанесите слой Dolomiti W Decking.
3. Через 12 часов нанесите второй слой Dolomiti W Decking.

Экзотические породы, содержащие жирные компоненты (смолы, эфирные масла), в зависимости от породы могут сохнуть дольше; в этом случае перед вторым слоем оцените впитывание первого, всегда соблюдая указанный расход.

Обновление

1. Тщательно очистите поверхность от грязи, пыли и непрочного материала, затем отшлифуйте шкуркой P240–P280.
2. Нанесите 1 слой Dolomiti W Decking.

Трещины от набухания и усадки древесины перед окраской необходимо

загерметизировать подходящими продуктами (акриловыми герметиками).

Статья из техзадания

Пропитка-отделка на специальных акриловых смолах в водной дисперсии для древесины, стойкая к плесени, пигментированная прозрачными оксидами железа, с фунгицидами и сухим остатком 26%, для защиты деревянных изделий, подверженных сильному атмосферному воздействию, при среднем расходе 50 мл/м² на слой.

Указания

Для правильного выполнения работ необходимо строго следовать указаниям по подготовке поверхностей, приведённым в справочниках CAP Arreghini (Books) и в техническом паспорте. Данная техническая информация носит ориентировочный характер. Из-за огромного разнообразия оснований и условий нанесения необходимо проверить пригодность продукта и его эффективность пробным нанесением на конкретном объекте. Данные спецификации и техническая информация определены при +23 °C и

относительной влажности воздуха 65%. В других условиях данные и интервалы между операциями могут отличаться.

Техническая поддержка

Консультации по материалу и системам окраски — у официального дилера Arreghini. В Москве: интернет-магазин benjaminmoore-store.ru, +7 (495) 668-55-88.

ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ

Паспорт безопасности (SDS) — на сайте caparreghini.it.