

Перевод технического паспорта производителя (C.A.P. Arreghini S.p.A., документ RINNOVAW_YNRKA0W0 · ред. 1, 06/2022), подготовлен интернет-магазином benjaminmoore-store.ru. Единицы измерения пересчитаны в метрическую систему, в скобках — исходные значения. При расхождениях приоритет имеет оригинальный документ на английском языке.

Описание

Бесцветное защитное восстанавливающее масло для наружных работ. Возвращает первоначальный вид наружным конструкциям, обновляя покрытие, изношенное солнцем и атмосферными воздействиями. Очень легко наносится при обслуживании. Ежегодная обработка Rinnova W значительно продлевает срок службы покрытия.

Технические данные

Атмосферостойкость	отличная
Сухой остаток по массе (внутр. PF25)	18–22%
Высыхание (внутр. PF2)	полное — 12 ч
Удельный вес (внутр. PF3)	950–1050 г/л

Хранение

Не менее 1 года при хранении в закрытой оригинальной таре при температуре от +5 до +30 °C.

Цвет

Бесцветный.

Применение

Используется для освежения поверхности красок и эмалей при

периодическом обслуживании, когда плёнка начинает матоветь и разрушаться, ещё до появления трещин или отслаивания.

Перед нанесением Rinnova W очистите обрабатываемую поверхность нейтральным моющим средством от грязи и пыли. Продукт готов к применению; перед нанесением хорошо встряхните. Наносите ветошью или кистью, удаляя излишки тканью. Наносите тонкими слоями, чтобы поверхность не оставалась мягкой и липкой.

Подходит для поверхностей, по которым не ходят.

Инструменты

Ветошь.

Разбавление

Готов к применению.

Расход

20–30 м²/л на слой.

Температура нанесения

от +5 до +30 °C.

Статья из техзадания

Защитное восстанавливающее масло для наружных работ, применяемое для

обслуживания поверхностей, окрашенных красками или эмалями на растворителе или на водной основе.

Указания

Для правильного выполнения работ необходимо строго следовать указаниям по подготовке поверхностей, приведённым в справочниках CAP Arreghini (Books) и в техническом паспорте. Данная техническая информация носит ориентировочный характер. Из-за огромного разнообразия оснований и условий нанесения необходимо проверить пригодность продукта и его эффективность пробным нанесением на конкретном объекте. Данные спецификации и техническая информация определены при +23 °C и относительной влажности воздуха 65%. В других условиях данные и интервалы между операциями могут отличаться.

Техническая поддержка

Консультации по материалу и системам окраски — у официального дилера Arreghini. В Москве: интернет-магазин benjaminmoore-store.ru, +7 (495) 668-55-88.

ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ

Паспорт безопасности (SDS) — на сайте caparreghini.it.