

SAN MARCO
is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Unimarc Antitannino

ВОДОРАСТВОРИМАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ ОСНОВА/ОТДЕЛКА, БЛОКИРУЕТ
ПЯТНА НА ДРЕВЕСИНЕ, ДЛЯ ВНУТРЕННИХ/НАРУЖНЫХ РАБОТ



SERIE 339

UNIMARC ANTITANNINO - V.2024-09-23

ОПИСАНИЕ

Полупрозрачная белая основа / финиш с защитными пигментами с эффектом "stain locking" («блокирования пятен»). Препятствует образованию некрасивых ореолов и пятен, вызванных содержанием танинов. Оставляет видимыми прожилки. Быстро сохнет и готова для нанесения следующего слоя через 3 часа, продукт можно использовать как на необработанной, так и на ранее окрашенной древесине.

ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ

Можно наносить в два слоя на древесину хвойных или широколиственных пород, чтобы заблокировать или, по крайней мере, минимизировать появление пятен смолы или дубильных веществ, содержащихся в древесине. Продукт можно шлифовать, он обладает свойствами, позволяющими получить гладкую поверхность.

В защищенных нежилых помещениях (например, чердак) или в интерьере (например, открытые балки) не требует обязательного покрытия, продукт также может служить как полуматовая отделка.

Для наружных работ продукт необходимо наносить как минимум в два слоя и всегда покрывать финишным продуктом линейки Unimarc или Marcotech.

Не используйте в помещениях с особенно влажной атмосферой, таких как бассейны, сауны и т. д.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип связующего вещества: акриловая смола в водной дисперсии
- Объемная масса (плотность) UNI EN ISO 2811-1: $1,26 \pm 0,05$ кг/л
- Зеркальный блеск EN 2813: 10 блеск 85°
- Высыхание (при 25 °C и 65% относительной влажности):

минимум 3 часа, варьируется в зависимости от типа древесины, нанесенного количества и факторов атмосферного воздействия. Высокая влажность и / или низкие температуры увеличивают время высыхания. Шлифовать не менее чем через 6 часов. Во время шлифования следите за тем, чтобы не допустить обнажения древесины.

- Окрашивается красками и эмалями на водной основе.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

- Прошкурить поверхность, чтобы удалить выступающие древесные волокна.

- В случае уже окрашенной древесины удалить возможный слой старой отслаивающейся краски и прошкурить все окрашенные поверхности.

- Удалить возможные остатки древесной смолы, используя подходящий растворитель.

- Заполнить неровности подходящей шпаклевкой. Зашлифовать шпаклеванные участки и удалить пыль.

- Нанести два слоя UNIMARC ANTITANNINO.

- Отшлифуйте и очистите основание перед нанесением отделочного продукта.

ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ

- Условия окружающей среды и поверхности:

Температура окружающей среды: Мин. +8°C / Макс. +35°C

Относительная влажность воздуха: <75%

Температура поверхности: Мин. +5°C / Макс. +35°C

Сухое и чистое основание, очищенное от пыли и жира

- Не применяйте в присутствии поверхностной конденсации или прямых солнечных лучей.

- К-во слоев: 2

- Инструменты: кисть, валик, распылитель

- Тщательно перемешайте продукт перед использованием

- Разбавление: средство готово к использованию

- Сразу же после использования нужно очистить инструменты водой

- Примерный расход на один слой для древесины со средней впитывающей способностью: 9-14 м²/л

КОЛЕРОВКА

Продукт доступен в полупрозрачном белом цвете, колеруется с помощью системы колерования для получения светлых тонов с коэффициентом отражения более 30%.

ХРАНЕНИЕ

Максимальная температура хранения материала: +30°C

Минимальная температура хранения: +5°C

Срок хранения материала составляет 2 года при условии хранения в закрытых оригинальных упаковках при соблюдении надлежащих правил хранения и температурного режима.

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Произведено в соответствии с директивами Евросоюза (2004/42/EC)

Категория A/g: грунтовка (на водной основе): 30 г/л (2010)

Содержит макс.: 30 г/л VOC

Применять материал согласно действующим нормам гигиены и безопасности; после использования запрещено выбрасывать упаковки в окружающую среду, остатки материала должны быть полностью высушены и утилизированы вместе со строительными отходами. Не выбрасывать отходы материала в канализацию, водоемы и на землю. Для дополнительной информации необходимо ознакомиться с Листом Безопасности.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Изоляционная основа-отделка на водной основе для древесины для внутренних и наружных работ.
UNIMARC ANTITANNINO на основе акриловых смол в водной дисперсии наносится на уже подготовленные деревянные поверхности в количестве, определяемом поглощением поверхности.
Поставка и укладка материала € за кв.м.