SAN MARCO
is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Venezia Primer

ВОДОРАСТВОРИМОЕ ГРУНТОВОЧНОЕ ВЫРАВНИВАЮЩЕЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ СТЕН ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ



СЕРИЯ 366

VENEZIA PRIMER - V.2024-09-23

ОПИСАНИЕ

VENEZIA PRIMER - это пигментированное покрытие на водной основе для пропитки и уплотнения внутренних и наружных поверхностей.
В основном предназначается для неоднородных поверхностей, со старой штукатуркой и отремонтированными участками, чтобы сбалансировать поглощение основания для последующих финишных слоев.
Особая формула делает его подходящим в качестве грунта для SILDOMUS SANA.
Колеруется в колеровочной машине, что позволяет получить отличное покрытие в системах окрашивания.

ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ

Краска наносится на внутренние поверхности:
- Новую и старую штукатурку на водной основе.
- Бетонные поверхности.
- Поверхность из гипса, гипсокартона.
- Поверхности со старой краской минеральной или органической основы, просушенные, не осыпающиеся, плотные, впитывающие и правильно подготовленные.
- Различные минеральные строительные смеси, при условии, что они впитывающие.

Поверхности должны быть правильно подготовлены, следуя параграфу « Подготовка поверхности». Не наносить на не просохшие поверхности.
Необходимо выдержать штукатурную поверхность до полной просушки в течение четырех недель.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Связующие вещества: акриловый сополимер в водной дисперсии.

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia
info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

- Растворитель: вода
- Масса объёма (плотность) UNI EN ISO 2811-1: 1,48±0,05 кг/л
- Время высыхания (при +25°C и 65% относительной влажности): поверхностное через 30-40 мин.; нанесение следующего слоя через 2 часа.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность из штукатурки, гипса, гипсокартона:
- Проверить, что основа выдерживалась не менее 28 дней.
- Проверить сохранность. Поверхность должна быть плотной. В противном случае
заделать дефекты или закрепить специальными средствами.
- При наличии плесени обработать поверхность моющим средством COMBAT 222 код 4810222 и гигиеническим средством COMBAT 333 код 4810333.
- Удалить щеткой или смыть присутствующий налет.
- Удалить облупившиеся и отставшие части старой краски; вздувшиеся слои
известковых красок или темперы нужно полностью удалить, обильно смачивая
поверхность и соскабливая их или пользуясь водяным пылесосом.
- На внутренних стенах загладить неровности основы и заделать дыры, трещины,
расщелины и впадины средством TAMSTUCCO 9400006, TAMSTUCCO POLVERE 9410110 или STUCCOFACILE 9560019; зачистить шкуркой наложенную штукатурку и заплаты.
- Заделать щели герметиками.
- При необходимости провести шпаклевку штукатурки средством RASAMIX 9440160, BETOMARC 9450150 или RASOMARC 9500150 в зависимости от типа основы.
- Удалить щеткой наслоения пыли, смога и прочего.
- Проверить, что основа хорошо высохла, и нанести VENEZIA PRIMER согласно процедуре, указанной в разделе Инструкции по нанесению.
- Выждать не менее 6 часов до нанесения отделочного материала.

Бетонные поверхности:
- Обработать щеткой поверхность, удаляя облупившуюся старую краску.
- При наличии плесени обработать поверхность моющим средством COMBAT 222 код 4810222 и гигиеническим средством COMBAT 333 код 4810333.
- Удалить отваливающиеся куски цемента.
- Металлические прутки арматуры, выступающие на поверхности, аккуратно очищают
щеткой и обрабатывают пассиваторным цементным раствором BETOXAN PRIMER 9490125.
- Восстановить недостающие части мастикой BETOXAN 400 или BETOXAN 300,
безусадочный тиксотропный строительный раствор
с волокнистым упрочнением 9490140/130; выполнить окончательную шпаклевку
безусадочной шпаклевкой BETOXAN 200, предупреждающей насыщение углекислым газом, код 9490120.

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia
info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

- Проверить, что основа хорошо высохла, и нанести VENEZIA PRIMER
согласно процедуре, указанной в разделе Инструкции по нанесению.
- Выждать не менее 6 часов до нанесения отделочного материала.

ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ

-Условия окружающей среды и основы:
Температура окружающей среды: мин. +8 °C / макс. +35 °C
Относительная влажность: <75%
Температура основы: мин. +5 °C / макс. +35 °C
Влажность основы: <10%
-Избегать нанесения в присутствии поверхностного конденсата и под прямым воздействием солнца.
-Инструменты: кисть, валик.
-К-во слоев: 1-2
-Разведение: 20-30% водой.
-Сразу же по окончании работы инструменты промывают водой.
-Примерный расход: 8-10 кв.м/л на слой грунтовки. Рекомендуется провести предварительную пробу на конкретной основе для определения фактического расхода.

КОЛЕРОВКА

Материал выпускается в белом цвете, нужный цвет достигается с помощью тинтометрической системы. Материал можно окрашивать красителями COLORADO серия 548, не более чем на 5%.

ХРАНЕНИЕ

Максимальная температура хранения материала: +30°C
Минимальная температура хранения: +5°C
Срок хранения материала составляет 2 года при условии хранения в закрытых оригинальных упаковках при соблюдении надлежащих правил хранения и температурного режима.

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Произведено в соответствии с директивами Евросоюза (2004/42/EC)
Категория A/h: грунт для стен (на водной основе): 30 г/л (2010)
Содержит макс.: 30 г/л VOC

Применять материал согласно действующим нормам гигиены и безопасности; после использования запрещено выбрасывать упаковки в окружающую среду, остатки материала должны быть полностью высушены и утилизированы вместе со строительными отходами. Не выбрасывать отходы материала в канализацию, водоемы и на землю. Для дополнительной информации необходимо ознакомиться с Листом Безопасности.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Грунтовочное покрытие для стен для наружных/внутренних работ
Грунтовочное покрытие для стен на водной основе VENEZIA PRIMER код 3660019, на основе акриловых смол, подходящее для

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia
info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

пропитки стеновых поверхностей, наносится на уже подготовленные поверхности в количествах, определяемых в зависимости от поглощения основания.
Поставка и укладка материала € ..... за кв.м.

Il SAN MARCO GROUP гарантирует, что представленная информация основана на лучших достижениях нашего опыта и научно-технических знаниях; однако невозможно взять на себя какую-либо ответственность за полученные результаты, так как условия применения не находятся под нашим непосредственным контролем. Рекомендуем всегда проверять пригодность материала в каждом отдельном случае. Данное техническое описание аннулирует и автоматически заменяет собой все предыдущие.