Florida Paints

Технический паспорт · перевод на русский язык

Glades Exterior Acrylic Wood Primer 3350

фасадный акриловый грунт по дереву

Перевод технического паспорта производителя (Florida Paints and Coatings, LLC, документ PDS 3350 · 2009), подготовлен интернет-магазином benjaminmoore-store.ru. Единицы измерения пересчитаны в метрическую систему, в скобках — исходные значения. При расхождениях приоритет имеет оригинальный документ на английском языке.

Описание продукта

Glades Exterior Acrylic Wood Primer — высококачественный акриловый грунт, специально разработанный для адгезии к древесине и стойкости к плесени. Обеспечивает отличную адгезию к правильно подготовленному дереву, гипсокартону и кладке. Грунт также ограниченно блокирует танины, хорошо связывает меление и сцепляется с ранее окрашенными поверхностями. Идеален для нового строительства и ремонта по новым, оголённым и ранее окрашенным основаниям.

Рекомендуемые основания

- сосна, пихта и любая древесина
- фанера и деревянный сайдинг
- гипсокартон, ГКЛ и кладка
- ранее окрашенные поверхности

Особенности продукта

- устойчив к слабому проступанию танинов
- стойкость к плесени
- хорошо связывает меление
- отличная адгезия
- слабый запах и лёгкое нанесение
- очистка мыльной водой

Ограничения

Обязательно перекрывается финишным покрытием. Продукт предназначен для правильно подготовленных вертикальных оснований выше уровня земли. Не наносите на горизонтальные поверхности, постоянно контактирующие с влагой или стоячей водой.

Данные продукта

Тип продукта	водная / стирол-акрил
Нанесение	кисть, валик, безвоздушное или обычное распыление
Высыхание при 50% RH*	на отлип — 1 ч; перекрытие — 2–4 ч
Температура вспышки	> 93 °C (> 200 °F)
Очистка	мыльная вода
Базы 3350	белая

	3350 (белый)
Блеск при 60°	1–5
Сухой остаток по массе ±2%	53%
Сухой остаток по объёму ±2%	39%
Мокрая плёнка	102–135 мкм (4,0–5,3 мил)
Сухая плёнка	41–53 мкм (1,6–2,1 мил)
Расход*	≈ 7,4–9,8 м²/л (300–400 фт²/гал)
ЛОС, г/л**	< 50
Вязкость, KU ±5	102

* Время высыхания может меняться в зависимости от относительной влажности, температуры, толщины плёнки, цвета и движения воздуха в месте нанесения.
* Расход и толщина мокрой и сухой плёнки зависят от типа и пористости основания.
** Без учёта освобождённых растворителей и до добавления колоранта.

Соответствие нормам: продукт соответствует ограничениям ЛОС EPA, CARB, MPI GPS-1 и GPS-2, LEED v4, OTC Phase 1 и 2 и SCAQMD.

Подготовка поверхности

ВНИМАНИЕ! При соскабливании, шлифовании или удалении старой краски может выделяться свинцовая пыль или пары. СВИНЕЦ ТОКСИЧЕН. ВОЗДЕЙСТВИЕ СВИНЦОВОЙ ПЫЛИ ИЛИ ПАРОВ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ТЯЖЁЛЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ, НАПРИМЕР ПОРАЖЕНИЕ МОЗГА, ОСОБЕННО У ДЕТЕЙ. БЕРЕМЕННЫМ ТАКЖЕ СЛЕДУЕТ ИЗБЕГАТЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ. Используйте правильно подобранный респиратор, одобренный NIOSH, и предотвращайте контакт с кожей. Тщательно убирайте пыль пылесосом с HEPA-фильтром и влажной шваброй. Перед началом работ узнайте, как защитить себя и семью: горячая линия USEPA по свинцу 1-800-424-LEAD или www.epa.gov/lead (США).

Общая подготовка поверхности: свойства продукта зависят от целостности и прочности основания. Все поверхности должны быть чистыми, без

грязи, ржавчины, жира, прокатного масла и окалины, высолов, биологических загрязнений, плесени и других загрязнений, способных ухудшить адгезию и свойства продукта. Разрушенный или повреждённый герметик и ремонтный состав удалите и замените. Неокрашенные поверхности загрунтуйте согласно рекомендациям производителя. Глянцевые основания перед окраской матируйте.

Дерево и фанера: неокрашенную древесину или древесину в плохом состоянии отшлифуйте до гладкости, протрите и загрунтуйте этим продуктом. Утопите все гвозди, зашпатлюйте вровень с поверхностью, затем загрунтуйте этим продуктом. Сучки и смолистые участки перед окраской загрунтуйте продуктом на основе шеллака.

Обработанная под давлением древесина, композитные плиты и оргалит: удалите заводское масло, воск и посторонние загрязнения, которые могли выступить из плиты. Проверьте впитываемость, сбрызнув поверхность водой. Если вода быстро впитывается — грунтуйте этим продуктом. Если вода не впитывается или собирается в капли, дайте древесине выветриться несколько недель или очистите её смывкой, чтобы удалить масла и воск, и повторите проверку перед нанесением.

Заводская «глазурь»: блестящая плёнка на поверхности свежераспиленного пиломатериала. Она образуется при распиловке и закрывает поры, препятствуя проникновению воды, пропиток и красок. Слегка отшлифуйте, чтобы раскрыть поры, и проведите проверку водой, как описано выше.

Древесина с проступающими веществами: некоторые породы, например кедр и секвойя, содержат много танинов, которые могут проступать через краску жёлтыми, рыжими или коричневыми пятнами.

ПРИМЕЧАНИЕ: ПРИ ПРОСТУПАНИИ ТАНИНОВ ПЕРЕД НАНЕСЕНИЕМ ФИНИШНОГО СЛОЯ ДАЙТЕ ГРУНТУ ОТВЕРДЕТЬ 24 ЧАСА. ПЯТНО БУДЕТ ВИДНО, НО ОНО БУДЕТ ЗАБЛОКИРОВАНО И НЕ ПРОЙДЁТ ЧЕРЕЗ ФИНИШНЫЙ СЛОЙ. ПРИ СИЛЬНЫХ ТАНИНОВЫХ ПЯТНАХ МОГУТ ПОТРЕБОВАТЬСЯ ДВА (2) СЛОЯ.

Гипсокартон, ГКЛ и кладка: новая кладка и растворные швы блоков должны отвердеть не менее 30 суток, а pH основания перед грунтованием этим продуктом должен быть ниже 13. Бетонные блоки (CMU) и растворные швы должны отвердеть не менее 30 суток перед грунтованием и быть заполнены подходящим блок-филлером. Ранее окрашенные ГКЛ и кладку можно грунтовать этим продуктом.

Нанесение

Перед использованием и во время работы тщательно перемешивайте продукт спиральными движениями вверх-вниз. Используйте качественную кисть из нейлона или полиэстера, синтетический валик с ворсом 10–19 мм (3/8–3/4″) или безвоздушный распылитель давлением не менее 138 бар (2000 psi) с соплом 0,015–0,019″. Для однородности цвета смешайте между собой несколько банок одного цвета и сделайте небольшой пробный выкрас.

Разбавление: Хорошо перемешайте и наносите в состоянии поставки; в обычных условиях разбавление не требуется.

Расход и время высыхания: Расход — ≈ 7,4–9,8 м²/л (300–400 кв. футов на галлон), в зависимости от способа нанесения и пористости поверхности. Высыхает на отлип примерно за 1 час; при низкой влажности перекрывается через 2–4 часа. Не наносите, если температура воздуха, поверхности или продукта ниже 10 °C (50 °F) или выше 37,8 °C (100 °F). Мыть поверхность можно не ранее чем через 30 суток после нанесения.

Очистка: Небольшие подтёки и брызги сразу же удаляйте мыльной водой; так же очищайте малярный инструмент и оборудование безвоздушного распыления. Крупные разливы локализуйте и соберите инертным абсорбентом. Загрязнённый абсорбент, тару и неиспользованный продукт утилизируйте согласно местным и государственным нормам.

Безопасность

ОСТОРОЖНО: ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ! НЕ ПРИНИМАТЬ ВНУТРЬ! ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО ПРИ ДОСТАТОЧНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ! Избегайте длительного контакта с кожей и вдыхания пыли, паров или аэрозоля. Избегайте попадания в глаза, используйте защиту глаз. Если достаточная вентиляция невозможна, используйте респиратор, одобренный NIOSH, и одежду, предотвращающую контакт с кожей. После работы тщательно вымойте кожу. Закрывайте тару после каждого использования и храните в надёжном, затенённом и сухом месте.
Первая помощь: тщательно промойте кожу большим количеством тёплой мыльной воды. При попадании в глаза немедленно промывайте большим количеством воды 15 минут и сразу обратитесь к врачу. При затруднённом дыхании выйдите на свежий воздух; если затруднение сохраняется, немедленно обратитесь к врачу. При проглатывании не вызывайте рвоту и немедленно обратитесь к врачу.

Хранение и утилизация

Берегите продукт от замораживания, храните в прохладном сухом месте. Варианты утилизации уточните в местной администрации.

Florida Paints считает технические данные этого бюллетеня актуальными. Тем не менее Florida Paints не даёт никаких явных или подразумеваемых гарантий и не несёт ответственности за ущерб, возникший при использовании продукта покупателем или пользователем.

Техническая поддержка

Консультации по материалу и системам окраски — у официального дилера Florida Paints. В Москве: интернет-магазин benjaminmoore-store.ru, +7 (495) 668-55-88.

ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ. НЕ ПРИНИМАТЬ ВНУТРЬ

Паспорт безопасности (SDS) — на сайте floridapaints.com.

Florida Paints and Coatings, LLC, 78 3rd Street, Winter Garden, Florida 34787, США · 407.986.1000 · info@FloridaPaints.com · FloridaPaints.com. Florida Paints и названия продуктов — товарные знаки Florida Paints and Coatings, LLC · PDS 3350 · 2009. Перевод: benjaminmoore-store.ru, 2026.