

Перевод технического паспорта производителя (The Sherwin-Williams Company, документ A32W00251 Extra White, A32W00253 Deep Base, A32T00254 Ultradeep Base, док. 107.41 · PDS A32T00254 · 06/2021), подготовлен интернет-магазином benjaminmoore-store.ru. Единицы измерения пересчитаны в метрическую систему, в скобках — исходные значения. При расхождении приоритет имеет оригинальный документ на английском языке.

Характеристики

- Porch & Floor Enamel — акриловое покрытие на водной основе для деревянных и бетонных полов и веранд внутри и снаружи помещений. Обладает стойкостью к распространённым бытовым химикатам.
- хорошая долговечность по незагрунтованному дереву внутри и снаружи
 - отличная водостойкость и стойкость к вздутию
 - равномерный атласный блеск
 - лёгкое нанесение
 - очистка водой

Технические данные

Цвет	большинство цветов
Расход	≈ 8,6–9,8 м²/л (350–400 кв. футов на галлон) при толщине мокрой плёнки 102 мкм (4,0 мил), сухой — 38 мкм (1,5 мил)
Время высыхания при отн. влажности 50%	при 25 °C (77 °F): на отлип — 1 ч, до следующего слоя — 4 ч; лёгкое пешеходное движение — через 24 ч; столы, стулья и интенсивное пешеходное движение — через 7 сут.
Блеск	10–20 ед. при 60°
ЛОС (за вычетом освобождённых растворителей)	менее 50 г/л; .42 фунта/галлон, согласно 40 CFR 59.406
Сухой остаток по объёму	37 ± 2%
Сухой остаток по массе	50 ± 2%
Плотность	1,24 кг/л (10,31 фунта/галлон)
Температура вспышки	не применимо (водная основа)
Связующее	акрил
Срок хранения	36 месяцев в не вскрытой таре

Время высыхания и перекрытия зависит от температуры, влажности и толщины плёнки.

Колеровка (только колеровочной системой CCE, колоранты SherColor):

База	Колоранта на галлон
White	0–5 унц. (0–148 мл) на галлон (3,79 л)
Deep Base	4–12 унц. (118–355 мл) на галлон (3,79 л)
Ultrdeep Base	4–12 унц. (118–355 мл) на галлон (3,79 л)

Соответствие нормам

По состоянию на 09.06.2021 соответствует требованиям:	
OTC (Комиссия по транспорту озона, США)	да
OTC, фаза II	да
SCAQMD (Южная Калифорния)	да
CARB (Совет по воздушным ресурсам Калифорнии)	да
CARB SCM 2007	да
CARB SCM 2020	да
Канада	да
LEED® v4 и v4.1, эмиссии	нет
LEED® v4 и v4.1, ЛОС	да
Экодекларация EPD-NSF®	нет
MIR — реестр состава производителя	нет
MPI®	нет

Нанесение

Перед применением тщательно перемешайте. Наносите при температуре выше 10 °C (50 °F). Разбавление не требуется.

Кисть	нейлон/полиэстер
Валик	мягкий тканый валик с ворсом 10–19 мм (3/8–3/4")
Безвоздушное распыление: давление	138 бар (2000 psi)
Сопло	0,017–0,021"

Подробнее о выборе кистей и валиков — в руководстве Brush and Roller Guide на sherwin-williams.com.

Системы окраски

Назначение: внутри и снаружи помещений, полы, ступени. **Основания:** деревянные и бетонные полы.

Бетон и дерево	2 слоя Porch & Floor Enamel
Ранее окрашенные полы (в хорошем состоянии)	2 слоя Porch & Floor Enamel

Porch & Floor Enamel не подходит для полов гаражей и поверхностей с движением легковых или грузовых автомобилей.

Советы по нанесению

Скольжение. Некоторым поверхностям для безопасности может потребоваться противоскользящая добавка. Во влажном состоянии поверхности могут быть скользкими — рекомендуется принимать меры предосторожности. Для повышения сопротивления скольжению добавляйте в покрытие при нанесении противоскользящую текстурную добавку для полов. Добавка не исключает возможности или риска поскользнуться и упасть. Продукт не следует использовать вместо нескользящего покрытия.

Подготовка поверхности

ВНИМАНИЕ! При удалении старой краски шлифованием, соскабливанием или иным способом могут образовываться пыль или пары, содержащие свинец. Воздействие свинцовой пыли или паров может вызвать поражение головного мозга и другие вредные последствия для здоровья, особенно у детей и беременных. Для контроля воздействия свинца и других опасных веществ необходимы средства защиты — правильно подобранный респиратор (NIOSH) — а также изоляция рабочей зоны и надлежащая уборка. Подробнее — National Lead Information Center, 1-800-424-LEAD (США), или местные органы здравоохранения.

Бетонные и цементные полы. Бетон должен быть как можно суше (влажность бетона редко опускается ниже 15%). Проверьте влажность: приклейте по краям к непокрытой поверхности полиэтиленовую плёнку 60×60 см (подойдёт и асфальтовая плитка или другой влагонепроницаемый материал), загерметизировав все края. Через 48

часов проверьте, нет ли влаги, изменения цвета или конденсата на бетоне или с нижней стороны плёнки. Если влага есть, найдите и устраните её источник до окраски.

Поверхность должна быть тщательно очищена и сухой. Бетон и раствор должны отвердеть не менее 28 суток при 24 °C (75 °F). Удалите непрочный раствор и посторонние вещества. На поверхности не должно быть цементного молочка, бетонной пыли, грязи, опалубочных смазок, плёнкообразующих составов для ухода, рыхлого цемента и упрочнителей. Удалите загрязнения подходящим очистителем и дайте полностью высохнуть. Отслаивающуюся и растрескавшуюся краску соскоблите и зашлифуйте до прочного слоя; глянцевые поверхности отшлифуйте до матовости. Помните: любая подготовка, кроме полного удаления старого покрытия, может сократить срок службы системы.

Для надёжной адгезии поверхность должна иметь достаточную шероховатость. Если бетон на ощупь как наждачная бумага P120, поры достаточно открыты. Если нет — сначала протравите поверхность раствором Concrete Etching Solution по инструкции на этикетке: для очень гладких (затёртых, непористых) поверхностей — неразбавленным, для гладко затёртого бетона с некоторой пористостью — 1 часть раствора на 2 части воды. Шероховатый бетон травить не нужно. Не травите окрашенные поверхности. Поскольку вода собирается в низких местах и оставляет остатки травящего и чистящего составов, рекомендуется собрать оставшуюся воду пылесосом. Если поверхность разрушена и стала недопустимо шероховатой, отремонтируйте и выровняйте повреждённый бетон. Заполните все трещины, пустоты и раковины составом ArmorSeal® Crack Filler.

Плесень. Перед удалением плесени всегда проверяйте очиститель на небольшом незаметном участке. Отбеливатель и отбеливающие очистители могут повредить существующее покрытие или изменить его цвет. Возможно, лучше использовать очищающие растворы без хлора.

Плесень можно удалить перед окраской, промыв поверхность раствором 1 части жидкого отбеливателя на 3 части чистой воды. Нанесите раствор и обработайте

поражённый участок щёткой. Оставьте раствор на поверхности на 10 минут, затем тщательно смойте чистой водой и дайте поверхности высохнуть перед окраской. Работайте в защитных очках, водонепроницаемых перчатках и защитной одежде. Немедленно смывайте раствор при попадании на кожу. Не добавляйте в раствор отбеливателя моющие средства или нашатырный спирт.

Ранее окрашенные поверхности. Если покрытие в хорошем состоянии, очистите поверхность от всех посторонних веществ. Гладкие, твёрдые или глянцевые покрытия и поверхности матируйте абразивом. Сделайте пробный выкрас и через неделю высыхания проверьте адгезию. Если адгезия плохая, может потребоваться дополнительная абразивная обработка и/или удаление старого покрытия; затем проверьте адгезию повторно. Если краска отслаивается или сильно разрушена атмосферой, зачистите поверхность до прочного основания и подготовьте как новую поверхность (см. выше). Помните: любая подготовка, кроме полного удаления старого покрытия, может сократить срок службы системы.

Дерево (внутри и снаружи, незагрунтованное). Поверхность должна быть чистой, сухой и прочной. Удалите масла и грязь обезжиривающим растворителем или сильным моющим средством. Отшлифуйте, чтобы удалить рыхлую или разрушенную древесину и получить нужную шероховатость. Заделайте все отверстия и дефекты шпатлёвкой или замазкой по дереву и отшлифуйте.

Меры предосторожности

Не подходит для полов с движением легковых или грузовых автомобилей. Не подходит для полов гаражей. Не является фотохимически активным. Беречь от замерзания.

Осторожно, скольжение: некоторым поверхностям для безопасности может потребоваться противоскользящая добавка; во влажном состоянии поверхности могут быть скользкими. Добавка не исключает риска поскользнуться и упасть.

Перед применением внимательно прочитайте предупреждения (CAUTIONS) на этикетке.

ЦИНК. Используйте только при достаточной вентиляции. Чтобы

избежать передозировки паров, открывайте окна и двери или иным способом обеспечьте приток свежего воздуха во время нанесения и высыхания. Если слезятся глаза, болит или кружится голова, усильте приток свежего воздуха, наденьте средства защиты органов дыхания (NIOSH) или покиньте помещение. Избегайте попадания в глаза и на кожу. После работы вымойте руки. Держите тару закрытой, когда не пользуетесь материалом. Не переливайте содержимое в другую тару для хранения.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ: при попадании в глаза тщательно промойте большим количеством воды; если раздражение не проходит, обратитесь к врачу. При проглатывании немедленно обратитесь в токсикологический центр, приёмное отделение больницы или к врачу.

ВНИМАНИЕ: продукт содержит вещества, которые, по данным штата Калифорния, вызывают рак, врождённые дефекты и другой вред репродуктивной функции.

Очистка

Пролитую краску, брызги, руки и инструменты отмойте тёплой водой с мылом. После очистки промойте распылительное оборудование подходящим разрешённым растворителем, чтобы предотвратить коррозию. При работе с растворителями соблюдайте указания производителя по технике безопасности.

Сведения и рекомендации этого технического паспорта основаны на испытаниях, проведённых компанией The Sherwin-Williams Company или по её поручению. Они могут изменяться и относиться к продукту, выпускаемому на момент публикации. Актуальную версию PDS и паспорт безопасности (SDS) можно получить у представителя Sherwin-Williams или на сайте www.paintdocs.com.

Техническая поддержка

Консультации по материалу и системам окраски — у официального дилера Sherwin-Williams. В Москве: интернет-магазин benjaminmoore-store.ru, +7 (495) 668-55-88.

ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ. НЕ ПРИНИМАТЬ ВНУТРЬ

Актуальная версия технического паспорта (PDS) и паспорт

**безопасности (SDS) — на сайте
paintdocs.com.**

The Sherwin-Williams Company, 101 W. Prospect Avenue, Cleveland, OH 44115, США · sherwin-williams.com. Sherwin-Williams и названия продуктов — товарные знаки The Sherwin-Williams Company · A32W00251 Extra White, A32W00253 Deep Base, A32T00254 Ultradeep Base, док. 107.41 · PDS A32T00254 · 06/2021.
Перевод: benjaminmoore-store.ru, 2026.