

Техническое описание производителя C.A.P. Arreghini S.p.A. (документ SIL_WEISS- Russso) на русском языке — текст официального дистрибьютора, оформлен интернет-магазином benjaminmoore-store.ru. При расхождении приоритет имеет актуальная редакция производителя.

Характеристики

Краска для стен на водной основе, предназначена для внутренних работ, сверхукрывистая, легка в нанесении, со временем высыхания, позволяющая сразу эксплуатировать жилые помещения, идеальна для профессионального использования, с высокой совместимостью и характеристиками адгезии на различных типах материалов.

Благодаря своему качеству представляет собой эстетическое и техническое решение для различных потребностей в покраске с отличным уровнем отделки; добавка силоксана обеспечивает хорошую устойчивость пленки к истиранию и низкое удержание пыли, легко очищается влажной губкой. Благодаря техническим показателям есть возможность применять ручные или механические инструменты, которые обеспечивают высокую эстетическую однородность отделки. Высокий показатель укрывистости краски обеспечивает однородный внешний вид даже на больших поверхностях при любом освещении.

Краска с низким воздействием на окружающую среду и показателями выбросов в аомосферу с близкими к нулю, для сохранения благополучия пользователей и людей, живущих в окружающей среде; продукт соответствует требованиям класса А +, как указано в соответствующем отчете об испытаниях.

Состав

Продукт, не содержащий АРЕО, на основе силоксановых смол в водной дисперсии и отдельных присадок.

Свойства

Таблица показателей (порядок колонок исходного документа: показатель · класс · метод · значение):

- Класс · ENI13300
- Метод определения
- Значение
- Укрывистость
- 1 (10м2/лт) · ISO 6504-3 · 99.5%
- Глянец

- Глубоко Матовая
- EN ISO 2813 · Глянец< 5
- Загрязняемость
- Низкая
- UNI 10792
- 3
- Устойчивость к · влажной уборке
- 2 · ISO 11998 · Ldft · e <20 (m

Плотность

ISO 2811-1

1490–1590 г/л

Высыхание

Внутренний PF2

Второй слой – 3ч; Полное 5 ч

Паропроницаемость

Хорошая

Вес сухого остатка

Внутренний PF25

59-63%

VOC

Директива 2004/42/CE: Матовая краска для стен и потолков внутренней отделки.

Пункт 9.2 паспорт безопасности

< 30 g/l

Хранение

Материал сохраняет свои свойства в течение 1 года при условии хранения в оригинальной упаковке при температура от +5° С до + 30° С.

Цвета

Белый.

Цветовая гамма может быть расширена по соответствующему каталогу и веера Tintoretto. Колеровка осуществляется по системе Arreghini Colors 16. Оттенки цветов разных партий колеровки могут слегка отличаться, вследствие чего работу необходимо завершать с помощью одной партии.

Применение

Подходит для эстетичной отделки и превосходной защиты при минимальных затратах; наносится на такие основания как гипскартон, штукатурки различного состава - цементные, на основе извести, бетон и фиброцемент, штукатурка и

старая краска, панели из различных материалов для выставочных стендов, а так же во всех случаях, когда требуется быстрое и экономичное обслуживание. Благодаря своим свойствам подходит в роли подложки под однородные текстуры в виде шелков и песков.

При нанесении распылением убедитесь, что основание не запылено, и избегайте чрезмерного распыления продукта путем регулировки давления, форсунки и разбавления, чтобы гарантировать, что нанесенная краска равномерно ложится на

поверхность. На поверхностях, подверженных биологическому загрязнению плесенью, добавьте 2 литра А10 на каждые 14 литров краски.

Инструменты

Кисть, валик или Распылитель Airless.

Разбавление

Кисть, валик: на 5-15% водой по объему.

Распылитель Airless: на 0-10% водой по объему.

Расход

9-11 м²/л на слой

Температура нанесения

От + 5° С до + 30° С

Способ нанесения

Гипскартон, цементные штукатурки, штукатурки из цементно-известкового раствора, гидравлической извести, мастичные составы, железобетон, новые цементные конструкции и старые моющиеся краски без плесени

- а. Удалить следы пыли; там, где необходимо, заштукатурить с помощью Stucco Light.
- а. На сухую основу нанесите два слоя Ecolora Sil Weiss соответствующим образом разбавленную с интервалом 3 часа.

Гипсовая шпатлевка, штукатурка, гипскартон, темперные краски и другие сильно впитывающие поверхности

- b.После шага 1.а. нанесите слой Acrilifix, разбавленного 1: 5 водой или Coprisol

- b. Через 3-5 часов действуйте как в пункте 2a.

Уход за поверхностью подверженной плесенью или грибком

- c. Нанесите B1 на интересующую часть;
- c. Через 3-5 часов очистите участок, пораженный плесенью, тряпкой или щеткой.

повторно нанести B1 по всей поверхности;

- c. Затем действуйте согласно пункту 2a и последующим.

Уход за поверхностью, уже окрашенной Ecolora Sil Weiss

Очистите грязь влажной губкой и на сухую поверхность нанесите один или несколько слоев Ecolora Sil Weiss.

Степень впитывания темперной краски можно оценить следующим образом:

после нанесения первого слоя краски проверьте, не образуются ли многочисленные пузырьки воздуха. В этом случае впитывание слишком велико, и необходимо будет полностью удалить предыдущую краску, обильно смочив ее водой и соскоблив шпателем.

Статья из техзадания

Моющаяся матовая краска для стен для интерьеров на основе силиконовых смол в водной эмульсии со средним расходом 200 мл / м2.

Уведомления

Для правильного выполнения работ необходимо следовать указаниям по подготовке поверхности, содержащимся в Book CAP Arreghini. Приведенные свойства материала замерялись при + 23°C при относительной влажности 65%. В других условиях свойства материала и

временные промежутки между одной и другой операциями могут варьироваться. Приведенные технические параметры имеют ориентировочные значения. По причине большого многообразия поверхностей и условий нанесения рекомендуется предварительно проверить пригодность данного материала к применению в каждом конкретном случае.

Техническая поддержка

Консультации по материалу и системам окраски — у официального дилера Arreghini. В Москве: интернет-магазин benjaminmoore-store.ru, +7 (495) 668-55-88.

ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ

Паспорт безопасности (SDS) — на сайте caparreghini.it.