

MF Paints

Технический паспорт · перевод на русский язык

Woodmate 1750 Alkyd Tung Oil Semi-Transparent

полупрозрачная алкидная пропитка с тунговым маслом для наружных работ · 1750

Перевод технического паспорта производителя (MF Paints Inc. (Peintures MF), документ TDS1750 · июль 2024), подготовлен интернет-магазином benjaminmoore-store.ru. Единицы измерения пересчитаны в метрическую систему, в скобках — исходные значения. При расхождении приоритет имеет оригинальный документ на английском языке.

Описание

Woodmate 1750 — полупрозрачная пропитка на основе тунгового масла. Предназначена для террас и других деревянных поверхностей. Рецептúra основана на передовых исследованиях в области защиты древесины. Содержит алкидную смолу со сверхпроникающим тунговым маслом, подчёркивающим природную красоту древесины, водоотталкивающий агент, защищающий от разрушительного действия воды, и консервант, препятствующий росту плесени.

Применение

Woodmate 1750 разработана для всех видов наружной древесины: сосны, кедра, секвойи, обработанной древесины, бревна. Наносится на вертикальные и горизонтальные поверхности. Предназначена для новой или восстановленной древесины: настилов, сайдинга, деревянных заборов, ступеней лестниц и садовой мебели.

Преимущества

- вода собирается на поверхности в капли, сохраняя её сухой
- защита от УФ
- замедляет рост грибка
- тунговое масло повышает стойкость к непогоде
- лёгкий уход

Ограничения

- не наносить при температуре ниже 10 °C
- не наносить под прямыми солнечными лучами и на горячую поверхность
- не смешивать с другими пропитками
- не наносить на древесину влажностью выше 12%

Технические данные

Связующее	алкид и тунговое масло
Цвет	колеруемая база
Разбавление	не применимо

Очистка инструмента	уайт-спирит MF-SOL 450
Сухой остаток по массе	26%
Сухой остаток по объёму	24%
Блеск при 60°	7–12%
Блеск при 85°	не применимо

Значения блеска измерены для белого цвета и могут меняться в зависимости от цвета.

Данные для нанесения

При 25 °C и относительной влажности 50%; могут отличаться в зависимости от цвета.	
Расход	≈ 6,9–15,9 м²/л (26–60 м² на галлон 3,78 л; 280–600 кв. футов)
Толщина плёнки	не указана
На отлип	6 ч
Перекрытие	16–24 ч
Лёгкая нагрузка	через 24–48 ч
Расстановка мебели	через 48–72 ч
Мытьё	через 5–7 сут.
Кисть	да, с длинным ворсом
Валик	да
Безвоздушное распыление	не применимо
Нанесение снаружи	да; после лёгкого дождя выждать 8 ч, после ливня — 24 ч
Хранение	при 10–30 °C

Колеруемая база

1750-0 Clear Base (прозрачная база)	2,5–3,0 унц. (74–89 мл) колоранта на 3,78 л
Тара: 946 мл, 3,78 л, 18,9 л.	
Доступно множество цветов — уточняйте у продавца.	

Подготовка поверхности

Ранее окрашенная или пропитанная древесина: существующее покрытие необходимо полностью удалить перед нанесением пропитки. Древесина не должна быть загерметизирована.

Вымойте поверхность щёткой, промойте мойкой под давлением 34–41 бар (500–600 psi). Дайте высохнуть 48 часов, затем отшлифуйте шкуркой P80 вдоль волокон. Повторяйте, пока не получите здоровую прочную поверхность без отмерших и посеревших волокон. Поверхность должна быть сухой и чистой, без пыли, масла, жира, ржавчины, мыла и любых загрязнений, мешающих проникновению продукта в древесину.

Плесень и новая поверхность: на новой или обработанной древесине, побывавшей под воздействием непогоды, настоятельно рекомендуется нейтрализовать любой рост плесени — видимый или нет, — чтобы избежать отслаивания. Используйте смесь 3 частей воды и 1 части отбеливателя, оставьте на 20 минут, затем промойте; дайте древесине сохнуть не менее 24 часов перед нанесением.

Нанесение

Пропитка является колеруемой базой, позволяющей получить множество цветов. Для осознанного выбора сверьтесь с нашей картой цветов.

Новая древесина: наносите при температуре от 10 до 30 °C. Перед нанесением выждите 8 часов после лёгкого дождя и 24 часа после ливня. Влажность древесины не должна превышать 12%. Нанесите 2 слоя равномерно вдоль досок кистью с длинным шёлковым ворсом. Обработывайте одновременно только 2–3 доски и заканчивайте доски по всей длине, чтобы избежать лишней толщины или наплывов. При нанесении валиком сразу же пройдитесь кистью для хорошего проникновения и равномерности. Избегайте чрезмерной толщины. Интервал между слоями — 16–24 часа.

Древесина, ранее обработанная этим же продуктом того же цвета: нанесите один слой для освежения поверхности.

Уход

Ежегодно проводите визуальный осмотр поверхности, чтобы убедиться в её

состоянии. Очистите поверхность чистой водой и при необходимости нанесите дополнительный слой.

Гарантия

Продукт полностью удовлетворит ожиданиям при нанесении в соответствии с инструкциями производителя. Если после проверки продукт будет признан дефектным, ответственность производителя ограничивается заменой продукта и не включает стоимость работ.

Меры предосторожности

- Хранить в недоступном для детей месте
- Держите тару закрытой, когда не пользуетесь продуктом
- Хранить при комнатной температуре
- Использовать только в хорошо проветриваемом месте

Об экологичной утилизации тары узнайте в своём муниципалитете.

Техническая поддержка

Консультации по материалу и системам окраски — у официального дилера MF Paints. В Москве: интернет-магазин benjaminmoore-store.ru, +7 (495) 668-55-88.

ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ

Паспорт безопасности (SDS) — на сайте peinturesmf.com.