

Перевод технического паспорта производителя (C.A.P. Arreghini S.p.A., документ ECOPLASTW601_Y6960110 · ред. 4, 08/2023), подготовлен интернет-магазином benjaminmoore-store.ru. Единицы измерения пересчитаны в метрическую систему, в скобках — исходные значения. При расхождениях приоритет имеет оригинальный документ на английском языке.

Характеристики

Прозрачный матовый акриловый не желтеющий лак, разбавляемый водой, для одно- или двухкомпонентного применения, предназначенный для защиты деревянных изделий внутри помещений. Ecoplast W601 с отвердителем Induritore 1 обеспечивает максимальную стойкость.

Состав

Гидроксированные акриловые смолы, отборные матирующие добавки и алифатический полиизоцианат.

Свойства продукта

Стойкость к истиранию	хорошая
Стойкость к царапинам	хорошая
Стойкость к мытью моющими средствами	хорошая
Стойкость к пятнам от пищевых жидкостей	хорошая
Стойкость к пожелтению	хорошая
Сухой остаток по массе (внутр. PF23)	Ecoplast W601: 24–28%; Induritore 1: 68–72%
Высыхание (внутр. PF2)	перекрытие — 8 ч; полное — 5 суток

Технические данные

Удельный вес (внутр. PF3)	Ecoplast W601: 1000–1100 г/л; Induritore 1: 1040–1140 г/л
Жизнеспособность (внутр. PF7)	2 ч
Блеск (внутр. PF6)	5–15 / 25–35

Хранение

Хранить в оригинальной таре при температуре от +5 до +30 °C вдали от источников воспламенения.

Цвет

Прозрачный бесцветный.

Применение

Защита деревянных изделий внутри помещений — мебели.

Инструменты

Распыление.

Разбавление

Распыление Aircoat: готов к применению. Обычное распыление: 10% водой по объёму.

Расход

9–11 м²/л за один слой.

Соотношение смешивания

100 частей Ecoplast W 601 : 10 частей Induritore 1 по массе и по объёму.

Температура нанесения

от +10 до +30 °C.

Система окраски

Древесина различных пород

- Отшлифуйте древесину шкуркой P150, затем P220–P240.
- При необходимости тонируйте Classic W нужного цвета.
- Через 4–6 часов нанесите два слоя Ecoplast W 601 с интервалом 8 часов.
- Через 8 часов отшлифуйте шкуркой P220–P240 и нанесите один слой Ecoplast W 601.

Обновление

Отшлифуйте до древесины и продолжайте с п. 2.
Для максимальной стойкости к истиранию и жидкостям Ecoplast W 601 необходимо использовать с отвердителем Induritore 1.
Изделия с трещинами от набухания и усадки древесины перед окраской необходимо загерметизировать

подходящими продуктами (акриловыми герметиками).

Статья из техзадания

Прозрачный двухкомпонентный акриловый лак в водной дисперсии с сухим остатком 26%, стойкий к истиранию, царапинам, мытью моющими средствами и пищевым жидкостям, наносимый в 3 слоя при среднем расходе 300 мл/м².

Указания

Для правильного выполнения работ необходимо строго следовать указаниям по подготовке поверхностей, приведённым в справочниках CAP Arreghini (Books) и в техническом паспорте. Данная техническая информация носит ориентировочный характер. Из-за огромного разнообразия оснований и условий нанесения необходимо проверить пригодность продукта и его эффективность пробным нанесением на конкретном объекте. Данные спецификации и техническая информация определены при +23 °C и относительной влажности воздуха 65%. В других условиях данные и интервалы между операциями могут отличаться.

Наши рекомендации по применению продукта основаны на собственных наблюдениях и исследованиях, а также на опыте практического применения. Однако из-за огромного разнообразия оснований и условий нанесения необходимо проверять пригодность продукта и его эффективность испытаниями на конкретном объекте.

Техническая поддержка

Консультации по материалу и системам окраски — у официального дилера Arreghini. В Москве: интернет-магазин benjaminmoore-store.ru, +7 (495) 668-55-88.

ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ

Паспорт безопасности (SDS) — на сайте caparreghini.it.