

Перевод технического паспорта производителя (O'Leary Paint Company, документ серия 2892 · ред. 12/2020), подготовлен интернет-магазином benjaminmoore-store.ru. Единицы измерения пересчитаны в метрическую систему, в скобках — исходные значения. При расхождении приоритет имеет оригинальный документ на английском языке.

Основные данные	
Тип связующего	алкид на водной основе
Блеск	атласный
Расход	≈ 9,8–11 м²/л (400–450 кв. футов на галлон)
Способ нанесения	кисть, валик или распыление
Разбавитель	чистая вода
Очистка инструмента	тёплая мыльная вода
Высыхание	на отлип — 2–4 ч; до следующего слоя — 6–8 ч*; полное отверждение — 7–10 сут.

Описание продукта

Aqua Alkyd — суперпремиальная алкидная эмаль на водной основе с атласным блеском для внутренних и наружных работ. Превосходное открытое время, розлив при работе кистью и глубина блеска дают гладкую твёрдую плёнку с глубиной блеска, характерной для традиционной алкидной эмали, — без грязи и запаха, присущих покрытиям на растворителе.

Область применения

Загрунтованные или ранее окрашенные двери, шкафы, наличники, поручни и полки внутри и снаружи помещений. Идеальна для наличников, дверей и мебели внутри и снаружи. Aqua Alkyd образует твёрдую плёнку, поэтому не рекомендуется как универсальная фасадная краска для «подвижных» оснований — деревянного, винилового или алюминиевого сайдинга.

Подготовка поверхности

Поверхность должна быть чистой, без грязи, меления, плесени, воска, жира, ржавчины и отслаивающейся краски. Воск, жир и масло удалите промышленным обезжиривателем (например, Krud Kutter). Ржавчину удалите интенсивным ручным шлифованием или тщательной механической зачисткой. Отслаивающуюся краску соскоблите, края сгладьте шлифованием для ровного финишного слоя. Глянцевые

поверхности матируйте лёгким шлифованием. Пористые поверхности загрунтуйте подходящим грунтом. Перед нанесением краски или грунта удалите пыль от шлифования.

Нанесение

Тщательно перемешивайте перед применением и во время работы; не используйте высокооборотную дрель — может образоваться пена. Наносите кистью, валиком или распылением. Используйте качественную нейлоновую/полиэстеровую кисть и валик 5–10 мм (3/16–3/8"). Наносите от неокрашенного участка к окрашенному, сохраняя «мокрый край». Продукт обладает отличным открытым временем и превосходными растекаемостью и розливом, поэтому важно наносить его тонкими равномерными слоями, чтобы избежать потёков.

Лучший результат обеспечивает качественный инструмент — не жертвуйте результатом ради экономии на инструменте. Наносите только при температуре поверхности и воздуха от 10 до 32 °C (50–90 °F).

Очистка: промойте инструмент тёплой мыльной водой. Как и для всех алкидов на водной основе, иногда для полного удаления смолы из кисти нужно средство для мытья рук или щелочной очиститель.

Примечание: рецептура не содержит ртуту и свинца.

Технические данные	
Тип смолы	алкид на водной основе
Сухой остаток по объёму	40%
Плотность	1,27 кг/л (10,61 фунта/галлон)
Вязкость	98–102 KU
Блеск (зеркальный)	25–30% при 60°
Рекомендуемая толщина плёнки	мокрая: 89–102 мкм (3,5–4,0 мил) сухая: 36–41 мкм (1,42–1,60 мил)
Расход	≈ 9,8–11 м²/л (400–450 кв. футов на галлон)

Перекрытие*	на отлип — через 2–4 ч, перекрытие — через 6–8 ч при 25 °C (77 °F) и отн. влажности 50%. Толстые слои, низкая температура, высокая влажность или недостаток притока воздуха замедляют высыхание, перекрытие и отверждение. Полная адгезия и твёрдость Aqua Alkyd развиваются со временем: в хороших условиях двери, полки и шкафы можно вернуть в обычную эксплуатацию через 3–5 суток.
ЛОС	не более 50 г/л

Меры предосторожности

ОСТОРОЖНО! Не принимать внутрь. Закрывайте тару после каждого использования. ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ.

ВНИМАНИЕ! При соскабливании, шлифовании или удалении старой краски может выделяться свинцовая пыль. СВИНЕЦ ТОКСИЧЕН. ВОЗДЕЙСТВИЕ СВИНЦОВОЙ ПЫЛИ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ТЯЖЁЛЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОРАЖЕНИЕ ГОЛОВНОГО МОЗГА, ОСОБЕННО У ДЕТЕЙ. БЕРЕМЕННЫМ ТАКЖЕ СЛЕДУЕТ ИЗБЕГАТЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ. Для защиты от свинца используйте сертифицированный респиратор (NIOSH). Убирайте тщательно — пылесосом с HEPA-фильтром и влажной шваброй. Перед началом работ узнайте, как защитить себя и близких (в США — National Lead Information Hotline, 1-800-424-LEAD, www.epa.gov/lead).

Техническая поддержка

Консультации по материалу и системам окраски — у официального дилера O'Leary. В Москве: интернет-магазин benjaminmoore-store.ru, +7 (495) 668-55-88.

ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ. НЕ ПРИНИМАТЬ ВНУТРЬ

**Паспорт безопасности (SDS) — на
сайте olearypaint.com.**

O'Leary Paint Company, Lansing, Michigan, США · olearypaint.com. O'Leary и названия продуктов — товарные знаки O'Leary Paint Company · серия 2892 · ред. 12/2020. Перевод: benjaminmoore-store.ru, 2026.