

Перевод технического паспорта производителя (Colorstyle Paint (Греция), документ Product Data Sheet CS 090), подготовлен интернет-магазином benjaminmoore-store.ru. Единицы измерения пересчитаны в метрическую систему, в скобках — исходные значения. При расхождении приоритет имеет оригинальный документ на английском языке.

Описание

CS 090 Aqua Guard Wood Preservative — готовый к применению антисептик для древесины на водной основе для бытового, профессионального и промышленного применения против гнили и синевы на внутренних и наружных деревянных элементах: окнах, наружных дверях, обшивке, заборах, карнизах и навесах. Не применяется для древесины в прямом контакте с грунтом и в морской среде. Тип: антисептик для древесины на водной основе. Содержит 3-йод-2-пропинилбутилкарбамат (55406-53-6) — 0,75% масс. и пропиконазол (ISO) (60207-90-1) — 0,24% масс.

Особенности

- защищает древесину от насекомых, грибков, плесени, синевы и всех видов микроорганизмов
- глубокое проникновение и эластичность
- позволяет древесине «дышать»
- лёгкое нанесение, быстрое высыхание
- для внутренних и наружных работ

Общие данные

Цвета	прозрачный
Токсичность	без свинца и ртути
Степень блеска	матовый, 0–5

Эксплуатационные свойства

Атмосферостойкость	отличная
Стойкость к истиранию	не применимо
Термостойкость	не применимо
Стойкость к растворителям	не применимо
Водостойкость	отличная
	стойкость к дождю и конденсату

ЛОС: предельное содержание ЛОС ЕС (Директива 2004/42/EC) для категории A/h «Связующие грунты», тип WB, — 30 г/л. Продукт содержит не более 29 г/л ЛОС (готовый к применению продукт).

Технические данные

Расход	8–10 м ² /л в зависимости от пористости древесины
Сухой остаток по объёму	15%
Толщина мокрой плёнки	минимальная
Толщина сухой плёнки	минимальная
Высыхание при 20 °С	на отлип — 30 мин; перекрытие — 1–2 ч
Эластичность	оправка 6 мм
Разбавление	не разбавлять
Способ нанесения	кисть, губка, распыление, окунание

Подготовка поверхности

Поверхности должны быть чистыми, сухими, без грязи, масла и жира. Полностью удалите старый или плохо держащийся лак и краску до открытой древесины. Тропическую древесину промойте нитроразбавителем, чтобы удалить смолы, которые могут удлинить высыхание. Видимую плесень удалите, оттирая промышленным средством для мойки от плесени и соблюдая инструкции и предостережения производителя.

Нанесение

Тщательно перемешивайте до и во время использования. Наносите без разбавления кистью, тканью или окунанием. Для большей защиты завершите 2 слоями колерованного акрилового лака CS 093/094. Не наносите при температуре ниже 10 °С и под палящим солнцем. В прохладных и влажных условиях высыхание дольше.

Внимание: не оставляйте наружную древесину покрытой только антисептиком или бесцветным составом.

Примечание: при нанесении в условиях высокой влажности на плёнке может появиться неравномерный цвет, который со временем исчезнет.

Очистка: Очищайте инструмент тёплой мыльной водой сразу после работы.

Меры предосторожности, охрана здоровья и окружающей среды

- перед использованием прочитайте этикетку
- хранить в недоступном для детей месте
- если нужна консультация врача, имейте при себе тару или этикетку продукта
- вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями
- не допускать попадания в окружающую среду
- утилизировать содержимое и тару согласно местным, региональным, национальным и международным нормам
- содержит 3-йод-2-пропинилбутилкарбамат и пропиконазол (ISO); может вызывать аллергическую реакцию
- держать тару плотно закрытой

Первая помощь: немедленно обратитесь за медицинской помощью. При вдыхании выведите на свежий воздух. При отсутствии или нерегулярности дыхания, остановке дыхания обученный персонал должен провести искусственное дыхание или дать кислород. Не вызывайте рвоту без указания медицинского персонала. Никогда ничего не давайте через рот человеку без сознания. Дополнительно — раздел 4 паспорта безопасности («Меры первой помощи»). Номер разрешения в Греции: ТП8-0113.

Упаковка и хранение

Тара	0,75 л, 2,25 л
Температура вспышки	нет
Хранение	см. паспорт безопасности

Техническая поддержка

Консультации по материалу и системам окраски — у официального дилера Color Style. В Москве: интернет-магазин benjaminmoore-store.ru, +7 (495) 668-55-88.

**ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ
ДЕТЕЙ МЕСТЕ**

**Паспорт безопасности (SDS)
предоставляется производителем по**

запросу.

Colorstyle Paint, Греция · colorstylepaint.gr · техническая поддержка производителя: +30 210 6620713-5. Colorstyle и названия продуктов — товарные знаки их владельцев · Product Data Sheet CS 090. Перевод: benjaminmoore-store.ru, 2026.