O'Leary

Технический паспорт · перевод на русский язык

GripCrete Masonry & Plaster Primer

акриловый грунт по кладке и штукатурке · 7166.10

Перевод технического паспорта производителя (O'Leary Paint Company, документ 7166.10 · ред. 03/2025), подготовлен интернет-магазином benjaminmoore-store.ru. Единицы измерения пересчитаны в метрическую систему, в скобках — исходные значения. При расхождениях приоритет имеет оригинальный документ на английском языке.

Основные данные

Тип связующего	акрил
Блеск	матовый
Расход	≈ 4,9 м²/л (200 кв. футов на галлон)
Способ нанесения	кисть, валик или безвоздушное распыление
Разбавитель	чистая вода
Очистка инструмента	тёплая мыльная вода
Высыхание	на отлип — 1 ч; до следующего слоя — 4 ч; полное отверждение — 7 сут.

Описание продукта

MASONRY & PLASTER PRIMER специально разработан для грунтования и изоляции каменных поверхностей от щелочей и высолов. Применяется на надземных каменных и штукатурных поверхностях для защиты последующих покрытий от разрушения и «прожигания» из-за повышенного pH. Сокращает простои и нестыковки между подрядчиками: свежую кладку и штукатурку можно окрашивать уже через семь суток.

Область применения

MASONRY & PLASTER PRIMER — идеальный грунт для гладких каменных поверхностей внутри и снаружи. Защита от щелочей и высолов делает его идеальным для бетонных панелей (tilt-up) и монолитного бетона, блоков, кирпича, фасадной штукатурки, EIFS и сайдинга из фиброцементных досок. Выдерживает pH от 7 до 13, поэтому его можно спокойно наносить на новую «горячую» штукатурку внутри помещений.

Подготовка поверхности

Все новые поверхности должны отвердеть не менее 7 суток. Удалите все опалубочные смазки и составы для ухода. Наружный бетон очистите под давлением от грязи, пыли, жира, масла, рыхлых частиц, цементного молочка, посторонних веществ, отслаивающихся и дефектных покрытий, меления и т. п. Перед дальнейшей работой дайте поверхности высохнуть. Трещины, пустоты и другие отверстия заделайте подходящей ремонтной массой или герметиком. Бетон и раствор должны отвердеть не менее 7 суток при 24 °C (75 °F); влажность — не выше 15%. На бетонных панелях и монолитном бетоне для удаления герметиков и антиадгезионных составов и создания шероховатости могут понадобиться промышленные моющие средства и пескоструйная обработка. Раковины, воздушные поры и другие пустоты заполните акриловой эластомерной ремонтной массой или герметиком.

Нанесение

Перед применением тщательно перемешайте. Наносите кистью, валиком, безвоздушным или обычным распылением. При распылении продукт следует прокатать валиком или прокрасить кистью, чтобы правильно втереть его в поверхность. Наносите при температуре окружающей среды, поверхности и материала 10 °C (50 °F) и выше. НЕ НАНОСИТЕ ПОД ПРЯМЫМИ СОЛНЕЧНЫМИ ЛУЧАМИ. Разбавление не рекомендуется. Все продукты выпускаются готовыми к применению; при необходимости разбавляйте умеренно — не более 2 унц. (59 мл) на галлон (3,79 л). Весь инструмент сразу после работы промойте водой.

Примечание: рецептура не содержит ртути и свинца.

Технические данные

Связующее	акрил 100%
Сухой остаток	по массе — 50%; по объёму — 36%
Плотность	1,28 кг/л (10,65 фунта/галлон)
Вязкость	105 KU
Температура вспышки	93 °C (200 °F) и выше (TT-P-141, метод 4293)
Блеск (зеркальный)	3–6% при 60°
Стойкость к стеканию	45/60+
Рекомендуемая толщина плёнки	сухая: 74 мкм (2,9 мил)
ЛОС	50 г/л

Меры предосторожности

ОСТОРОЖНО! Не принимать внутрь. Закрывайте тару после каждого использования. ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ.

БЕРЕЧЬ ОТ ЗАМОРАЖИВАНИЯ.

Техническая поддержка

Консультации по материалу и системам окраски — у официального дилера O'Leary. В Москве: интернет-магазин benjaminmoore-store.ru, +7 (495) 668-55-88.

ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ. НЕ ПРИНИМАТЬ ВНУТРЬ

Паспорт безопасности (SDS) — на сайте olearypaint.com.

O'Leary Paint Company, Lansing, Michigan, США · olearypaint.com. O'Leary и названия продуктов — товарные знаки O'Leary Paint Company · 7166.10 · ред. 03/2025. Перевод: benjaminmoore-store.ru, 2026.