

Перевод технического паспорта производителя (MF Paints Inc. (Peintures MF), документ TDS530 · октябрь 2024), подготовлен интернет-магазином benjaminmoore-store.ru. Единицы измерения пересчитаны в метрическую систему, в скобках — исходные значения. При расхождениях приоритет имеет оригинальный документ на английском языке.

Описание

Iso-Thane серии 530 — лак на растворителе на полиуретановых смолах. Легко наносится, быстро сохнет и даёт прозрачную глянцевую поверхность. Iso-Thane обладает отличной стойкостью к царапинам и бытовым чистящим средствам.

Применение

Лак для внутренних поверхностей. ISO-THANE 530 наносится на хорошо подготовленные поверхности — новые или ранее покрытые совместимым лаком или пропиткой. Специально предназначен для натуральной древесины: обрамлений, мебели, дверей, окон и т. п. Поверхность легко чистится и обладает хорошей стойкостью.

Преимущества

- быстрое высыхание: три слоя за один день
- сохраняет естественный вид древесины
- идеален для освежения старых лаков (см. «Подготовка поверхности») или отремонтированного пола
- выдерживает многократное мытьё чистой водой и неабразивными бытовыми средствами
- устойчив к большинству бытовых пятен: вода, кофе, следы от спирта и т. п.

Ограничения

- не наносить при температуре ниже 10 °C
- не используйте стальную вату для шлифования между слоями — под финишным слоем могут появиться ржавые пятна
- не смешивать с другими лаками, красками или растворителями
- предварительно проверьте совместимость с существующими пропитками или лаками

Технические данные

Связующее	полиуретан
Цвет	прозрачный
Растворитель	уайт-спирит MF-SOL450

Температура вспышки	42 °C
Горючесть	да
Сухой остаток по массе	49%
Сухой остаток по объёму	45%
ЛОС	< 350 г/л
Блеск при 60°	95%
Стандарты	CGSB, тип 1 GP 36, 175; MPI, сертифицирован, № 56

Значения блеска измерены для белого цвета и могут меняться в зависимости от цвета.

Данные для нанесения

При 25 °C и относительной влажности 50%; могут отличаться в зависимости от цвета.	
Расход	≈ 12,7–15,9 м²/л (48–60 м² на галлон 3,78 л; 520–640 кв. футов)
Толщина плёнки	не указана
На отлип	2 мин (так в оригинале)
Перекрытие	4 ч
Мытьё	через 10 сут.
Полное отверждение	10 сут.
Кисть	да
Валик	10–13 мм
Безвоздушное распыление	не применимо
Нанесение снаружи	не применимо
Хранение	при 10–30 °C
Тара	530-0: 946 мл, 3,78 л, 18,9 л

Подготовка поверхности

Поверхность должна быть сухой и чистой, без пыли, масла, жира, ржавчины и мыла. Ранее лакированные поверхности рекомендуется очистить обезжиривателем (TSP), чтобы удалить загрязнения, способные ухудшить адгезию и отверждение продукта. Тщательно промойте всю поверхность. Поверхности должны быть хорошо отшлифованы шкуркой P150 и обеспылены.

Дерево: отшлифуйте шкуркой P150–P180. Пыль удалите пылесосом или липкой салфеткой.

Лакированное дерево: отшлифуйте шкуркой P100, затем P150. Если лак местами изношен, отшлифуйте до древесины.

Нанесение

Хорошо перемешайте перед использованием. Интервал между слоями — не менее 4 часов. Между слоями слегка отшлифуйте лак, обеспыльте и протрите влажной тканью. Для гладкой равномерной поверхности нанесите 2–3 слоя. Рекомендуется валик 10–13 мм с защитой от ворса, овчина или качественная щетинная кисть. Для распыления разбавьте уайт-спиритом MF-SOL 450 не более чем на 10%. Валики и кисти промывайте уайт-спиритом.

Высыхание и отверждение: интервал между слоями — 4 часа, но он может меняться в зависимости от влажности, температуры и циркуляции воздуха. Для лучшей адгезии не выжидайте между слоями более 24 часов. Мыть моющими средствами и стелить ковёр можно через 7 суток.

Уход

Ковёр стелите и первую лёгкую уборку проводите не ранее чем через 7–10 суток высыхания. Используйте только мягкие неабразивные средства и мягкую ткань; очищайте поверхность лёгкими круговыми движениями.

Гарантия

Продукт полностью удовлетворит ожиданиям при нанесении в соответствии с инструкциями производителя. Если после проверки продукт будет признан дефектным, ответственность производителя ограничивается заменой продукта и не включает стоимость работ.

Меры предосторожности

- Хранить в недоступном для детей месте
- Держите тару закрытой, когда не пользуетесь продуктом

- Беречь от замораживания
- БЕРЕЧЬ ОТ ОГНЯ И ИСКР

Об экологичной утилизации тары
узнайте в своём муниципалитете.

Техническая поддержка

Консультации по материалу и системам
окраски — у официального дилера MF
Paints. В Москве: интернет-магазин
benjaminmoore-store.ru, +7 (495) 668-55-
88.

**ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ
ДЕТЕЙ МЕСТЕ**

**Паспорт безопасности (SDS) — на
сайте peinturesmf.com.**