Color Style

Технический паспорт · перевод на русский язык

The Perfect Primer Alkyd Multi-Primer & Sealer CS 570

алкидный универсальный грунт-изолятор

Перевод технического паспорта производителя (Colorstyle Paint (Греция), документ Product Data Sheet CS 570), подготовлен интернет-магазином benjaminmoore-store.ru. Единицы измерения пересчитаны в метрическую систему, в скобках — исходные значения. При расхождениях приоритет имеет оригинальный документ на английском языке.

Описание

Пигментированный универсальный грунт на алкидной основе для штукатурки и дерева, а также как промежуточный слой по загрунтованному металлу и ранее окрашенным поверхностям. Подавляет пятна, обладает выдающейся адгезией, высокой укрывистостью и легко шлифуется. Применяется под акриловые и эмалевые финишные покрытия по дереву и металлу. Без свинца.

Особенности

- многоцелевой
- выдающаяся адгезия
- полностью изолирует пористые поверхности
- даёт гладкую поверхность для качественной отделки
- для внутренних и наружных поверхностей
- подходит для мест с интенсивным использованием и коммерческих помещений

Общие данные

Цвета	белый; колеруется в светлые цвета
Токсичность	без свинца и ртути
Степень блеска	слабый блеск

Эксплуатационные свойства

Атмосферостойкость	отличная при перекрытии наружными красками Colorstyle
Водостойкость	хорошая стойкость к воде и конденсату
Термостойкость	до 120 °C; постоянный нагрев вызывает преждевременное пожелтение и охрупчивание
Стойкость к растворителям	хорошая стойкость к алифатическим растворителям и спиртам; чувствителен к ароматическим углеводородам и другим сильным растворителям

ЛОС: категория A/g SB (грунты). Готовый продукт содержит не более 349 г/л — ниже предела ЕС 350 г/л (2010).

Технические данные

Расход	13–14 м²/л
Сухой остаток по объёму	40%
Толщина мокрой плёнки	77 мкм
Толщина сухой плёнки	31 мкм
Высыхание при 20 °C	на отлип — 3 ч; перекрытие — 16 ч
Эластичность	выдерживает испытание на оправке 3 мм
Разбавление	5% уайт-спирита
Способ нанесения	кисть, валик, распыление

Подготовка поверхности

Окрашиваемая поверхность должна быть очищена от всего непрочного — пыли и шелушащейся краски. Поверхность должна быть чистой, без следов жира, масла и грязи. Непрочный материал удалите скребком и шлифованием. Глянцевые поверхности отшлифуйте до матовости.

Штукатурка, новое или ранее окрашенное дерево, загрунтованный или ранее окрашенный металл: нанесите один слой CS 570.

Поверхности с пятнами: нанесите один или два слоя CS 570.

Чёрный металл: обязательно загрунтуйте CS 568 The Perfect Primer (алкидный антикоррозийный грунт) согласно инструкции на этикетке.

Нанесение

Тщательно перемешивайте до и во время использования. Наносите кистью, валиком или распылением. Разбавляйте уайт-спиритом на 5%. Не наносите при температуре воздуха или поверхности ниже 10 °C и при высокой влажности. В прохладных и влажных условиях высыхание дольше.

Очистка: Очищайте кисти и инструмент уайт-спиритом.

Меры предосторожности, охрана здоровья и окружающей среды

- ОСТОРОЖНО. Содержит нафту (нефтяную), тяжёлую гидроочищенную
- легковоспламеняющаяся жидкость и пары
- вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями
- повторное воздействие может вызывать сухость или растрескивание кожи
- может вызывать сонливость или головокружение
- ПРИ ВДЫХАНИИ: вывести пострадавшего на свежий воздух и обеспечить ему покой в удобном для дыхания положении
- содержит бис(2-этилгексаноат) кобальта и 2-бутаноноксим; может вызывать аллергическую реакцию
- беречь от тепла, горячих поверхностей, искр, открытого огня и других источников воспламенения; не курить
- не допускать попадания в глаза, на кожу и одежду
- использовать защитные перчатки, защитную одежду, средства защиты глаз и лица
- при плохом самочувствии обратиться в токсикологический центр или к врачу
- хранить в недоступном для детей месте
- не допускать попадания в окружающую среду

- утилизировать содержимое и тару на соответствующем полигоне или сдавать на переработку согласно местным и национальным нормам
- держать тару плотно закрытой
- хранить в прохладном месте
- при пожаре тушить углекислым газом, пеной или химическим порошком
- паспорт безопасности предоставляется по запросу

Упаковка и хранение

Тара	0,75 л, 2,5 л
Температура вспышки	44 °C (по Абелю)
Хранение	КРАСКИ, легковоспламеняющаяся жидкость

Техническая поддержка

Консультации по материалу и системам окраски — у официального дилера Color Style. В Москве: интернет-магазин benjaminmoore-store.ru, +7 (495) 668-55-88.

ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ

Паспорт безопасности (SDS) предоставляется производителем по запросу.