

Перевод технического паспорта производителя (O'Leary Paint Company, документ серия 7400 · ред. 01/2015), подготовлен интернет-магазином benjaminmoore-store.ru. Единицы измерения пересчитаны в метрическую систему, в скобках — исходные значения. При расхождении приоритет имеет оригинальный документ на английском языке.

Основные данные

Тип связующего	винил-акрил
Блеск	эмаль «яичная скорлупа» (eggshell)
Расход	до ≈ 9,8 м²/л (до 400 кв. футов на галлон)
Способ нанесения	кисть, валик, площадка или безвоздушное распыление
Разбавитель	чистая вода
Очистка инструмента	тёплая мыльная вода
Высыхание	на отлип — 60 мин; до следующего слоя — 4 ч; полное отверждение — 30 сут.

Описание продукта

Эмаль Interior Low Sheen WB Eggshell одинаково успешно наносится как профессионалами, так и самостоятельно. Легко наносится без разбрызгивания, укрывает большинство поверхностей в один слой и выдерживает многократное мытьё без повреждения плёнки. Идеальна для детских спален, коридоров и везде, где желателен низкий блеск. Соответствует требованиям LEED (Green Building Rating System) GS-11 для нематовых интерьерных красок.

Область применения

Гипсокартон, штукатурка, дерево, металл, кладка. Наносится на стены, деревянные элементы, наличники, панели, двери и нижние части стен. Хороший выбор для спален, семейных комнат, коридоров, комнат отдыха, коммерческих и арендных объектов.

Подготовка поверхности

Новые поверхности. Поверхность должна быть чистой, без пыли, жира,

воска, ржавчины, масла и проступающих пятен.

Грунтование (новые или непокрытые поверхности):

Гипсокартон	для лучшего результата используйте #4190 Latex Primer Sealer
Штукатурка	для лучшего результата используйте #50 Block It или 5790 Pro Prime Primer/Sealer
Дерево	алкидный подслои #37-11
Чёрный металл	антикоррозийный грунт, например #35-111, #925-147
Оцинковка / цветной металл	#36-11 или #180-11
Кладка	изолятор для кладки #43-10 или #48-11; для заполнения пористых блоков — #529-11 Latex Block Filler

Повторная окраска. Ранее окрашенные поверхности в хорошем состоянии обычно не требуют грунтования. С глянцевых поверхностей удалите блеск наждачной бумагой или стальной ватой. Заделайте отверстия и трещины подходящей шпатлёвкой. Оголённые участки точно загрунтуйте указанным грунтом. Перед нанесением удалите масло, меление, грязь, воск и пыль. Отслаивающуюся краску удалите, а края сгладьте шлифованием до ровной, однородной поверхности.

Нанесение

Тщательно перемешайте продукт круговыми движениями снизу вверх до однородной массы.
Валик: ворс 10–32 мм (3/8–1 1/4") в зависимости от фактуры поверхности.
Кисть: нейлон или полиэстер.
Безвоздушное распыление: размер сопла при давлении распыла зависит от

типа оборудования, вязкости и температуры; наилучший факел даёт сопло 0,017–0,019".

Лучший результат, как правило, обеспечивает качественный инструмент. Не наносите непосредственно на мелящие поверхности и по проступающим пятнам.

Примечание: рецептура не содержит ртуты и свинца.

Технические данные

Тип смолы	винил-акрил
Сухой остаток	по массе — 49,0%; по объёму — 35,3%
Плотность	1,31 кг/л (10,9 фунта/галлон)
Вязкость	94–97 KU
Блеск (зеркальный)	12–18% при 85°
Рекомендуемая толщина плёнки	мокрая: 102–114 мкм (4,0–4,5 мил) сухая: 43–48 мкм (1,7–1,9 мил)
ЛОС	менее 48 г/л (0,40 фунта/галлон)

Меры предосторожности

ОСТОРОЖНО! Не принимать внутрь. Закрывайте тару после каждого использования. ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ.

Техническая поддержка

Консультации по материалу и системам окраски — у официального дилера O'Leary. В Москве: интернет-магазин benjaminmoore-store.ru, +7 (495) 668-55-88.

ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ. НЕ ПРИНИМАТЬ ВНУТРЬ

Паспорт безопасности (SDS) — на сайте olearypaint.com.