Color Style

Технический паспорт · перевод на русский язык

Wall Plus Solventborne Waterproofing Stabilizing Primer CS 182

гидроизолирующий стабилизирующий грунт на растворителе для внутренних и наружных работ

Перевод технического паспорта производителя (Colorstyle Paint (Греция), документ Product Data Sheet CS 182), подготовлен интернет-магазином benjaminmoore-store.ru. Единицы измерения пересчитаны в метрическую систему, в скобках — исходные значения. При расхождениях приоритет имеет оригинальный документ на английском языке.

Описание

Пигментированный продукт на акриловой смоле в растворителе для грунтования и гидроизоляции бетона и минеральных поверхностей. Проникает в свежую или старую кладку, бетон, штукатурку и кирпич, изолируя поверхность. Повышает водостойкость лакокрасочной системы. Связывает тонкие пылящие плёнки. Применяется под водно-дисперсионные и фасадные краски, гидроизоляционные эластомерные краски для кровли и стен. CS 182 Wall Plus обладает выдающейся адгезией.

Особенности

- проникает и изолирует поверхность
- повышает водостойкость
- стабилизирует непрочный пылящий бетон
- подготавливает целлюлозные покрытия к перекраске
- для наружных и внутренних пористых поверхностей

Общие данные

Цвета	белый; колеруется в светлые цвета
Токсичность	без свинца и ртути
Степень блеска	слабый блеск на пористых поверхностях

Эксплуатационные свойства

Атмосферостойкость	хорошая
Водостойкость	хорошая стойкость к дождю и конденсату
Стойкость к среде	хорошая атмосферостойкость при перекрытии 100% акриловыми красками Colorstyle
Стойкость к истиранию	хорошая
Термостойкость	термопластичен, размягчается выше 65 °C
Стойкость к растворителям	хорошая стойкость к уайт-спириту, спиртам, ароматическим углеводородам и другим сильным растворителям

ЛОС: категория A/h SB (связующие грунты). Готовый продукт содержит не более 749 г/л — ниже предела ЕС 750 г/л (2010).

Технические данные

Расход	8–9 м²/л на пористых поверхностях
Сухой остаток по объёму	23%
Толщина мокрой плёнки	74 мкм
Толщина сухой плёнки	30 мкм
Высыхание при 20 °C	на отлип — 2 ч; перекрытие — 3–4 ч
Эластичность	выдерживает испытание на оправке 3 мм
Разбавление	уайт-спирит
Способ нанесения	кисть, валик, распыление

Подготовка поверхности

Окрашиваемая поверхность должна быть очищена от всего непрочного: отслаивающейся и шелушащейся краски, пыли, солей бетона и сильного меления. Поверхность должна быть чистой, без следов жира, масла и грязи. Непрочный материал удалите скребком и шлифованием. Глянцевые поверхности отшлифуйте до матовости. Нанесите один слой CS 182 Wall Plus.

Нанесение

Тщательно перемешивайте до и во время использования. Наносите кистью, валиком или распылением. При необходимости разбавляйте уайт-спиритом до 100%. Для кровли или там, где нужна повышенная водостойкость, разбавляйте не более чем на 25%. Не наносите при температуре ниже 10 °C. В прохладных и влажных условиях высыхание дольше.

Очистка: Очищайте кисти и инструмент уайт-спиритом.

Меры предосторожности, охрана здоровья и окружающей среды

- ОСТОРОЖНО. Содержит нафту (нефтяную), тяжёлую гидроочищенную
- легковоспламеняющаяся жидкость и пары
- может вызывать сонливость или головокружение
- вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями
- повторное воздействие может вызывать сухость или растрескивание кожи
- беречь от тепла, горячих поверхностей, искр, открытого огня и других источников воспламенения; не курить
- не допускать попадания в глаза, на кожу и одежду
- использовать защитные перчатки, защитную одежду, средства защиты глаз и лица
- ПРИ ВДЫХАНИИ: вывести пострадавшего на свежий воздух и обеспечить ему покой в удобном для дыхания положении
- при плохом самочувствии обратиться в токсикологический центр или к врачу
- хранить в недоступном для детей месте
- не допускать попадания в окружающую среду
- утилизировать содержимое и тару на соответствующем полигоне или сдавать на переработку согласно местным и национальным нормам
- держать тару плотно закрытой
- хранить в прохладном месте
- при пожаре тушить углекислым газом, пеной или химическим порошком
- паспорт безопасности предоставляется по запросу

Упаковка и хранение

Тара	1 л, 3 л, 10 л
Температура вспышки	44 °C (по Абелю)
Хранение	КРАСКИ, легковоспламеняющаяся жидкость

Техническая поддержка

Консультации по материалу и системам окраски — у официального дилера Color Style. В Москве: интернет-магазин benjaminmoore-store.ru, +7 (495) 668-55-88.

ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ

Паспорт безопасности (SDS) предоставляется производителем по запросу.

Colorstyle Paint, Греция · colorstylepaint.gr · техническая поддержка производителя: +30 210 6620713-5. Colorstyle и названия продуктов — товарные знаки их владельцев · Product Data Sheet CS 182. Перевод: benjaminmoore-store.ru, 2026.