

Техническое описание производителя C.A.P. Arreghini S.p.A. (документ calipso) на русском языке — текст официального дистрибьютора, оформлен интернет-магазином benjaminmoore-store.ru. При расхождении приоритет имеет актуальная редакция производителя.

Характеристики	
Декоративная краска для внутренних работ, которая, благодаря металлизированным пигментам и специальным наполнителям, придаёт поверхности рустический вид с приятной игрой света и цветовых отражений. Предназначена для декоративной отделки с нарочито грубоватым, текстурным на ощупь эффектом.	
Её высокое качество обеспечивает высочайшую степень защиты поверхности и отличную финишную отделку. Она создает твердое покрытие, обладающее эластичностью, прочностью и высокой сопротивляемостью к проникновению пятен и загрязнений.	
По причине отсутствия запаха эта краска особо рекомендуется для применения в плохо проветриваемых помещениях.	
Краска изготовлена из сырья, характеризующегося низким воздействием на окружающую среду и отсутствием загрязняющих свойств, что обеспечивает безопасность здоровья лиц, занимающихся ее нанесением и проживающих в покрытых ею помещениях.	
Состав	
Водная дисперсия акриловых смол, отборные наполнители и перламутровые пигменты.	
Свойства	
паровая проницаемость	хорошая
устойчивость к ударам	отличная
загрязняемость	низкая
устойчивость к влажной уборке (через 5 дней после нанесения)	отличная
удельный вес	1300–1400 г/л
высыхание	повторное окрашивание — 5–8 ч, полное — 24 ч
вес сухого остатка	48–52%

Хранение
Материал сохраняет свои свойства в течение 1 года при условии хранения в оригинальной упаковке при температуре от +5° С до + 30° С.
Цвета
Цветовая гамма оттенков может быть расширена по соответствующему каталогу с помощью системы Arreghini Colors 16. Оттенки цветов разных партий колеровки могут слегка отличаться, вследствие чего работу необходимо завершать с помощью одной партии.
Применение
Предназначается для финишной отделки при создании престижного декоративного покрытия в общественных и частных помещениях. Наносится на выровненную, абсолютно гладкую поверхность.
Текстурный эффект зависит от искусности декоратора, а также от нанесённого количества краски, вследствие чего образцы материала имеют ориентировочный характер. Перед началом работы следует потренироваться на выкрасах. Для получения однородной поверхности работы должны выполняться одним и тем же лицом одним и тем же инструментом непрерывно «мокрым по мокрому» вдоль всей стены без остановок.
Материал следует перемешать миксером в течение 2-х минут до и 2-х минут после замешивания в него красителей С 16. Нанесение только неколерованной базы может привести к тому, что на окрашенной поверхности возникнут заметные цветовые отличия, вследствие чего материал должен наноситься только и исключительно в заколерованном по соответствующему каталогу виде. Инструменты следует промывать сразу же после работы.
Инструменты
Валик, флейцевая кисть Spalter, короткая жесткая кисть.
Разбавление
Водой на 10% по объёму.

Расход
7–9 м²/л на один слой.
Температура нанесения
+5 °С ... +30 °С.
Способ нанесения
При нанесении на бетон, новую или ранее окрашенную штукатурку, грубые и неровные поверхности их следует зачистить, удалить все отслаивающиеся элементы и выровнять с помощью Jolly или Stuccosar. При работе по дереву нанести грунтовку Opakite и Opakite W и зашкурить. При работе по металлу нанести один слой Chromosar или Chromosar W.
На поверхности, подготовленные вышеописанным образом, и на гипсокартон:
1. Нанести короткошерстным валиком один слой Absolutecap, разбавленного по объёму водой на 5–10%. 2. Через 5–8 часов неровными или круговыми движениями нанести кистью Spalter один слой Calipso, разбавленной водой на 5–10%. 3. Через 5–8 часов круговыми движениями нанести кистью Spalter второй слой Calipso, разбавленной водой на 5–10%.

Кроме того, Calipso можно наносить без разбавления в один слой с помощью короткой жёсткой кисти круговыми движениями для создания поверхности, насыщенной металлизированными отблесками. При таком нанесении финишное покрытие выглядит более шероховато и рельефно.

Статья из техзадания
Водно-дисперсионная акриловая краска для внутренних работ, предназначенная для финишной отделки с металлизированным эффектом, обладающая хорошей устойчивостью к мокрой уборке, наносимая в два слоя на выровненные и обработанные с помощью Absolutecap поверхности при среднем расходе 0,25 л/м².

Уведомления

Для правильного выполнения работ необходимо следовать указаниям по подготовке поверхности, содержащимся в Book CAP Arreghini. Приведенные свойства материала замерялись при + 23°C при относительной влажности 65%. В других условиях свойства материала и временные промежутки между одной и другой операциями могут

варьироваться. Приведенные технические параметры имеют ориентировочные значения. По причине большого многообразия поверхностей и условий нанесения рекомендуется предварительно проверить пригодность данного материала к применению в каждом конкретном случае.

Техническая поддержка

Консультации по материалу и системам окраски — у официального дилера Arreghini. В Москве: интернет-магазин benjaminmoore-store.ru, +7 (495) 668-55-88.

ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ

Паспорт безопасности (SDS) — на сайте caparreghini.it.