SAN MARCO
is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Grip 010

Акриловая выравнивающая и наполняющая грунтовка мелкозернистая, для наружных и внутренних работ



ОПИСАНИЕ

На основе акриловых дисперсий в воде он является идеальной грунтовкой для подготовки стеновых поверхностей как внутри помещений, так и снаружи.
Благодаря своей формуле он особенно подходит для выравнивания небольших дефектов, придавая основанию эстетический вид, напоминающий тонкозернистую гражданскую штукатурку.
На гладких поверхностях, например гипсокартоне, он обеспечивает отличную механическую адгезию, слегка шероховатя основание и оптимально подготавливая поверхность для последующего нанесения тонких декоративных покрытий.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Природа связующего: акриловый сополимер в водной эмульсии
- Плотность (UNI EN ISO 2811-1): 1,60 ± 0,05 кг/л
- Средний размер зерна: 0,1 мм
- Время высыхания (при 25 °C и 65% отн. влажности): от пыли через 1 час; перекрываемо через 4 часа.

ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ

Наносить на следующие основы:
- Новая или старая штукатурка на базе водорастворимых связующих.
- Поверхности из гипса и гипсокартона.
- Старая окраска и покрытия органические или минеральные, сухие, плотные, впитывающие и сплошные.
- Различные минеральные строительные смеси, при условии, что они впитывающие.
- Нельзя применять как подложку в циклах минеральных покрытий (известковых и силикатных).

Поверхность следует подготовить, выполняя указания в параграфе 'ПОДГОТОВКА ОСНОВЫ'.
Не наносить на свежую основу с тенденцией к щелочности, выждать необходимое время для выдержки, обычно четыре недели.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

- Убедиться, что основание хорошо высушено и созрело. При необходимости выполнить ремонт или укрепление с помощью специальных продуктов.
- При наличии плесени обработать поверхность моющим средством COMBAT 222 код 4810222 и санирующим раствором COMBAT 333 код 4810333.
- Удалить высолы и отслаивающиеся участки старых покрытий щеткой или промыванием. Полностью удалить толстые слои известковых или клейовых красок.
- Удалить пыль, сажу и другие загрязнения путем очистки щеткой.

Поверхности из штукатурки
- Внутри помещений выровнять неровности основания и устранить отверстия, трещины и углубления с помощью TAMSTUCCO 9400006/9410110; отшлифовать места ремонта.
- Трещины заделать STUCCOFACILE 9560019 или подходящими герметиками.
- При необходимости выполнить шпаклевание RASAMIX FIT 9670160, BETOMARC FIT 9740150 или MARCOPRO 975 в зависимости от типа основания.
- На рыхлых или неоднородных основаниях нанести слой ATOMO 8840001 водного микрофиксатора без растворителей.
- Убедиться, что поверхность полностью сухая, и нанести слой GRIP 010 согласно инструкции.
- Перейти к нанесению выбранного финишного покрытия.

Гипсовые поверхности и гипсокартон
- Внутри помещений выровнять поверхность и устранить дефекты TAMSTUCCO 9400006/9410110; отшлифовать.
- Трещины заделать подходящими герметиками.
- Выполнить шпаклевание RASAMIX FIT 9670160, BETOMARC FIT 9740150 или MARCOPRO 975.
- Нанести слой микрофиксатора ATOMO 8840001 без растворителей.
- Убедиться, что основание сухое, и нанести слой GRIP 010.
- Нанести выбранный финишный продукт.

ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ

- Условия окружающей среды и основания:
Температура воздуха: Мин. +8 °C / Макс. +35 °C
Относительная влажность: <75%
Температура основания: Мин. +5 °C / Макс. +35 °C
Влажность основания: <10%
- Избегать нанесения при наличии поверхностного конденсата или под прямыми солнечными лучами.
- После нанесения наружные поверхности необходимо защищать от дождя и влажности до полного высыхания продукта, которое обычно (при 20 °C) происходит через

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia
info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

примерно 48 часов.
- Инструменты: кисть, валик.
- Разбавление: 10–20% водой.
- Перед нанесением тщательно перемешать продукт.
- Количество слоёв: минимум 1 слой.
- Инструменты чистить водой сразу после использования.
- Ориентировочный расход: 5–7 м²/л на слой на среднепористых основаниях. Рекомендуется провести пробное нанесение для определения фактического расхода.

КОЛЕРОВКА

Продукт доступен в белом цвете и совместим с пастами колеровочной системы и колорантами серии COLORADO 548 в количестве до максимум 5%.

ХРАНЕНИЕ

Максимальная температура хранения материала: +30°C
Минимальная температура хранения: +5°C
Срок хранения материала составляет 2 года при условии хранения в закрытых оригинальных упаковках при соблюдении надлежащих правил хранения и температурного режима.

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Произведено в соответствии с директивами Евросоюза (2004/42/EC)
Категория A/g: грунтовка (на водной основе): 30 г/л (2010)
Содержит макс.: 30 г/л VOC

Применять материал согласно действующим нормам гигиены и безопасности; после использования запрещено выбрасывать упаковки в окружающую среду, остатки материала должны быть полностью высушены и утилизированы вместе со строительными отходами. Не выбрасывать отходы материала в канализацию, водоемы и на землю. Для дополнительной информации необходимо ознакомиться с Листом Безопасности.

Il SAN MARCO GROUP гарантирует, что представленная информация основана на лучших достижениях нашего опыта и научно-технических знаниях; однако невозможно взять на себя какую-либо ответственность за полученные результаты, так как условия применения не находятся под нашим непосредственным контролем. Рекомендуем всегда проверять пригодность материала в каждом отдельном случае. Данное техническое описание аннулирует и автоматически заменяет собой все предыдущие.