

Техническое описание производителя C.A.P. Arreghini S.p.A. (документ TRAVERTINO.rev.C) на русском языке — текст официального дистрибьютора, оформлен интернет-магазином benjaminmoore-store.ru. При расхождении приоритет имеет актуальная редакция производителя.

Характеристики

Минеральное покрытие для стен, для интерьера и экстерьера на основе гашеной извести и отобранного мрамора для воссоздания эффекта натурального камня. Используя соответствующие инструменты в фазе применения можно получить различные эффекты.

По своей химической природе не образует пленки, но затвердевает, реагируя химически с поверхностью и из-за его высокой щелочности, имеет высокую устойчивость к плесени.

Характеризуется высокой диффузии пара для того, чтобы обеспечить воздухопроницаемость необходимую для гарантию стенам: сухость и избежание образования конденсата на инфраструктурах с высокой концентрацией водяного пара, такие как кухни и ванные. Высокая воздухопроницаемость делает ее пригодной для отделки систем осушения.

Так как толщина слоя покрытия очень высокая, материал сохнет и полимеризуется полностью более чем через 10 дней при оптимальных условиях (от +15 до +30°C, при влажности поверхности <10% с относительной влажностью воздуха <75%). Снаружи, при высокой влажности в окружающей среде, защищать от дождя в течение нескольких дней.

Состав

Покрытие на основе воздушной извести и отборного мрамора.

Свойства

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Водонепроницаемость   | НИЗКАЯ            |
| Паровая проницаемость | ОТЛИЧНАЯ          |
| Загрязняемость        | НИЗКАЯ            |
| Удельный вес          | 1900–2000 г/л     |
| Высыхание             | Второй слой 6-8 ч |
| Вес сухого остатка    | 70-75%            |
| Рзмер зерна           | МАКСИМУМ 1 мм     |

Хранение

Материал сохраняет свои свойства в течение 1 года при условии хранения в оригинальной упаковке при температура от +5° C до + 30° C.

Цвета

Travertino: Белый.  
Финиш Kalahari: Как в каталоге.

Применение

Предназначен для отделки и защиты изделий новых или в фазе реставрации, на основе различных поверхностей, таких как штукатурки различного состава (цементные, известь, смеси), бетон и фиброцемент, гипсокартон, шпаклевки, штукатурки и старой краски. Во всех случаях, где требуется материал, который отвечает критериям экологического строительства, и в частности эстетического результата.

Инструменты

Шпатель из нержавеющей стали.

Разбавление

Готов к использованию.

Расход

0,7-0,8 м2/кг на слой

Температура нанесения

C +5°C до +30°C

Способ нанесения

Цементные штукатурки, бетонный блок, штукатурка на основе гидравлической извести, смеси новые  
Удалить следы пыли и других загрязнений  
На сухую поверхность произвести выравнивание с помощью Travertino для равномерности поверхности;  
Примерно после 6-8 часов нанести еще один слой и проследовать с работой специальными инструментами для создания желаемого эффекта; До полного высыхания пройти еще раз с шпателем из нержавеющей стали для создания гладких поверхностей.

После высыхания нанести кистью Kalahari в желаемом эффекте и предварительно разбавить. Убрать излишки Kalahari с помощью губки, что бы подчеркнуть цветовой контраст.

Железобетон, сборный железобетон, цемент, гипсовые шпаклевки, шпаклевки, штукатурк, гипсокартон, старые синтетические краски.

Предшествовать нанесением Silicapfix или Coprisol и проследовать как в пунктах 2, 3,4.

Статья из техзадания

Минеральное покрытие на основе извести, подходит для отделки с эффектами, имеет высокую степень диффузии водяного пара, для применения непосредственно на минеральных поверхностях, расход 2,5-3 кг/м2 в два слоя со следующим нанесением полу укрывного лессирующего материала.

Уведомления

Для правильного выполнения работ необходимо следовать указаниям по подготовке поверхности, содержащимся в Book CAP Arreghini. Приведенные свойства материала замерялись при + 23°C при относительной влажности 65%. В других условиях свойства материала и временные промежутки между одной и другой операциями могут варьироваться. Приведенные технические параметры имеют ориентировочные значения. По причине большого многообразия поверхностей и условий нанесения рекомендуется предварительно проверить пригодность данного материала к применению в каждом конкретном случае.

Техническая поддержка

Консультации по материалу и системам окраски — у официального дилера Arreghini. В Москве: интернет-магазин benjaminmoore-store.ru, +7 (495) 668-55-88.

ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ

Паспорт безопасности (SDS) — на сайте caparreghini.it.

