

Перевод технического паспорта производителя (MF Paints Inc. (Peintures MF), документ TDS260 · июль 2026), подготовлен интернет-магазином benjaminmoore-store.ru. Единицы измерения пересчитаны в метрическую систему, в скобках — исходные значения. При расхождении приоритет имеет оригинальный документ на английском языке.

Описание

Portico 260 Zero VOC с атласной поверхностью («яичная скорлупа») — краска на 100% акриле, созданная из лучших ингредиентов для оптимальных свойств при самых высоких экологических требованиях. Для внутренних и наружных работ. Лёгкое нанесение обеспечивает исключительно ровную поверхность без брызг. Portico 260 Zero VOC предлагает бесконечный выбор цветов для любых проектов.

Применение

Portico 260 Zero VOC наносится на правильно подготовленные и загрунтованные поверхности. Рекомендуются для стен, где нужен атласный блеск, а также для наружных поверхностей — заборов, гаражей, цементных стен и т. п. Атласная поверхность легко чистится и обладает высокой стойкостью.

Преимущества

- исключительный розлив, мягкая гладкая поверхность
- замедляет рост плесени
- отличная стойкость к мытью, стабильный блеск и хорошее сохранение цвета
- превосходная укрывистость
- незначительное разбрызгивание; тем не менее нужна минимальная защита открытых поверхностей

Ограничения

- не предназначена для изоляции новой древесины с проступающими веществами (красный кедр, секвойя, фанера, клеёная древесина, экзотические породы и т. п.) — см. «Рекомендуемые грунты»
- не наносить при температуре ниже 10 °C
- не применять на полах
- не наносить под прямыми солнечными лучами
- не наносить на голый металл
- не наносить на краски с силиконом
- не смешивать с другими красками

- чтобы не допустить коробления наружного винилового сайдинга, не используйте цвет темнее исходного

Технические данные

Связующее	акрил 100%
Цвета	белый и базы
Растворитель	вода
Температура вспышки	не применимо
Горючесть	не применимо
Сухой остаток по массе	55%
Сухой остаток по объёму	41%
ЛОС	0 г/л
Блеск при 60°	5,0–7,0%
Блеск при 85°	13,0–15,0%
Стандарты	CGSB, тип 1GP 100, 138, 209; одобрено CFIA

Значения блеска измерены для белого цвета и могут меняться в зависимости от цвета.

Данные для нанесения

При 25 °C и относительной влажности 50%; могут отличаться в зависимости от цвета.	
Расход	≈ 11,1–13,5 м²/л (42–51 м² на галлон 3,78 л; 450–550 кв. футов)
Толщина плёнки	мокрая: 74–91 мкм (2,9–3,6 мил) сухая: 25–31 мкм (0,99–1,21 мил)
На отлип	30 мин
Перекрытие	4–8 ч
Мытьё	через 30 сут.
Полное отверждение	30 сут.
Кисть	да
Валик	13 или 15 мм
Безвоздушное распыление (сопло 0,015–0,019")*	138–172 бар (2000–2500 psi)
Нанесение снаружи	да; без дождя после нанесения: базы 0, 1, 2 — 24 ч; базы 4, 5 — 60 ч
Хранение	при 10–30 °C

Базы для колеровки

260-0 White (белая)	без колоранта / готовый цвет
260-1 Base P	не более 2 унц. (59 мл) колоранта на 3,78 л
260-2 Base M	не более 5 унц. (148 мл) колоранта на 3,78 л
260-4 Base D	не более 8 унц. (237 мл) колоранта на 3,78 л
260-5 Base A	не более 12 унц. (355 мл) колоранта на 3,78 л

Тара: 946 мл, 3,78 л, 18,9 л.

Подготовка поверхности

Поверхность должна быть сухой и чистой, без пыли, масла, жира, ржавчины и мыла. Ранее окрашенные поверхности рекомендуется очистить обезжиривателем (тринатрийфосфат, TSP), чтобы удалить загрязнения, способные ухудшить адгезию и отверждение продукта. Тщательно промойте всю поверхность. Поверхности должны быть хорошо отшлифованы и обеспылены.

Плесень: очистите поражённый участок раствором 1 части отбеливателя на 3 части воды. Тщательно промойте и дайте высохнуть.

Отслаивание: удалите непрочную краску скребком, затем отшлифуйте края до ровности. Отверстия и неровности заполните ремонтным составом.

Меление: обработайте металлической щёткой и/или мойкой под давлением.

Алкидная краска или глянцевая поверхность: отшлифуйте для отличной адгезии, удалите пыль от шлифования.

Бетон / кладка: бетон и кладка должны отвердеть не менее 30 суток и не иметь высолов.

Алюминий, оцинковка, новый чёрный металл внутри помещений: удалите все следы окисления (поверхностной ржавчины), затем очистите кондиционером для металла Metal Plus 467.

Дерево: отшлифуйте шкуркой P80 или P100, чтобы раскрыть волокна. Сучки сосны покройте Stop Plus 298, чтобы замедлить проступание смолы. Для

красного кедра, секвойи, фанеры и любой другой древесины с проступающими веществами используйте алкидный Block Plus 296.

Рекомендуемые грунты

Новый гипс	Latex Plus 170-0
Бетонные блоки, шероховатый кирпич	для выравнивания поверхности — Proline 6006 (в оригинале — «заполнитель для дерева») или Portico 260 напрямую
Дерево (КРОМЕ красного кедра, секвойи, экзотических пород, фанеры, клеёной древесины и древесины с проступающими веществами)	Portico 270 или Portico 260 напрямую
Древесина с проступающими веществами	один-два слоя алкидного Block Plus 296
Сучки сосны	изолируйте Stop Plus 298
Алюминий, оцинковка	Adhero Plus 290
Чёрный металл внутри помещений без ржавчины	Adhero Hybrid 297
Латексная краска	грунт не требуется
Глянцевая латексная краска	один слой Portico 270
Алкидная краска	один слой Adhero Hybrid 297

Алкидная краска без силикона или глянцевая поверхность	один слой Portico 270
Алкидная краска с силиконом	для максимальной адгезии — алкидный грунт Block Plus 296

Тёмные цвета	для некоторых цветов для лучшей укрывистости нужен колерованный грунт: Proline 6070-2 и 6070-4 или Adhero Plus 290-2 и 290-4
--------------	--

Внимание: древесина — природный материал; даже после обработки проступание веществ со временем может возобновиться.

Нанесение

Продукт готов к применению и не требует разбавления (при распылении можно разбавить до 10%). Хорошо перемешайте перед использованием. Для большей равномерности нанесите два слоя. Интервал между слоями — не менее 4 часов для светлых цветов и 8 часов для тёмных. Для хорошего укрытия рекомендуется безворсовый валик 10–15 мм и качественная кисть нейлон/полиэстер. После работы промойте кисти и валики тёплой мыльной водой.

* Данные распыления могут меняться в зависимости от марки оборудования.

Уход

Первую влажную уборку проводите не ранее чем через 30 суток высыхания. Используйте только мягкие неабразивные средства и мягкую ткань; очищайте поверхность лёгкими круговыми движениями.

Гарантия

Продукт полностью удовлетворит ожиданиям при нанесении в соответствии с инструкциями производителя. Если после проверки продукт будет признан дефектным, ответственность производителя ограничивается заменой продукта и не включает стоимость работ.

Меры предосторожности

- Хранить в недоступном для детей месте
- Держите тару закрытой, когда не пользуетесь продуктом
- Беречь от замораживания

Об экологичной утилизации тары узнайте в своём муниципалитете.

Техническая поддержка

Консультации по материалу и системам окраски — у официального дилера MF Paints. В Москве: интернет-магазин benjaminmoore-store.ru, +7 (495) 668-55-88.

ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ

Паспорт безопасности (SDS) — на сайте peinturesmf.com.