

Техническое описание производителя C.A.P. Arreghini S.p.A. (документ CERACAP-аCHIC) на русском языке — текст официального дистрибьютора, оформлен интернет-магазином benjaminmoore-store.ru. При расхождении приоритет имеет актуальная редакция производителя.

Характеристики

Материал очень легко и быстро наносится, позволяет выделить глянец при декоре штукатурок.

Придает защиту от загрязняемости и влаги, на основе мыла и пчелиного воска подходит для защиты и реставрации внутренних поверхностей, таких как декоративные штукатурки типа Марморин или Травертин, создан для защиты и обогащения поверхности на которую он наносится. Устойчив к воде

Состав

Материал сформулирован на основе воска, воды, мыла и перламутровых пигментов.

Свойства

Таблица показателей (порядок колонок исходного документа: показатель · класс · метод · значение):

- Метод · Значение
- Плотность · ISO 2811-1 · 1000-1100 г/л
- Высыхание на ощуп (25°C-65% U.R.) · Внутри PF2 · 1 ч.

Хранение

Материал должен храниться в хорошо закрытых оригинальных контейнерах, тогда он сохраняет свои свойства как минимум 12 месяцев, с учетом того, что материал будет храниться при температуре не ниже +5°C и не выше +30°C.

Цвета

Нейтральный.

Применение

Материал предназначен для нанесения поверх декоративных штукатурок. Для внутреннего применения.

Инструменты

Нанесение: Губкой, Валиком, Кистью

Полировка: сухой тканью из микрофибры или хлопка

Для очистки инструмента использовать воду

Разбавление

Готов к применению

Расход

25-40 м2/лтр на слой

Температура нанесения

+5°C ÷ +30°C (с влагой равной или не выше 80%)

Способ нанесения

Оставить высохнуть

ГЕповерхность, на которую нужно нанести воск как минимум на 48 часов. Перемешать банку перед нанесением. Проследовать с нанесением примерно 1/2 м2 за раз, до полного впитывания и за глянцевать. Материал наносится в один или два слоя.

Статья из техзадания

Материал сформулирован на основе воска, воды и перламутровых пигментов для нанесения на декоративные штукатурки с средним расходом в 35 мл/м2.

Уведомления

Для правильного выполнения работ необходимо следовать указаниям по подготовке поверхности, содержащимся в Book CAP Arreghini. Приведенные свойства материала замерялись при + 23°C при относительной влажности 65%. В других условиях свойства материала и временные промежутки между одной и другой операциями могут варьироваться. Приведенные технические параметры имеют ориентировочные значения. По причине большого многообразия поверхностей и условий нанесения рекомендуется предварительно проверить пригодность данного материала к применению в каждом конкретном случае.

Техническая поддержка

Консультации по материалу и системам окраски — у официального дилера Arreghini. В Москве: интернет-магазин benjaminmoore-store.ru, +7 (495) 668-55-88.

ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ

Паспорт безопасности (SDS) — на сайте caparreghini.it.