

Перевод технического паспорта производителя (MF Paints Inc. (Peintures MF), документ TDS1060 · апрель 2024), подготовлен интернет-магазином benjaminmoore-store.ru. Единицы измерения пересчитаны в метрическую систему, в скобках — исходные значения. При расхождении приоритет имеет оригинальный документ на английском языке.

Описание

Woodmate 1060 — кроющая пропитка на сочетании алкида и льняного масла. Мягкая бархатистая поверхность подчёркивает красоту древесины. Woodmate 1060 обеспечивает полную адгезию и оптимальную защиту древесины, обладает сверхстойкостью к атмосферным воздействиям, легко наносится и хорошо укрывает уже с первого слоя. По нанесению на экзотическую или особую древесину обратитесь к представителю MF Paints.

Применение

Пропитка предназначена для вертикальных и горизонтальных наружных деревянных поверхностей: террас, сайдинга, деревянных заборов и садовой мебели. Древесина должна быть правильно подготовлена, влажность — не более 12%. Для выбора подходящего грунта см. разделы «Ограничения» и «Рекомендуемые грунты».

Преимущества

- водоотталкивающая: вода собирается в капли на поверхности, сохраняя древесину сухой и защищая её от разрушительного действия воды
- фунгицид замедляет развитие плесени
- отличная водонепроницаемость
- укрывистость защищает древесину от УФ-излучения
- стойкость к царапинам

Ограничения

- не наносить при температуре ниже 10 °C
- не наносить под прямыми солнечными лучами
- не наносить на неподготовленные поверхности
- не наносить на влажную древесину
- соблюдайте время высыхания (см. таблицу)
- древесина с проступающими веществами — см. «Рекомендуемые грунты»

Технические данные

Связующее	натуральное масло (алкид и льняное масло)
Цвета	белый и базы
Разбавитель	уайт-спирит 450-0 MF-Sol
Температура вспышки	27 °C
Горючесть	да
Сухой остаток по массе	57%
Сухой остаток по объёму	42%
ЛОС	< 250 г/л
Блеск при 60°	10–20%
Блеск при 85°	20–30%
Стандарты	не применимо
Значения блеска измерены для белого цвета и могут меняться в зависимости от цвета.	

Данные для нанесения

При 25 °C и относительной влажности 50%; могут отличаться в зависимости от цвета.	
Расход	≈ 7,4–12,2 м²/л (28–46 м² на галлон 3,78 л; 300–500 кв. футов; в оригинале единица указана как «литр»)
Толщина плёнки	мокрая: 81–135 мкм (3,2–5,3 мил) сухая: 33–56 мкм (1,3–2,2 мил)
На отлип	8–24 ч
Перекрытие	18–24 ч
Лёгкая нагрузка	через 24–48 ч
Расстановка мебели	через 5–7 сут.
Мытьё	не ранее чем через 7 сут.
Кисть	да
Валик	с последующей растушёвкой кистью
Безвоздушное распыление	с последующей растушёвкой кистью
Условия нанесения	после лёгкого дождя выждать 24 ч, после ливня — 48–72 ч
Хранение	при 10–30 °C

Базы для колеровки

1060-0 Clear (прозрачная)	не указано
1060-6 Red Base (красная)	не более 2 унц. (59 мл) колоранта на 3,78 л
1060-7 Yellow Base (жёлтая)	не более 5 / 8 / 12 унц. колоранта на 3,78 л (в оригинале база 1060-7 повторена трижды с разными нормами)

Тара: 946 мл, 3,78 л, 18,9 л.

Подготовка поверхности

Поверхность должна быть чистой, без пыли, масла, жира, мыла и любых других загрязнений, мешающих адгезии пропитки.

Существующее покрытие на древесине: убедитесь в совместимости продуктов, иначе старое покрытие придётся полностью удалить. Если они совместимы, можно наносить дополнительные слои. Для этого вымойте поверхность смесью обезжиривателя (TSP), одного литра отбеливателя и трёх литров воды, обработайте щёткой и промойте мойкой под давлением 34–41 бар (500–600 psi). Повторяйте, пока не получите прочную поверхность. Дайте высохнуть 48 часов — поверхность должна быть сухой. Затем обработайте существующее покрытие абразивом P100–P120 для лучшей адгезии.

Плесень: на новой или обработанной древесине, побывавшей под воздействием непогоды, настоятельно рекомендуется нейтрализовать любой рост плесени — видимый или нет, — чтобы избежать отслаивания. Используйте смесь 3 частей воды и 1 части отбеливателя, оставьте на 20 минут, не давая высохнуть, затем промойте. Перед нанесением пропитки дайте древесине сохнуть не менее 48 часов.

Непокрытая древесина: отшлифуйте шкуркой P100 на вертикальных поверхностях и P80 на горизонтальных. Для горизонтальных поверхностей настоятельно рекомендуется механическая абразивная обработка.

Рекомендуемые грунты

Древесина без проступающих веществ	Woodmate 1060 наносится напрямую
Древесина с проступающими веществами (красный кедр, секвойя, экзотические породы, фанера, клеёная древесина и любая древесина с проступанием)	один-два слоя алкидного Block Plus 296
Сучки сосны	изолируйте Stop Plus 298

Внимание: древесина — природный материал; даже после обработки проступание веществ со временем может возобновиться.

Нанесение

Наносите при температуре от 10 до 30 °C. Не наносите, если поверхность освещена солнцем. Влажность древесины не должна превышать 12%. Выждите 24 часа после лёгкого дождя и 24–48 часов после ливня. Используйте длинную кисть из натуральной щетины.

Наносите покрытие возвратно-поступательными движениями вдоль волокон древесины. Обрабатывайте одновременно только 2–3 доски и заканчивайте доски по всей длине, чтобы не было границ. Во время работы перемешивайте продукт для однородности. При распылении сразу же проходите кистью, чтобы пропитка хорошо проникла в древесину. Для хорошего результата после нанесения не должно быть дождя 48 часов. Для более равномерного вида и лучшей защиты нанесите два слоя с интервалом 16–24 часа.

Уход

Рекомендуется ежегодный визуальный осмотр поверхности. Проверьте, не изменилась ли и не повреждена ли деревянная поверхность. Если поверхность цела и изменился только блеск, очистите и отшлифуйте её, затем нанесите один слой — это продлит защиту.

Гарантия

Продукт полностью удовлетворит ожиданиям при нанесении в соответствии с инструкциями

производителя. Если после проверки продукт будет признан дефектным, ответственность производителя ограничивается заменой продукта и не включает стоимость работ.

Меры предосторожности

- Хранить в недоступном для детей месте
- Держите тару закрытой, когда не пользуетесь продуктом
- Беречь от замораживания
- Не использовать в плохо проветриваемых помещениях
- ГОРЮЧЕ: беречь от огня и искр

Об экологичной утилизации тары узнайте в своём муниципалитете.

Техническая поддержка

Консультации по материалу и системам окраски — у официального дилера MF Paints. В Москве: интернет-магазин benjaminmoore-store.ru, +7 (495) 668-55-88.

ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ

Паспорт безопасности (SDS) — на сайте peinturesmf.com.