

SAN MARCO  
is a brand of  
San Marco Group Spa

[www.san-marco.com](http://www.san-marco.com)

SAN MARCO GROUP  
Via Alta 10/A - 30020  
Marcon (Venezia), Italia

[info@sanmarcogroup.com](mailto:info@sanmarcogroup.com)  
+39 041 4569322  
[www.sanmarcogroup.com](http://www.sanmarcogroup.com)

## Lunanuova

ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРОВ И ФАСАДОВ - ЭФФЕКТ  
РАЗНОЦВЕТНЫХ КРИСТАЛЛОВ



СЕРИЯ 022

LUNANUOVA - V.2024-09-23

### ОПИСАНИЕ

LUNANUOVA - прозрачная акрилово-силоксановая декоративная отделка с отражающими кристаллами.

Конечный результат в интерьере зависит от средства, используемого в качестве фона. Покрытие особенно подходит для комбинации с вододисперсионными красками или другими декоративными покрытиями, включая Colorevivo, Bravocasa, эмаль для стен Unimarc, Rilievo, Marcopolo, Cadoro.

Для лучшего эффекта на фасаде рекомендуется наносить отделку на гладкую или объемную основу, также при наличии теплоизоляционных покрытий типа "мокрого фасада" в одной из цветовых версий, указанных в специальной цветовой подборке.

Новая формула на основе акрилового связующего и силоксанового компонента, наряду со специальным средством от плесени и водорослей, создает идеальный состав для защиты стены от плесени и водорослей.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

-Тип связующего: акриловые сополимеры с модифицированными силоксанами в водной эмульсии.

-Объемная масса UNI EN ISO 2811-1:  $0,95 \pm 0,05$  кг/л

-Высыхание (при 25°C и 65% относительной влажности): риск прилипания пыли в течение 30 минут; поверхностное 2 часа.

-Классификация качества воздуха в помещении: A

- Пожаробезопасность EN 13501-1: Класс A2 s1 d0

Относится к расходу, не превышающему указанного, и к применению на негорючей поверхности.

- Классификация UNI EN 1062-1: (краски для наружных работ)

.Блеск поверхности EN ISO 2813 класс G3 (<10, матовая)

.Толщина сухого слоя ISO 3233: класс E2 (50-100 микрон)

.Гранулометрия EN ISO 1524: класс S1 (<100 микрон мелкая)

- .Паропроницаемость UNI EN ISO 7783-2: класс V1 ( $S_d < 0,14$  м высокая)  $S_d = 0,08$
- .Проницаемость для воды UNI EN 1062-3: класс W3 ( $W \leq 0,1$ , низкая)
- .Устойчивость к истиранию UNI EN 1062-7A: класс A0 (не относится)
- .Проницаемость для CO2 UNI EN 1062-6: класс C0 (не относится)

## ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ

Применение внутри::

- Новую и старую штукатурку на водной основе.
- Бетонные поверхности.
- Поверхности из гипса и гипсокартона.
- Поверхности со старой краской минеральной или органической основы, просушенные, не осыпающиеся, плотные, впитывающие.
- Различные минеральные строительные смеси, при условии, что они впитывающие.
- Поверхности из дерева, ДСП, фанеры и аналогичных.

Применение снаружи:

- поверхности, обработанные теплоизоляционными материалами
- новую и старую штукатурку со связующими веществами на водной основе
- бетонные поверхности
- поверхности со старой краской или покрытия на минеральной или органической основе с сухой, плотной, впитывающей и имеющей сцепление структурой
- различные минеральные строительные смеси, при условии, что они впитывающие

Поверхности должны быть правильно подготовлены, следуя параграфу «Подготовка поверхности».

Непросохшие, а также имеющие высокое содержание щелочи поверхности, выдержать необходимое время для окончательного укрепления поверхности, в среднем составляющее 4 недели.

## ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Нанести слой выбранного материала основы для получения желаемого эффекта.

Приступить к нанесению LUNANUOVA согласно инструкции по нанесению.

## ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ

- Условия окружающей среда и поверхности нанесения:  
Температура окружающей среды: Мин.  $+8^{\circ}\text{C}$  / Макс.  $+35^{\circ}\text{C}$   
Относительная влажность окружающей среды:  $<75\%$   
Температура поверхности: Мин.  $+5^{\circ}\text{C}$  / Макс.  $+35^{\circ}\text{C}$   
Влажность поверхности:  $<10\%$
- Избегайте нанесения под прямыми лучами солнца.
- После нанесения внешние поверхности должны быть защищены от дождя и влаги до полного высыхания (при  $+20^{\circ}\text{C}$ ), что в среднем достигается по истечении около 48 часов.

Применение внутри:

- Инструменты: Кисть Spalter, кисть, губка
  - Количество слоев: 1 и более в зависимости от желаемого эффекта
  - Разведение: водой макс. на 15%.
  - Чистка инструментов: после использования сразу же промыть водой.
  - Способы нанесения:
  - Нанести материал и выполнить эффект при помощи выбранного инструмента.
  - Для декорирования при помощи пластикового шпателя рекомендуется сначала нанести материал кистью.
  - Приблизительный расход: 12-15 м2л в зависимости от используемого материала основы.
- Расход материала значительно зависит от типа желаемого эффекта. При наличии работ большого объема рекомендуется произвести предварительную пробу.

#### Применение снаружи:

- Инструменты: валик из шерсти со средним ворсом, малярный тампон.
- Разбавление: водой от 40 до 50%.
- Кол-в слоев: один или больше слоев в зависимости от желаемого эффекта.
- Очистка инструментов: водой сразу же после использования.

#### Способ нанесения:

- Распределить средство валиком, используя технику "по-сырому".
- Выполнить желаемую финишную отделку:

валиком: наносите средство неравномерно, чтобы получить размытый эффект

малярным тампоном: наносите средство тампоном, слегка пропитанным LUNANUOVA движениями в противоположных направлениях, формируя грани с кристаллами.

#### - Ориентировочный расход:

15-20 м2/л на слой для работы валиком на гладких или наполненных красках на водной основе

10-15 м2/л на слой для работы малярным тампоном на объемных покрытиях

Мы рекомендуем колеровку продукта (см. цвета, доступные в цветовой гамме)

Расход изменяется в зависимости от типа основания и обработки и относится к гладким и среднепоглощающим основаниям. Рекомендуется определить фактический расход путем пробного нанесения на отдельной поверхности.

## КОЛЕРОВКА

Материал поставляется в полупрозрачных базах Argento (серебро) (0070) и Oro (золото) (0190).

Колеровка осуществляется по системе подбора цветов Tintometrico и при помощи красителей COLORADO серия 548.

В случае использования различных партий колерованного материала советуем вновь перемешать между собой упаковки во избежание различия в тональности.

## ХРАНЕНИЕ

Максимальная температура хранения материала: +30°C

## УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Минимальная температура хранения: +5°C  
Срок хранения материала составляет 2 года при условии хранения в закрытых оригинальных упаковках при соблюдении надлежащих правил хранения и температурного режима.

Произведено в соответствии с директивами Евросоюза (2004/42/EC)  
Категория A/l: декоративное покрытие (на водной основе): 200 г/л (2010)  
Содержит не более: 200 г/л летучих органических соединений (ЛОС)

Применять материал согласно действующим нормам гигиены и безопасности; после использования запрещено выбрасывать упаковки в окружающую среду, остатки материала должны быть полностью высушены и утилизированы вместе со строительными отходами. Не выбрасывать отходы материала в канализацию, водоемы и на землю. Для дополнительной информации необходимо ознакомиться с Листом Безопасности.

## КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Декоративная отделка для интерьера - эффект разноцветных кристаллов.  
Нанесение материала LUNANUOVA серия 022 на подготовленные поверхности в количестве, определяемом впитываемостью поверхности и желаемым эстетическим эффектом.  
Доставка и нанесение материала € ..... за кв.м.