

Перевод технического паспорта производителя (C.A.P. Arreghini S.p.A., документ CARTEGGIABILECS21\_YCSFN099 · ред. 1, 08/2022), подготовлен интернет-магазином benjaminmoore-store.ru. Единицы измерения пересчитаны в метрическую систему, в скобках — исходные значения. При расхождениях приоритет имеет оригинальный документ на английском языке.

Описание

Шлифуемый грунт для деревянных оснований, лёгкий в нанесении, идеальный для профессионального применения: обладает наполняющей способностью, адгезией к различным породам древесины и быстрым высыханием, сокращающим время окраски. Образует базовую плёнку, обеспечивающую адгезию финишных слоёв и их равномерное плёнообразование. Подходит для окраски изделий внутри помещений, хорошо смачивает поры древесины и отлично шлифуется вручную или механически.

Состав

Модифицированная нитроцеллюлоза и алкидные смолы.

Свойства продукта

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| Шлифуемость                          | отличная                           |
| Высыхание                            | очень быстрое                      |
| Наполняющая способность              | хорошая                            |
| Сухой остаток по массе (внутр. PF25) | 24–28%                             |
| Высыхание (внутр. PF2)               | перекрытие — 2 ч; полное — 5 суток |

Технические данные

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Удельный вес (внутр. PF3) | 900–1000 г/л   |
| Шлифуемость (внутр. PF5)  | 35–40 проходов |

Хранение

Не менее 1 года в закрытой оригинальной таре при температуре от +5 до +30 °C вдали от источников воспламенения.

Цвет

Прозрачный бесцветный.

Применение

Как первый слой по необработанной древесине различных пород в системе прозрачной нитроцеллюлозной отделки — для любых работ по дереву, но прежде всего для точёных деталей при электростатическом распылении или окунании. Даёт хороший результат на резных и фигурных изделиях, так как отлично шлифуется стальной ватой. При неблагоприятных условиях (повышенная влажность или высокая температура) используйте разбавитель Butol, чтобы избежать кратеров, помутнения и других дефектов плёнки. Шлифуйте, не снимая много сухой плёнки, чтобы сохранить слой, достаточный для равномерной отделки.

Инструменты

Распыление, лаконолившая машина, окунание.

Разбавление

10–20% по объёму разбавителем Nitro NV 5000 (при повышенной влажности или высокой температуре — Butol).

Расход

7–8 м²/л за один слой.

Температура нанесения

от +5 до +30 °C.

Система окраски

Изделия из древесины разных пород

- Отшлифуйте древесину шкуркой P80, затем P150.
- При необходимости тонируйте раствором Arol, разбавленным ацетоном или водой.
- Через 30 минут нанесите 2 или 3 слоя Carteggiabile CS21 с интервалом 2 часа.
- Возможное тонирование выполняют перед последним слоем грунта, отшлифовав предыдущий слой грунта.

5. Через 2 часа отшлифуйте шкуркой P180–P220 и нанесите слой Alkidina Ораса.

Статья из техзадания

Прозрачный нитросинтетический грунт с сухим остатком 26%, наносимый в несколько слоёв при расходе 270 мл/м².

Указания

Для правильного выполнения работ необходимо строго следовать указаниям по подготовке поверхностей, приведённым в справочниках CAP Arreghini (Books) и в техническом паспорте. Данная техническая информация носит ориентировочный характер. Из-за огромного разнообразия оснований и условий нанесения необходимо проверить пригодность продукта и его эффективность пробным нанесением на конкретном объекте. Данные спецификации и техническая информация определены при +23 °C и относительной влажности воздуха 65%. В других условиях данные и интервалы между операциями могут отличаться.

Наши рекомендации по применению продукта основаны на собственных наблюдениях и исследованиях, а также на опыте практического применения. Однако из-за огромного разнообразия оснований и условий нанесения необходимо проверять пригодность продукта и его эффективность испытаниями на конкретном объекте.

Техническая поддержка

Консультации по материалу и системам окраски — у официального дилера Arreghini. В Москве: интернет-магазин benjaminmoore-store.ru, +7 (495) 668-55-88.

**ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ**  
**Паспорт безопасности (SDS) — на сайте caparreghini.it.**