SAN MARCO
is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Smartfix

Колеруемый акриловый грунт для внутренних и наружных работ



ОПИСАНИЕ

Акриловый грунт на основе акриловых смол в водной эмульсии, предназначенный для подготовки стеновых поверхностей перед окраской для получения высококачественного эстетического результата. Идеален для гипсокартона.
Без запаха, матово-белый, легко наносится, обладает отличными выравнивающими свойствами; скрывает небольшие дефекты основания. Совместим с пастами колеровочной системы. Подходит для airless нанесения.
Изготовлен на связующем, полученном из возобновляемой биомассы по подходу «mass-balance» и сертифицирован RedCert2. Снижает потребление ископаемых ресурсов благодаря использованию возобновляемого сырья в цепочке создания стоимости.
Соответствует требованиям Eurofins Indoor Air Comfort Gold.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Природа связующего: акриловый полимер в водной эмульсии
- Классификация качества воздуха в помещениях: A+
- Сертификация Indoor Air Comfort Gold (Eurofins IACG-442-01-01)
- Плотность UNI EN ISO 2811-1: 1,50 ± 0,05 кг/л
- Высыхание (при 25 °C и 65% отн. влажности): от пыли через 30 минут; перекрываемо через 4 часа.

ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ

Краска наносится на внутренние поверхности:
- Новую и старую штукатурку на водной основе.
- Бетонные поверхности.
- Поверхность из гипса, гипсокартона.
- Поверхности со старой краской минеральной или органической основы, просушенные, не осыпающиеся, плотные, впитывающие и правильно подготовленные.

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia
info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

- Различные минеральные строительные смеси, при условии, что они впитывающие.
- Не рекомендуется наносить на шпаклевки и основания, уже окрашенные толстыми слоями старых клеевых красок.
Поверхности должны быть правильно подготовлены, следуя параграфу « Подготовка поверхности». Не наносить на не просохшие поверхности.
Необходимо выдержать штукатурную поверхность до полной просушки в течение четырех недель.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

- Убедиться, что основание хорошо высушено и созрело. При необходимости выполнить ремонт или укрепление специальными продуктами.
- При наличии плесени обработать поверхность средством COMBAT 222 (код 4810222) и санирующим составом COMBAT 333 (код 4810333).
- Удалить высолы и отслаивающиеся участки старых покрытий щеткой или промыванием. Полностью удалить толстые слои известковых или клеевых красок.
- Удалить пыль, сажу и другие загрязнения щеткой.

Штукатурные поверхности
- Внутри помещений выровнять неровности и устранить отверстия и трещины TAMSTUCCO 9400006/9410110; затем отшлифовать.
- Трещины заделать STUCCOFACILE 9560019 или подходящими герметиками.
- При необходимости выполнить шпаклевание RASAMIX FIT 9670160, BETOMARC FIT 9740150 или MARCOPRO 975.
- Убедиться, что поверхность сухая, и нанести SMARTFIX.
- Нанести финишный продукт.

Гипсовые поверхности и гипсокартон
- Выровнять дефекты TAMSTUCCO 9400006/9410110; отшлифовать.
- Трещины заделать соответствующими герметиками.
- Выполнить шпаклевание RASAMIX FIT 9670160, BETOMARC FIT 9740150 или MARCOPRO 975.
- На осыпающихся основаниях нанести фиксатив ATOMO 8840001.
- Нанести SMARTFIX согласно инструкции.
- Нанести финишный материал.

Бетонные поверхности
- Удалить непрочно держащиеся участки бетона.
- Арматуру тщательно очистить и обработать BETOXAN PRIMER 9490125 пассивирующим составом.
- Восстановить поврежденные участки BETOXAN 400, BETOXAN 300 или BETOXAN PLUS. Финишное выравнивание – BETOXAN 100 или BETOXAN 200.
- Нанести SMARTFIX на сухое основание.
- Нанести финишный слой.

ИНСТРУКЦИИ ПО

- Условия окружающей среды и основания:

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia
info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

НАНЕСЕНИЮ

Температура воздуха: Мин. +8 °C / Макс. +35 °C
Относительная влажность: <75%
Температура основания: Мин. +5 °C / Макс. +35 °C
Влажность основания: <10%
- Избегать нанесения при наличии поверхностного конденсата или под прямыми солнечными лучами.
- После нанесения наружные поверхности должны быть защищены от дождя и влаги до полного высыхания продукта, которое обычно (при 20 °C) наступает примерно через 48 часов.
- Инструменты: кисть, валик, airless.
- Разбавление:
.Кисть и валик: максимум 15% водой
.Airless: 0–5% (сопло 0,45–0,53 mm / 0,015–0,021 in; давление 150–180 bar / 2176–2611 psi)
- Перед нанесением тщательно перемешать продукт.
- Количество слоёв: 1–2 слоя.
- Инструменты очищать водой сразу после использования.
- Расход: 14–16 м²/л на слой на среднепористых основаниях.

КОЛЕРОВКА

Материал выпускается в белом цвете, нужный цвет достигается с помощью тинтометрической системы. Материал можно окрашивать красителями COLORADO серия 548, не более чем на 5%.

ХРАНЕНИЕ

Максимальная температура хранения материала: +30°C
Минимальная температура хранения: +5°C
Срок хранения материала составляет 2 года при условии хранения в закрытых оригинальных упаковках при соблюдении надлежащих правил хранения и температурного режима.

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Произведено в соответствии с директивами Евросоюза (2004/42/EC)
Категория A/g: грунтовка (на водной основе): 30 г/л (2010)
Содержит макс.: 1 г/л VOC

Применять материал согласно действующим нормам гигиены и безопасности; после использования запрещено выбрасывать упаковки в окружающую среду, остатки материала должны быть полностью высушены и утилизированы вместе со строительными отходами. Не выбрасывать отходы материала в канализацию, водоемы и на землю. Для дополнительной информации необходимо ознакомиться с Листом Безопасности.

Il SAN MARCO GROUP гарантирует, что представленная информация основана на лучших достижениях нашего опыта и научно-технических знаниях; однако невозможно взять на себя какую-либо ответственность за полученные результаты, так как условия применения не находятся под нашим непосредственным контролем. Рекомендуем всегда проверять пригодность материала в каждом отдельном случае. Данное техническое описание аннулирует и автоматически заменяет собой все предыдущие.