

SAN MARCO
is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Powderstone

ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ В ФОРМЕ ПОРОШКА НА ИЗВЕСТКОВОЙ
ОСНОВЕ ДЛЯ НАРУЖНЫХ/ВНУТРЕННИХ РАБОТ



КОД 9640019

POWDERSTONE - V.2024-11-05

ОПИСАНИЕ

POWDERSTONE – это декоративное покрытие в порошке, которое имитирует сельские отделки фасадов, предлагая различные декоративные возможности даже при нанесении в один слой для любого типа архитектуры, будь то реставрация, реконструкция или новострой.

С помощью POWDERSTONE также можно реализовать гладкие и компактные текстуры, способные создать особенно теплые и гостеприимные интерьеры.

POWDERSTONE обладает отличной удобоукладываемостью, благодаря специальному составу волокон его можно наносить значительной толщиной без образования трещин, что обеспечивает хорошую защиту обработанной основы, высокую воздухопроницаемость и способность естественным образом предохранять изделие от образования плесени.

Продукт соответствует спецификациям Indoor Air Comfort Gold лаборатории Eurofins.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип связующего вещества: Воздушная известь и гидравлическое связующее

Внешний вид: белый порошок.

Сертификат Indoor Air Comfort Gold (Eurofins IACG-442-01-01)

Классификация по Качеству воздуха в помещениях (Indoor Air Quality): A+

Максимальная зернистость заполнителей: 1,2 мм

Срок годности после смешивания: около 4 часов при 25°C, отн. влаж. 60%.

Проницаемость для воды в жидком состоянии UNI EN 1062-3: средняя, $w = 0,20 \text{ кг/м}^2 \cdot \text{ч}^{0,5}$

Проницаемость для водяного пара UNI EN ISO 7783-2: высокая, Sd

≤ 0,14 м

Высыхание (при 25 °C и 65% отн. влажн.): прибл. 48 часов.

ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ

Краска наносится на внутренние поверхности:

- Новую и старую штукатурку на водной основе.
- Бетонные поверхности.
- Поверхность из гипса, гипсокартона.
- Поверхности со старой краской минеральной или органической основы, просушенные, не осыпающиеся, плотные, впитывающие и правильно подготовленные.
- Различные минеральные строительные смеси, при условии, что они впитывающие.

Поверхности должны быть правильно подготовлены, следуя параграфу «Подготовка поверхности». Не наносить на не просохшие поверхности.

Необходимо выдержать штукатурную поверхность до полной просушки в течение четырех недель.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхности из штукатурки:

- Убедиться, что поверхность подготовлена и просушена в течении минимум 28 дней.
- Проверить состояние поверхности, она должна быть плотная и неосыпающаяся. При необходимости нанести на поверхность специальные укрепляющие материалы.
- При наличии плесени обработать поверхность специальным очищающим раствором от плесени COMBAT 222 код 4810222 и восстанавливающим раствором COMBAT 333 код 4810333.

- Устранить щеткой

или промыванием возможные остатки старых осыпающихся покрытий или плохо прилегающие слои старой краски. Полностью удалить отслоенные известковые краски и темперы.

- Удалить щеткой остатки пыли и следы смога.

- Трещины как для внешних, так и для внутренних работ, должны быть расшиты и заполнены специальной шпатлевкой для трещин.

- Выровнять неровности поверхности: дырки, растрескивание, впадины с помощью BETOMARC FIT 9740150 или с RASAMIX FIT 9670160 или с MARCOPRO 9750019 - 9750010 в зависимости от типа поверхности.

- Только при наличии на поверхности пыли нанесите один слой настенной микронизированной грунтовки без растворителей АТОМО 8840001.

- В случае если поверхность нанесения неоднородная, со старыми красками, шпаклевкой, заплатками, провести предварительно выравнивающую окраску MARCOSIL GRIP 9310019 или MARCOTHERM PRIMER 4740019.

- Далее нанесите POWDERSTONE согласно инструкции по нанесению.

*(Разведения грунтовки и количество её нанесения зависят от впитывающей способности поверхности нанесения. Для определения расхода проведите предварительные пробы на отдельном участке. Проконсультируйтесь с техническим описанием).

ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ

- Поскольку на высыхание и карбонизацию POWDERSTONE, как и всех известковых продуктов, сильно влияют температурно-влажностные условия, рекомендуется наносить продукт при температуре от +10°C до +35°C и относительной влажности окружающей среды <75 %.
- Не применяйте под прямыми солнечными лучами.
- Воздействие атмосферных факторов, дождя, высокой влажности, низкой температуры окружающей среды на поверхности, обработанные известковыми отделками, может привести к явлениям побеления отделки в процессе карбонизации. Это явление может быть необратимым в особо суровых условиях.
- После нанесения внешние поверхности следует защитить от дождя и влаги до тех пор, пока продукт полностью не высохнет, что обычно (при 20°C) происходит примерно через 72 часов.
- Инструменты: терка из нержавеющей стали
- Количество слоев: продукт наносится в 1-2 слоя в зависимости от желаемого эффекта.
- Ориентировочный расход: 3 кг/м² (может изменяться) относится к гладким и средне впитывающим поверхностям. Реальный расход целесообразно определять предварительной пробой на определенном основании и исходя из желаемого декоративного эффекта. Подготовка продукта:
Используйте 4 - 5 л чистой воды на каждый мешок POWDERSTONE весом 15 кг.
В большой и чистой емкости взвесить воду, необходимую для приготовления раствора.
Вылить в емкость выбранную смесь красителей.
Размешать красители в воде вручную. Краситель необходимо заранее диспергировать в воде для замешивания.
Медленно добавить POWDERSTONE в воду и перемешать механическим миксером на низких оборотах. Смесь должна представлять собой однородный раствор, тиксотропный и без комков. Смешивание до однородного состояния не следует выполнять вручную.
Перед нанесением оставить на 5-10 минут. Дозировка воды и сама вода для смешивания должна оставаться постоянной для последующей колеровки продукта.
Изменение партии продукции может привести к изменению окончательного цвета.
Время перемешивания должно быть постоянным.
Не используйте продукт по истечении срока годности после смешивания, даже если вязкость смеси позволяет это.
Не добавляйте больше воды, чтобы уменьшить вязкость во время обработки.
Не наносите на влажные основания при наличии восходящей влаги.

КОЛЕРОВКА

Колеровка в естественные землистые тона из представленных в подборке, возможна с помощью колеровочной машины.

ХРАНЕНИЕ

Максимальная температура хранения: +30 °C
Минимальная температура хранения: +5 °C
Хранить в сухом, защищенном от влаги месте.

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Средство предпочтительно использовать в течение 1 года с даты производства, если оно хранится в оригинальной закрытой таре и в надлежащих температурных условиях.

Не подпадает под действие Законодательного декрета 161/2006 (Дир. 2004/42/ЕС)

Вызывает раздражение кожи. Может вызвать аллергическую реакцию на коже. Вызывает серьезное повреждение глаз. Может вызвать раздражение дыхательных путей.

Используйте средство согласно действующим санитарным нормам и техники безопасности; после использования не выбрасывайте емкости в окружающую среду, дайте остаткам хорошо высохнуть и утилизируйте как специальные отходы. Не выливать в канализацию, водоемы и на землю.

Для получения дополнительной информации см. лист безопасности.