MF Paints

Технический паспорт · перевод на русский язык

Proline Eco 7070 Primer Sealer

акриловый латексный грунт-изолятор без ЛОС для внутренних работ · 7070

Перевод технического паспорта производителя (MF Paints Inc. (Peintures MF), документ TDS7070 ·), подготовлен интернет-магазином benjaminmoore-store.ru. Единицы измерения пересчитаны в метрическую систему, в скобках — исходные значения. При расхождениях приоритет имеет оригинальный документ на английском языке.

Описание

Proline Eco 7070 — акриловый латексный грунт-изолятор без ЛОС для внутренних работ. Легко наносится и быстро сохнет. Разработан для изоляции нового гипсокартона и для нужд профессиональных маляров; подходит для коммерческих, промышленных и жилых объектов.

Применение

Грунт-изолятор для внутренних поверхностей. Изолирует и скрывает места ремонта, чтобы после нанесения финишного слоя поверхность получилась равномерной.
Рекомендуется для новых поверхностей: гипсокартона, бетона и дерева.

Преимущества

- идеален для проектов LEED и любых проектов, требующих красок без ЛОС
- одобрен MPI, категория № 149
- изолирует гипсокартон и шпатлёвку швов
- хорошая укрывистость
- шлифуется через 3 часа, не забивая шкурку
- сертифицирован MPI

Ограничения

- не наносить при температуре ниже 10 °C
- не применять на полах
- не для наружных работ
- не наносить на алкидную краску

Технические данные

Связующее	акриловый латекс
Цвета	белый
Очистка инструмента	вода
Температура вспышки	не применимо
Горючесть	не применимо
Сухой остаток по массе	57 ± 2%
Сухой остаток по объёму	41 ± 2%
ЛОС	0 г/л
Блеск при 60°	не применимо
Блеск при 85°	не применимо
Нормы и сертификаты	LEED — подходит для LEED® v4; сертифицирован CDPH по эмиссиям; MPI, категория № 149, GPS-1, GPS-2; CGSB, тип 1GP 119; одобрено CFIA

Значения блеска измерены для белого цвета и могут меняться в зависимости от цвета.

Данные для нанесения

При 25 °C и относительной влажности 50%; могут отличаться в зависимости от цвета.

Расход	≈ 9,8–12,2 м²/л (37–46 м² на галлон 3,78 л; 400–500 кв. футов)
Толщина плёнки	мокрая: 81–102 мкм (3,2–4,0 мил) сухая: 33–42 мкм (1,31–1,64 мил)
На отлип	30 мин
Перекрытие	4 ч
Мытьё	не применимо
Отверждение	30 сут.
Кисть	да
Валик	15 мм
Распыление (сопло 0,017–0,021", разбавление до 10%)*	138–172 бар (2000–2500 psi)
Нанесение снаружи	не применимо
Хранение	при 10–30 °C

Цвет

7070-0 White (белая)	без колоранта / готовый цвет

Тара: 946 мл, 3,78 л, 18,9 л.

Подготовка поверхности

Поверхность должна быть сухой и чистой, без пыли, масла, жира, ржавчины и мыла. Окрашенные поверхности рекомендуется очистить обезжиривателем (TSP), чтобы удалить загрязнения, способные ухудшить адгезию или отверждение продукта. Тщательно промойте всю поверхность. Поверхности должны быть хорошо отшлифованы и обеспылены.

Плесень: очистите поражённый участок раствором 1 части отбеливателя на 3 части воды. Тщательно промойте и дайте высохнуть.

Шелушащаяся или отслаивающаяся краска: удалите непрочную и/или отстающую краску скребком, затем отшлифуйте края до ровности. Отверстия и неровности заполните ремонтным составом. Отшлифуйте шкуркой P100.

Новый гипсокартон: чтобы не создать нежелательную фактуру, не перешлифовывайте шпатлёвку швов.

Бетон / кладка: перед окраской бетон и кладка должны отвердеть не менее 30 суток.

Дерево: для лучшей адгезии отшлифуйте поверхность шкуркой P80 или P100.

Нанесение

Продукт готов к применению и не требует разбавления. Хорошо перемешайте перед использованием. Нанесите один или при необходимости два слоя. Интервал между слоями — не менее 4 часов для светлых цветов и 8 часов для тёмных. Для хорошего укрытия рекомендуется безворсовый валик 15 мм и качественная кисть нейлон/полиэстер. После работы промойте кисти и валики тёплой мыльной водой.

Распыление: можно разбавить водой не более чем на 10%. Давление: 138–172 бар (2000–2500 psi)*; сопло: 0,017–0,021"*.

* Данные могут меняться в зависимости от марки оборудования.

Уход

Грунт обязательно перекрывается финишным покрытием.

Гарантия

Продукт полностью удовлетворит ожиданиям при нанесении в соответствии с инструкциями производителя. Если после проверки продукт будет признан дефектным, ответственность производителя ограничивается заменой продукта и не включает стоимость работ.

Меры предосторожности

- Хранить в недоступном для детей месте
- Держите тару закрытой, когда не пользуетесь продуктом
- Беречь от замораживания

Об экологичной утилизации тары узнайте в своём муниципалитете.

Техническая поддержка

Консультации по материалу и системам окраски — у официального дилера MF Paints. В Москве: интернет-магазин benjaminmoore-store.ru, +7 (495) 668-55-88.

ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ

Паспорт безопасности (SDS) — на сайте peinturesmf.com.

MF Paints Inc., 1605 boul. Dagenais Ouest, Laval (Québec) H7L 5A3, Канада · peinturesmf.com · поддержка 1-800-363-8034. MF и названия продуктов — товарные знаки MF Paints Inc. · TDS7070 · . Перевод: benjaminmoore-store.ru, 2026.