

Перевод технического паспорта производителя (MF Paints Inc. (Peintures MF), документ TDS875 · апрель 2022), подготовлен интернет-магазином benjaminmoore-store.ru. Единицы измерения пересчитаны в метрическую систему, в скобках — исходные значения. При расхождении приоритет имеет оригинальный документ на английском языке.

Описание

ISO-STAIN 875 — полупрозрачная пропитка с матовой поверхностью на основе комплекса уретана и сверхпроникающего масла. Легко наносится и быстро сохнет. Пропитка устойчива к УФ; подходит для коммерческих и жилых объектов. О нанесении на древесину с пропускающими веществами см. «Ограничения».

Применение

Пропитка для вертикальных и горизонтальных деревянных поверхностей внутри и снаружи помещений. ISO-STAIN 875 наносится на подготовленные поверхности: сайдинг, заборы, террасы, патио, деревянную мебель, двери и окна. В зависимости от выбранного цвета может быть заметно проступание веществ из некоторых пород (см. «Ограничения»).

- Преимущества**
- пропитка в один слой
 - естественный вид древесины
 - стойкость к УФ
 - защита от растрескивания
 - хорошая эластичность при движениях древесины
 - для вертикальных и горизонтальных поверхностей

- Ограничения**
- не предназначена для изоляции древесины с пропускающими веществами (кедр, секвойя, фанера, клеёная древесина, экзотические породы и т. п.)
 - не наносить при температуре ниже 10 °C и под прямыми солнечными лучами
 - не смешивать с другими продуктами
 - не наносить на загерметизированные или пропитанные поверхности
 - не наносить на древесину влажностью выше 12%
 - дополнительные слои снижают полупрозрачность и увеличивают кроющую способность; эффект зависит от цвета

Технические данные	
Связующее	уретан и масло
Цвет	прозрачная база
Растворитель	вода
Температура вспышки	не применимо
Горючесть	не применимо
Сухой остаток по массе	15%
Сухой остаток по объёму	15%
ЛОС	< 250 г/л
Блеск при 60°	2–6%
Блеск при 85°	13–17%
Стандарты	не применимо
Значения блеска измерены для белого цвета и могут меняться в зависимости от цвета.	
Данные для нанесения	
При 25 °C и относительной влажности 50%; могут отличаться в зависимости от цвета.	
Расход	≈ 9,8–12,2 м²/л (37–46 м² на галлон 3,78 л; 400–500 кв. футов)
Толщина плёнки	мокрая: 81–102 мкм (3,2–4,0 мил) сухая: 12–15 мкм (0,48–0,60 мил)
На отлип	4 ч
Перекрытие	не применимо
Лёгкая нагрузка	через 24 ч (в оригинале — «24 сут.»)
Мытьё	через 30 сут.
Кисть	да
Валик (с растушёвкой кистью)	10 мм
Распыление (с растушёвкой кистью)	не применимо
Нанесение снаружи	да; без дождя 24 ч после нанесения
Хранение	при 10–30 °C
Базы для колеровки	
875-0 Clair (прозрачная)	не более 3 унц. (89 мл) колоранта на 3,78 л; для наружного применения — не менее 1 унц. (30 мл)

Тара: 946 мл, 3,78 л, 18,9 л.

Подготовка поверхности

Поверхность должна быть сухой и чистой, без пыли, масла, жира, ржавчины, мыла и любых других загрязнений, мешающих адгезии пропитки. Очистите поверхность средством типа TSP, обработайте щёткой и промойте. Дайте высохнуть 48 часов.

Плесень: слегка увлажните поверхность, затем нанесите на древесину смесь одного литра отбеливателя и трёх литров воды. Продолжайте тереть, сохраняя поверхность влажной. Повторяйте до чистой поверхности. Промойте и дайте высохнуть 48 часов.

Непокрытая древесина: отшлифуйте шкуркой P80 вдоль волокон, удалив всю серость и рыхлые волокна.

Ранее окрашенная или пропитанная древесина: для лучшего результата полупрозрачную пропитку всегда наносят на непокрытую древесину. Чтобы вернуться к прочной поверхности, отшлифуйте старую краску или пропитку шкуркой P80 или P60. Завершите шлифование шкуркой P80 для выравнивания поверхности.

Перед нанесением влажность древесины не должна превышать 12%.

Нанесение

Продукт готов к применению и не требует разбавления. Хорошо перемешайте перед использованием. Для равномерного вида достаточно одного слоя; при нанесении второго слоя в рамках одной работы покрытие может стать кроющим. Для правильного проникновения пропитки рекомендуется кисть нейлон/полиэстер. Использовать валик не рекомендуется.

СНАРУЖИ: перед хождением выдержите не менее 12 часов высыхания. После работы промойте кисти тёплой мыльной водой.

ВНУТРИ: нанесите пропитку на древесину, дайте впитаться до нужного цвета, затем вытрите чистой тканью. Так обработайте каждую поверхность. Перекрывается лаком серии ISOTHANE.

Уход

Внутри помещений, если блеск ухудшился, слой лака подчеркнёт красоту пропитки; без лака древесина остаётся пористой. Снаружи проводите визуальный осмотр, чтобы определить, нужен ли дополнительный слой. Не покрывайте лаком наружные поверхности.

Гарантия

Продукт полностью удовлетворит ожиданиям при нанесении в

соответствии с инструкциями производителя. Если после проверки продукт будет признан дефектным, ответственность производителя ограничивается заменой продукта и не включает стоимость работ.

Меры предосторожности

- Хранить в недоступном для детей месте
- Держите тару закрытой, когда не пользуетесь продуктом
- Беречь от замораживания

Об экологичной утилизации тары узнайте в своём муниципалитете.

Техническая поддержка

Консультации по материалу и системам окраски — у официального дилера MF Paints. В Москве: интернет-магазин benjaminmoore-store.ru, +7 (495) 668-55-88.

ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ

Паспорт безопасности (SDS) — на сайте peinturesmf.com.