MF Paints

Технический паспорт · перевод на русский язык

Proline 8090 Undercoat

акриловый грунт-подслой для внутренних и наружных работ · 8090

Перевод технического паспорта производителя (MF Paints Inc. (Peintures MF), документ TDS8090 · май 2024), подготовлен интернет-магазином benjaminmoore-store.ru. Единицы измерения пересчитаны в метрическую систему, в скобках — исходные значения. При расхождениях приоритет имеет оригинальный документ на английском языке.

Описание

Proline 8090 — акриловый (100%) латексный подслой превосходного качества для внутренних и наружных работ. Предназначен для перекрытия существующих цветов и улучшения адгезии финишного слоя. Разработан для нужд профессиональных маляров; подходит для коммерческих, промышленных и жилых объектов.

Применение

Proline 8090 наносится на поверхности в хорошем состоянии после правильной подготовки: гипсокартон, дерево, бетон, фасадную штукатурку, кирпич и любую другую кладку.

Преимущества

- Proline 8090 обеспечивает максимальную адгезию по алкидным краскам и глянцевым поверхностям (см. «Ограничения»)
- во время работы требуется лишь минимальная защита плинтусов и пола
- содержит фунгицид, замедляющий рост плесени
- быстро сохнет и легко шлифуется
- отличная адгезия, укрывистость и изолирующие свойства

Ограничения

- не наносить при температуре ниже 10 °C
- не применять на полах
- не смешивать с другими красками
- некоторые алкидные или силиконовые краски требуют алкидного грунта (Block Plus 296) для максимальной адгезии

Технические данные

Связующее	акрил 100%
Цвета	белый
Очистка инструмента	вода
Температура вспышки	не применимо
Горючесть	не применимо
Сухой остаток по массе	48 ± 2%
Сухой остаток по объёму	34 ± 2%
ЛОС	< 50 г/л
Блеск при 60°	не применимо
Блеск при 85°	не применимо
Нормы и сертификаты	LEED — подходит для LEED® v4; MPI, сертифицирован, категория 17, GPS-1; CGSB, тип 1GP 203

Значения блеска измерены для белого цвета и могут меняться в зависимости от цвета.

Данные для нанесения

При 25 °C и относительной влажности 50%; могут отличаться в зависимости от цвета.

Расход	≈ 9,2–11,6 м²/л (35–44 м² на галлон 3,78 л; 375–475 кв. футов)
Толщина плёнки	мокрая: 86–109 мкм (3,4–4,3 мил) сухая: 28–36 мкм (1,11–1,41 мил)
На отлип	30 мин
Перекрытие	4 ч
Мытьё	не применимо
Отверждение	30 сут.
Кисть	да
Валик	15 мм
Распыление (сопло 0,017–0,021", разбавление до 10%)*	138–172 бар (2000–2500 psi)
Нанесение снаружи	да (продукт для внутренних и наружных работ)
Хранение	при 10–30 °C

Цвет

8090-0 White (белая)	без колоранта / готовый цвет

Тара: 946 мл, 3,78 л, 18,9 л.

Подготовка поверхности

Поверхность должна быть сухой и чистой, без пыли, масла, жира, ржавчины и мыла. Окрашенные поверхности рекомендуется очистить обезжиривателем (TSP), чтобы удалить загрязнения, способные ухудшить адгезию или отверждение продукта. Тщательно промойте всю поверхность. Поверхности должны быть хорошо отшлифованы и обеспылены.

Плесень: очистите поражённый участок раствором 1 части отбеливателя на 3 части воды. Тщательно промойте и дайте высохнуть.

Шелушащаяся или отслаивающаяся краска: удалите непрочную и/или отстающую краску скребком, затем отшлифуйте края до ровности. Отверстия и неровности заполните ремонтным составом. Отшлифуйте шкуркой P100.

Новый гипсокартон: чтобы не создать нежелательную фактуру, не перешлифовывайте шпатлёвку швов.

Бетон / кладка: перед окраской бетон и кладка должны отвердеть не менее 30 суток.

Алюминий, оцинковка и чёрный металл внутри помещений: удалите все следы окисления (ржавчины), затем очистите кондиционером для металла Metal Plus 467.

Дерево: для лучшей адгезии отшлифуйте поверхность шкуркой P80 или P100.

Новая или обработанная древесина, побывавшая под воздействием непогоды: настоятельно рекомендуется нейтрализовать любой видимый или нежелательный рост плесени, чтобы избежать отслаивания. Используйте раствор 1 части отбеливателя на 3 части воды, оставьте на 20 минут, затем промойте и дайте древесине сохнуть не менее 24 часов.

Нанесение

Продукт готов к применению и не требует разбавления. Хорошо перемешайте перед использованием. Нанесите один или при необходимости два слоя. Интервал между слоями — не менее 4 часов для светлых цветов и 8 часов для тёмных. Для хорошего укрытия рекомендуется безворсовый валик 15 мм и качественная кисть нейлон/полиэстер. После работы промойте кисти и валики тёплой мыльной водой.

Распыление: можно разбавить водой не более чем на 10%. Давление: 138–172 бар (2000–2500 psi)*; сопло: 0,017–0,021″*.

* Данные могут меняться в зависимости от марки оборудования.

Уход

Грунт обязательно перекрывается финишным покрытием.

Гарантия

Продукт полностью удовлетворит ожиданиям при нанесении в соответствии с инструкциями производителя. Если после проверки продукт будет признан дефектным, ответственность производителя ограничивается заменой продукта и не включает стоимость работ.

Меры предосторожности

- Хранить в недоступном для детей месте
- Держите тару закрытой, когда не пользуетесь продуктом
- Беречь от замораживания

Об экологичной утилизации тары узнайте в своём муниципалитете.

Техническая поддержка

Консультации по материалу и системам окраски — у официального дилера MF Paints. В Москве: интернет-магазин benjaminmoore-store.ru, +7 (495) 668-55-88.

ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ

Паспорт безопасности (SDS) — на сайте peinturesmf.com.

MF Paints Inc., 1605 boul. Dagenais Ouest, Laval (Québec) H7L 5A3, Канада · peinturesmf.com · поддержка 1-800-363-8034. MF и названия продуктов — товарные знаки MF Paints Inc. · TDS8090 · май 2024. Перевод: benjaminmoore-store.ru, 2026.