

Перевод технического паспорта производителя (C.A.P. Arreghini S.p.A., документ ред. 2, 10/2022), подготовлен интернет-магазином benjaminmoore-store.ru. Единицы измерения пересчитаны в метрическую систему, в скобках — исходные значения. При расхождениях приоритет имеет оригинальный документ на английском языке.

Описание

Продукт для систем окраски деревянных изделий внутри и снаружи помещений, водостойкий, лёгкий в нанесении. Идеален для профессионального применения: высокая совместимость, наполняющая способность и адгезия к различным пропиткам. Обеспечивает отделку высокой однородности с выдающейся механической и атмосферной стойкостью — необходимыми условиями долговечности покрытия и защиты изделия.

Благодаря высокому качеству — идеальное эстетическое и техническое решение для различных задач окраски с отличным уровнем отделки. Изготовлен на акриловых смолах в водной дисперсии, обеспечивающих максимальную стойкость к УФ и максимальную защиту снаружи при сильном воздействии атмосферы и солнца.

Достаточная эластичность, стойкость к царапинам и износу обеспечивают стабильную красивую плёнку, стойкую к напряжениям от изменения размеров основания при смене погоды. Хорошо смачивает поры древесины при слабом поднятии ворса, поэтому может наноситься непосредственно по пропиткам.

Не имеет запаха, поэтому особенно подходит для плохо проветриваемых помещений. Изготовлен из сырья с низким воздействием на окружающую среду и минимальной эмиссией для сохранения здоровья и безопасности пользователей.

Водостойкость. Продукт полностью высыхает и отверждается за 5 суток в оптимальных условиях (+15...+30 °C, влажность основания < 10%, относительная влажность воздуха < 65%). Выставляйте изделие на улицу не ранее чем через 5 суток стабилизации, чтобы избежать контакта с дождём или конденсатом (туман или влажность выше 85%) до полной полимеризации.

Состав

Акриловые смолы в водной дисперсии.

Свойства продукта

Атмосферостойкость	отличная
Высыхание	быстрое
Наполняющая способность	высокая
Эластичность	отличная
Адгезия к различным материалам	высокая
Сухой остаток по массе (внутр. PF25)	36–42%
Высыхание (внутр. PF2)	на отлип — 6 ч; полное — 5 суток

Технические данные

Удельный вес (внутр. PF3)	1000–1100 г/л
Блеск (внутр. PF6)	25–30 / 40–50

Хранение

Хранить в оригинальной таре при температуре от +5 до +30 °C.

Цвет

Медовый (Honey).

Рекомендуется проверить цвет предварительным пробным нанесением, так как исходный цвет каждой породы древесины даёт свой итоговый оттенок. Оттенок может незначительно отличаться от партии к партии, поэтому работу необходимо завершать материалом одной партии.

Применение

Подходит для декоративной отделки и защиты от атмосферных воздействий (в том числе в насыщенных цветах) новых и ремонтируемых деревянных оснований различных пород — оконных и дверных блоков в целом — в сельской, морской или промышленной атмосфере.

Очень стоек к образованию потёков и может наноситься толстым слоем даже за один проход. Как правило, первый слой шлифуют, не снимая много сухой плёнки, чтобы сохранить слой, достаточный для равномерной отделки.

Если продукт хранился при низкой температуре, перед нанесением рекомендуется довести его температуру не ниже +15 °C. Во время нанесения и высыхания температура должна быть

выше +15 °C, а влажность воздуха — ниже 65%; важно также проветривать помещение для испарения воды. Учтите, что нанесение более толстого слоя, чем указано, или иные условия окружающей среды могут удлинить высыхание.

Инструменты

Краскопульт Aircoat.

Разбавление

Готов к применению.

Расход

4–5 м²/л за один слой.

Температура нанесения

от +15 до +30 °C.

Система окраски

Новые изделия из различных пород, кроме пород с очень выраженными глубокими порами (ироко, меранти, махагони, морская многослойная фанера)

Система 1

- Отшлифуйте древесину шкуркой P180–P220, нанесите слой Novolegno W нужного цвета.
- Через 4–6 часов обработайте щёткой или шкуркой P240–P280. Нанесите слой Ecoplast W300 Tix AC толщиной 220–300 мкм по мокрому слою.

Система 2 — для более высокого эстетического результата

- Отшлифуйте древесину шкуркой P180–P220. Нанесите слой Novolegno W нужного цвета.
- Через 4–6 часов нанесите слой Ecoplast W300 Tix AC или бесцветного Ecoplast F20 Incolore толщиной 100–120 мкм по мокрому слою.
- Через 6 часов обработайте щёткой или шкуркой P240–P280 и нанесите второй слой Ecoplast W300 Tix AC толщиной 220–250 мкм по мокрому слою.

Древесина с танинами и другими красящими веществами (дуб, каштан,

тсуга, сибирская лиственница) с бесцветной отделкой

1. Обработайте древесину шкуркой P220–P250 и нанесите слой Riplast F99.
2. Через 12 часов обработайте щёткой или шкуркой P240–P280 и нанесите Escoplast W300 Tix AC толщиной 220–250 мкм по мокрому слою.

Обновление старых изделий в хорошем состоянии

1. Тщательно очистите поверхность от грязи и пыли.
2. Нанесите Escoplast W300 Tix AC или Special W Matt толщиной 160–180 мкм по мокрому слою.

Если изделие в плохом состоянии, отшлифуйте покрытие до древесины и обрабатывайте как новое.

Изделия с трещинами от набухания и усадки древесины перед окраской необходимо загерметизировать

подходящими продуктами (акриловыми герметиками).

Статья из техзадания

Акриловая отделка по дереву с сухим остатком 40%, стойкая к УФ, для нанесения краскопультом Aircoat толщиной до 250 мкм за один слой, при среднем расходе 235 мл/м², для защиты изделий внутри и снаружи помещений, предварительно обработанных акриловой пропиткой.

Указания

Для правильного выполнения работ необходимо строго следовать указаниям по подготовке поверхностей, приведённым в справочниках CAP Arreghini (Books) и в техническом паспорте. Данная техническая информация носит ориентировочный характер. Из-за огромного разнообразия оснований и условий нанесения необходимо проверить пригодность продукта и его эффективность пробным нанесением на конкретном объекте.

Данные спецификации и техническая информация определены при +23 °C и относительной влажности воздуха 65%. В других условиях данные и интервалы между операциями могут отличаться.

Наши рекомендации по применению продукта основаны на собственных наблюдениях и исследованиях, а также на опыте практического применения. Однако из-за огромного разнообразия оснований и условий нанесения необходимо проверять пригодность продукта и его эффективность испытаниями на конкретном объекте.

Техническая поддержка

Консультации по материалу и системам окраски — у официального дилера Arreghini. В Москве: интернет-магазин benjaminmoore-store.ru, +7 (495) 668-55-88.

ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ

Паспорт безопасности (SDS) — на сайте caparreghini.it.