

ХАРАКТЕРИСТИКИ	Грунтовка для применения во внутренних и наружных работах с синтетическими смолами, которые диспергированы в воде. Обладает отличными антикоррозийными и адгезионными свойствами для использования на различных типах основ, которые выполнены из таких материалов как железо, чугун, оцинкованные листы, древесина, жесткий ПВХ, кирпичная кладка.		
СОСТАВ	Продукт на основе акриловых смол в водной дисперсии, который сдерживает коррозию и образование пигментов.		
СВОЙСТВА ПРОДУКТА	АДГЕЗИЯ	ЗНАЧЕНИЕ ОТЛИЧИЯ	МЕТОД
	СУХОЙ ОСТАТОК ПО ВЕСУ	60-64%	Внутреннее применение PF16 Внутреннее применение PF25
ТРЕБОВАНИЯ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС	ЗНАЧЕНИЕ 1230–1330 г/л	МЕТОД Внутреннее применение PF3
	ПОКРЫТИЕ	90-95%	Внутреннее применение PF11
	БЛЕСК	5-10	Внутреннее применение PF6
	ВЫСЫХАНИЕ	Пригодный через 12 часов. Полное высыхание 24 часа	Внутреннее применение PF2
ХРАНЕНИЕ	Продукт необходимо хранить в оригинальных контейнерах, при температуре от +5°C до +30°C.		
ЦВЕТА	Белый. Цвета между партиями могут слегка отличаться, поэтому необходимо заканчивать работу, используя одну и ту же продукцию.		
ПРИМЕНЕНИЕ	Наносится непосредственно на основу в один слой. Основу необходимо подготовить надлежащим образом, т.е. ее необходимо очистить от рыхлого и некогерентного материала, на ней не должно быть ржавчины, ворса, необходимо очистить ее от жиродержащих веществ и грязи. Необходимо наносить после завершения промывки с помощью воды.		
ИНСТРУМЕНТЫ	Валик, кисточка, распылитель. Для очистки инструментов необходимо использовать воду.		
РАЗВЕДЕНИЕ	5-10 % от объема с помощью воды		
РАСХОД	8-10 м ² /л на слой		
ТЕМПЕРАТУРА ПРИ НАНЕСЕНИИ	+10°C+30°C		
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ	Пигментированная грунтовка на основе смол в водной дисперсии, при использовании средний расход составляет 110 мл/м ² .		
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ	Для выполнения работ необходимо придерживаться норм и соблюдать инструкции по подготовке поверхности, с которыми можно ознакомиться в		

пособии под названием Book CAP Arreghini. Данные в спецификации были определены при температуре +23°C и при относительной влажности воздуха 65%. В разных условия, как данные, так и время между одной операцией и другой могут изменяться. Указанная там техническая информация носит указательный характер. Однако из-за огромного наличия различных основ, а также разных условий применения, крайне важно проверить пригодность продукта и эффективность его использования с помощью тестов, которые были проведены на месте конкретного применения