

SAN MARCO
is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Neptunus Drycomfort

Силоксановая моющаяся водно-дисперсионная краска для интерьеров



367

NEPTUNUS DRYCOMFORT - V.2026-02-11

ОПИСАНИЕ

Моющаяся интерьерная краска на основе модифицированных силоксановых полимеров, обеспечивающих продукту высокую паропроницаемость и сильные водоотталкивающие свойства. Идеально подходит для макropористых штукатурок и традиционных стеновых оснований, создаёт высококачественные матовые покрытия с высоким уровнем белизны и отличной укрывистостью.

- Высокая укрывистость, класс 1 по EN 13300
- Хорошая стойкость к мытью, класс 3
- Высокая паропроницаемость
- Низкое водопоглощение
- Идеально для макropористых штукатурок
- Высокий уровень белизны

Соответствует требованиям Eurofins Indoor Air Comfort Gold.

Сертификация Redcert²: продукт снижает потребление ископаемых ресурсов благодаря использованию возобновляемого сырья в цепочке создания стоимости.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Природа связующего: модифицированные силоксановые полимеры в водной дисперсии
- Классификация Indoor Air Quality: A+
- Сертификация Indoor Air Comfort Gold (Eurofins IACG-442-01-01)

- Классификация UNI EN 13300:
 - .Смываемость ISO 11998: класс 3
 - .Блеск EN ISO 2813: <5, очень матовая
 - .Крытость ISO 6504-3: класс 1 при расходе 7 м²/л

Дополнительные характеристики

- Плотность UNI EN ISO 2811-1: 1,55 ± 0,05 кг/л

- Водопроницаемость UNI EN 1062-3: низкая, $w < 0,1 \text{ кг/м}^2 \cdot \text{ч}$
- Паропроницаемость UNI EN ISO 7783-2: высокая, $S_d < 0.14 \text{ м}$ ($S_d = 0.08$)
- Время высыхания (при 25 °C и 65 % отн. влажности): «на отлип» через 30 минут; перекрывается через 2 часа.

ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ

Применяется внутри на:

- Новые и старые штукатурки на основе гидравлических связующих.
 - Бетонные поверхности.
 - Гипсовые и гипсокартонные поверхности.
 - Старые краски и покрытия для стен, органической или минеральной природы, сухие, плотные, поглощающие и плотно прилегающие.
 - Минеральные конгломераты различной природы, но только те, которые обладают свойствами поглощения.
- Поверхности должны быть надлежащим образом подготовлены в соответствии с процедурой, описанной в параграфе «ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ».
- Необходимо выдержать штукатурную поверхность до полной просушки в течение четырех недель.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхности стен:

- Проверить состояние поверхности. Убедитесь, что поверхность хорошо просушена и выдержана. При необходимости нанести на поверхность специальные консолидирующие и уплотняющие материалы.
- При наличии плесени обработать поверхность специальным противогрибковым раствором COMBAT 222 очищающим код. 4810222 и COMBAT 333 код 4810333 укрепляющим. Для профилактики нанесите бактерицидный раствор COMBAT 444 код 4810444.
- Устранить щеткой или промыванием возможные остатки старых осыпающихся покрытий или плохо прилегающие слои старой краски. Полностью удалить отслоенные известковые краски и темперы.
- Очистить щеткой поверхность от пыли, смога. Оштукатуренные поверхности и поверхности из картона и гипсокартона.
- Выровнять неровности поверхности: дырки, растрескивание, трещины, впадины с помощью TAMSTUCCO 9400006/9410110. Трещины заполнить специальным составом для трещин.
- Обработать штукатурку и неровности наждачной бумагой; удалить пыль.
- Продолжить финишное выравнивание по штукатурке с RASAMIX FIT 9670160 или BETOMARC FIT 9740150 или MARCORPO 975 в зависимости от типа поверхности.
- Нанести один слой IDROFIS 4700006 акриловая грунтовка для стен на водной основе или микронизированной грунтовки без растворителей АТОМО 8840001. На поверхности из гипсокартона нанести изоляционную пигментную грунтовочную краску PREPARA 4710019. На старые непрочные поверхности с маленькой толщиной старой краски или на осыпающиеся от времени поверхности нанести изолирующую настенную

грунтовку АТОМО 8840001 микронизированную грунтовку.
- Приступить к нанесению финишного продукта.

Поверхности стен для осушения:

- Провести механическую скарификацию с помощью фрезерной машины до достижения слоя, подходящего для сцепления.
- Поверхность должна быть прочной, неизменяемой, впитывающей и очищенной от солевых высолов и лакокрасочных покрытий.
- Перед нанесением отделочного продукта использовать систему осушения NEPTUNUS или NEPTUNUS FAST, затем нанести грунтовку NEPTUNUS PRIMER H (см. соответствующие технические карты).

ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ

- Условия окружающей среды и основания:

Температура воздуха: Мин. +8 °C / Макс. +35 °C

Относительная влажность: <75 %

Температура основания: Мин. +5 °C / Макс. +35 °C

Влажность основания: <10 %

- Инструменты: кисть, валик, распылитель airless

- Количество слоев: минимум 2 слоя

- Разбавление водой:

.валик: 15-20 %

.кисть: 30-35 %

.airless: 20-25 % (сопло: 0,45-0,53 мм / 0,018-0,021 in; давление: 150-180 бар / 2176-2611 psi)

- Очистка инструментов: сразу после использования водой

- Расход: 10-14 м²/л на слой, по гладким и средне впитывающим основаниям. Рекомендуется предварительное тестирование.

КОЛЕРОВКА

Материал выпускается в белом цвете, нужный цвет достигается с помощью тинтометрической системы. Материал можно окрашивать красителями COLORADO серия 548, не более чем на 5%.

ХРАНЕНИЕ

Максимальная температура хранения материала: +30°C

Минимальная температура хранения: +5°C

Срок хранения материала составляет 2 года при условии хранения в закрытых оригинальных упаковках при соблюдении надлежащих правил хранения и температурного режима.

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Произведено в соответствии с директивами Евросоюза (2004/42/EC)

Категория A/α: краска матовая для стен и потолка для внутренних работ (блеск ≤25@60°) (на водной основе): 30 г/л (2010) Содержит макс.: 1 г/л VOC

Применять материал согласно действующим нормам гигиены и безопасности; после использования запрещено выбрасывать упаковки в окружающую среду, остатки материала должны быть полностью высушены и утилизированы вместе со строительными отходами. Не выбрасывать отходы материала в

канализацию, водоемы и на землю. Для дополнительной информации необходимо ознакомиться с Листом Безопасности.