

Перевод технического паспорта производителя (C.A.P. Arreghini S.p.A., документ GUMTECNOCAP_YGUMTECG · ред. 5, 07/2024), подготовлен интернет-магазином benjaminmoore-store.ru. Единицы измерения пересчитаны в метрическую систему, в скобках — исходные значения. При расхождении приоритет имеет оригинальный документ на английском языке.

Характеристики

Синтетический продукт в водной дисперсии, образующий непрерывное водонепроницаемое резиноподобное покрытие. Будучи жидким, позволяет выполнять сплошные гидроизоляционные покрытия без швов. Очень удобен в нанесении, так как повторяет любую форму поверхности.

Благодаря высокому содержанию смолы GUM TECNOCAP — эффективный барьер от дождя; применяется для защиты от протечек воды кровель, парапетов, ендов, террас, водостоков, плит перекрытий, карнизов, навесов, старых покрытий и битумных мембран, сборных и бетонных изделий, где требуется высокая степень изоляции, эластичность и атмосферостойкость.

GUM TECNOCAP обеспечивает отличную адгезию к различным материалам, стойкость к щёлочи и атмосферным воздействиям. В гидроизоляции выгодно заменяет битумные продукты, так как не подвержен сильным изменениям пластичности при перепадах температуры: мембрана после высыхания сохраняет высокую эластичность в течение долгого времени даже при температуре ниже 0 °C.

Состав

Эластичные акриловые смолы и отборные наполнители.

Свойства продукта

Щёлочестойкость	отличная
Водонепроницаемость	отличная
Стойкость к атмосферным воздействиям и УФ	отличная
Сухой остаток по массе (внутр. PF25)	66–70%
Высыхание (внутр. PF2)	покрытие — 24 ч; полное — 5 суток

Технические данные

Удельный вес (внутр. PF3)	1300–1400 г/л
Укрывистость (внутр. PF11)	95–99%

Хранение

Продукт стабилен 1 год при хранении в оригинальной таре при температуре от +5 до +30 °C.

Цвета

Серый. Оттенок может незначительно отличаться от партии к партии, поэтому работу необходимо завершать материалом одной партии.

Применение

Применяется как соединение двух материалов, вокруг дымоходов или на террасах вместо защитных фартуков, а также во всех случаях, где есть или ожидаются протечки воды или влаги (от трещин, осадки и т. п.). Перед нанесением GUM TECNOCAP тщательно убедитесь, что основание чистое, сухое и без осыпающихся частей. Не наносите на мокрые или ещё влажные основания, чтобы мембрана впоследствии не отслоилась.

Цементные основания должны полностью затвердеть (высыхание не менее 28 суток) и иметь остаточную влажность менее 4% по массе. Более высокая влажность может вызвать пузыри и отслоения. Кровли над жилыми помещениями обязательно должны иметь пароизоляцию с соответствующими вентиляционными выпусками.

При нанесении с армирующей стеклотканью идеален для швов, не сцепленных с основанием, для ремонта крупных трещин и сильно растрескавшихся поверхностей; в этом случае следите, чтобы при укладке ткани продукт был ещё достаточно свежим и в количестве, обеспечивающем полное пропитывание ткани, во избежание отслоений.

Для отличного результата правильно подготовьте поверхность, очистив её от загрязнений и непрочных материалов. На пылящих основаниях рекомендуется в качестве грунтовочного слоя для укрепления поверхности использовать GUM TECNOCAP, разбавленный водой 1:1.

Инструменты

Валик, кисть, распыление. Инструмент промывайте водой сразу после использования.

Разбавление

Готов к применению.

Расход

1,5–2 м²/кг (2–2,7 м²/л) на слой. GUM TECNOCAP наносят в три слоя.

Температура нанесения

от +5 до +30 °C. Минимальная температура должна обеспечиваться и в период высыхания. Не наносите при угрозе дождя или в туман.

Система окраски

Фиброцементные поверхности, бетонные конструкции, рубероид, старые асфальтовые гидроизоляции

- Очистите основание мойкой под давлением, удалив грязь, мох, плесень, опалубочную смазку, солевые высолы, жирные налёты.
- Соедините трещины и микротрещины составом Elastostucco со стеклотканью.
- На сухую поверхность нанесите три слоя GUM TECNOCAP с интервалом 24 часа.

Поверхности, подверженные нагрузкам или осадке

Утопите в первый слой GUM TECNOCAP стеклоткань как структурное армирование против трещин, особенно тщательно обрабатывая рёбра и углы. Затем перекройте вторым слоем GUM TECNOCAP и завершите систему.

GUM TECNOCAP можно перекрывать Elasto Active.

Каждый следующий слой наносите только после того, как предыдущий станет пригоден для хождения. Штукатурки должны быть выдержаны. Не наносите толстым слоем за один проход, в условиях особой влажности, при прогнозе дождя, при температуре ниже +5 °C или под прямым солнцем.

Статья из техзадания

Эластомерная мембрана на основе эластичных смол в водной дисперсии, наносимая при среднем расходе 1,7 кг/м² (1,3 л/м²).

Указания

Для правильного выполнения работ необходимо следовать указаниям по подготовке поверхности, приведённым в справочниках CAP Arreghini (Books).

Данные спецификации определены при +23 °C и относительной влажности воздуха 65%. В других условиях данные и интервалы между операциями изменяются. Приведённая техническая информация носит ориентировочный характер. Из-за огромного разнообразия оснований и условий нанесения рекомендуется проверять пригодность продукта и его эффективность испытаниями на конкретном объекте.

Техническая поддержка

Консультации по материалу и системам окраски — у официального дилера Arreghini. В Москве: интернет-магазин benjaminmoore-store.ru, +7 (495) 668-55-88.

ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ

Паспорт безопасности (SDS) — на сайте caparreghini.it.