

Перевод технического паспорта производителя (O'Leary Paint Company, документ 5551 · ред. 01/2023), подготовлен интернет-магазином benjaminmoore-store.ru. Единицы измерения пересчитаны в метрическую систему, в скобках — исходные значения. При расхождении приоритет имеет оригинальный документ на английском языке.

Основные данные

Тип связующего	акрил 100%
Блеск	низкий блеск (low luster)
Расход	до ≈ 9,8 м²/л (до 400 кв. футов на галлон)
Способ нанесения	кисть, валик, площадка или распыление
Разбавитель	чистая вода
Очистка инструмента	тёплая мыльная вода
Высыхание	на отлип — 60 мин; до следующего слоя — 4 ч; полное отверждение — 10–14 сут.

Описание продукта

Фасадная краска с низким блеском на 100% акриле, обеспечивающая долгий срок службы на новых или ранее окрашенных поверхностях в хорошем состоянии. Sungard Acrylic House Paint даёт долговечное защитное покрытие на любой правильно подготовленной и загрунтованной наружной поверхности. Рекомендуется для алюминиевого, винилового и деревянного сайдинга, обшивочной доски, дранки, гонта, фанеры, кладки и загрунтованного металла при температуре поверхности и воздуха от 1,7 °C (35 °F).

Область применения

Наружный сайдинг, коколи, фризové доски, ставни и подпорные стены.

Подготовка поверхности

Поверхность должна быть чистой, без грязи, меления, воска, жира, ржавчины и непрочной отслаивающейся краски. Грязь и меление удалите мойкой под давлением или щёткой с абразивным чистящим средством и водой, затем ополосните чистой водой. Ржавчину удалите абразивоструйной обработкой, шлифованием или тщательной механической зачисткой. Непрочную краску соскоблите. Края сгладьте

шлифованием для ровного финишного слоя. Глянцевые поверхности матируйте лёгким шлифованием. Перед окраской удалите пыль от шлифования. Оголённое основание точно загрунтуйте подходящим грунтом.

Грунтование (новые или непокрытые поверхности):

Дерево	O'Leary 2090 Exterior Acrylic Bonding Primer
Кладка	O'Leary 5090 Pro Primer Barrier Coat; для заполнения пористых блоков — O'Leary 529-11 Pro Prime Block Filler
Чёрный металл	антикоррозийный грунт по металлу
Цветной металл	O'Leary 50 Block It

ВНИМАНИЕ! При соскабливании, шлифовании или удалении старой краски может выделяться свинцовая пыль. СВИНЕЦ ТОКСИЧЕН. ВОЗДЕЙСТВИЕ СВИНЦОВОЙ ПЫЛИ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ТЯЖЁЛЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОРАЖЕНИЕ ГОЛОВНОГО МОЗГА, ОСОБЕННО У ДЕТЕЙ. БЕРЕМЕННЫМ ТАКЖЕ СЛЕДУЕТ ИЗБЕГАТЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ. Для защиты от свинца используйте сертифицированный респиратор (NIOSH). Убирайте тщательно — пылесосом с HEPA-фильтром и влажной шваброй. Перед началом работ узнайте, как защитить себя и близких (в США — National Lead Information Hotline, 1-800-424-LEAD, www.epa.gov/lead).

Нанесение

Перед началом работы перемешайте материал круговыми движениями снизу вверх. Краска наносится кистью, распылением, площадкой или валиком с расходом не более ≈ 9,8 м²/л (400 кв. футов на галлон). Фактура и пористость поверхности влияют на фактический расход. Для лучшего результата при работе кистью используйте качественную кисть с синтетической

щетиной. Валик: для гладких поверхностей — ворс 10 или 13 мм (3/8 или 1/2"), для полусероховатых — 19 мм (3/4"), для шероховатых — 25 или 32 мм (1 или 1 1/4"). Для распыления при необходимости разбавьте чистой водой до 10%. Не наносите на горячие поверхности и под прямыми солнечными лучами. Не наносите при угрозе дождя.

Примечание: рецептура не содержит ртути и свинца.

Технические данные

Тип смолы	акрил 100%
Сухой остаток по объёму	37%
Плотность	1,26 кг/л (10,51 фунта/галлон)
Вязкость	95–100 KU
Блеск (зеркальный)	10–15% при 60°
Рекомендуемая толщина плёнки	мокрая: 102–136 мкм (4,0–5,35 мил) сухая: 38–50 мкм (1,48–1,98 мил)
ЛОС	менее 125 г/л (1,05 фунта/галлон)

Меры предосторожности

ОСТОРОЖНО! Не принимать внутрь. Закрывайте тару после каждого использования. ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ.

Техническая поддержка

Консультации по материалу и системам окраски — у официального дилера O'Leary. В Москве: интернет-магазин benjaminmoore-store.ru, +7 (495) 668-55-88.

ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ. НЕ ПРИНИМАТЬ ВНУТРЬ

Паспорт безопасности (SDS) — на сайте olearypaint.com.