

SAN MARCO
is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Acrisyl Kp 1

АКРИЛ-СИЛОКСАНОВОЕ НАСТЕННОЕ ПОКРЫТИЕ МЕЛКОЙ ЗЕРНИСТОСТИ -
ЗАЩИТА ОТ ПЛЕСЕНИ И ВОДОРОСЛЕЙ. РАЗМЕР ГРАНУЛ: 1



SERIES 631

ACRISYL KP 1 - V.001

ОПИСАНИЕ

ACRISYL KP 1 - настенная декоративная штукатурка для внешних работ на акрил-силоксановой основе, с высоким уровнем водоотталкиваемости, паропроницаемости, с компактным, одинаковым размером гранул. Нанесенный на поверхность слой имеет рельефную структуру и имеет отличную сопротивляемость к неблагоприятным воздействиям окружающей среды. Благодаря своему гранулометрическому составу, обладает хорошими свойствами заполнения и выравнивания поверхности. Позволяет получить отделку, похожую на минеральную штукатурку и может применяться на поверхностях, эстетически неоднородных или с повышенной впитываемостью. ACRISYL KP 1 рекомендуется для декорирования и защиты ответственных и реставрационных работ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип связующего: акриловый сополимер, модифицированный силоксаном, в водной дисперсии.
- Пигменты и наполнители: кварцевый порошок и мраморные гранулы.
- Растворитель: вода.
- Вязкость: пастообразная консистенция.
- Размер зерна: 1 мм.
- Стойкость к щелочам по UNI 10795: щелочестойкий.
- Маркировка CE в соответствии с EN 15824.
- Классификация реакции на огонь по EN 13501-1: класс A2 s1 d0. Относится к расходу, не превышающему указанный, и к нанесению на негорючее основание.
- Водопроницаемость по UNI EN 1062-3: низкая, $w < 0,1 \text{ кг/м}^2 \cdot \text{ч}^{0,5}$.
- Паропроницаемость по UNI EN ISO 7783-2: высокая, $S_d < 0,14 \text{ м}$.
- Защита кладки в соответствии с теорией Кюнцле (DIN 18550):

$W < 0,5 \text{ кг/м}^2 \cdot \text{ч}^{0,5}$ и $S_d < 2 \text{ м}$.

- Устойчивость к плесени и водорослям в соответствии с UNI EN 15457 и UNI EN 15458.
- Время высыхания (при 25 °C и относительной влажности 65 %): от 1 часа 30 минут до 3 часов в зависимости от толщины нанесённого слоя

ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ

Наносится на:

- Поверхности с термоизоляционным покрытием типа "cappotto".
- Новую и старую штукатурку на водной основе.
- Бетонные поверхности.
- Поверхности со старой краской минеральной или синтетической основы, просушенные, не осыпающиеся, впитывающие и правильно подготовленные.
- Конгломераты различной природы с хорошей впитываемостью. Поверхность должна быть соответственно подготовлена, следуя инструкции главы 'Подготовка поверхности'. Не наносить на поверхности свежеокрашенные и щелочные. Необходимо выдержать штукатурную поверхность до полной просушки в течение четырех недель.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

- Проверьте состояние основания. Поверхность должна быть ровной и прочной. При необходимости выполните восстановление или укрепление основания с использованием специальных материалов.
- При наличии плесени предварительно обработайте поверхность моющим средством COMBAT 222 арт. 4810222 и saniрующим средством COMBAT 333 арт. 4810333.
- Убедитесь, что поверхность полностью высохла.
- Удалите имеющиеся высолы с помощью щетки или промывки.
- При наличии старых покрытий удалите все отслаивающиеся участки. Толстые слои известковых или клеевых красок необходимо полностью удалить путем тщательного увлажнения поверхности и последующего соскабливания либо с помощью аппарата высокого давления.
- Удалите пыль, копоть, смог и другие загрязнения щеткой.

Штукатурные поверхности:

- Трещины необходимо должным образом расширить и заполнить шпаклевкой или аналогичными материалами.
- Выровняйте все неровности основания. Отверстия, трещины, сколы и углубления могут быть отремонтированы материалами ВЕТОМАРС FIT 9740150, RASAMIX FIT 9670160 или MARCOPRO 975 в зависимости от типа основания.
- Убедитесь, что основание полностью сухое, затем нанесите слой грунтовки ISOMARC 4410111 на растворителе либо микронизированной грунтовки без растворителей АТОМО 8840001. На плотные, не мелящие поверхности нанесите укрывистую водоразбавляемую грунтовку MARCOTHERM PRIMER 4740019.
- Нанесите ACRISYL KP 1 в соответствии с инструкциями по применению.

Бетонные поверхности:

- Удалите все осыпающиеся и непрочные участки цемента.
- Выступающую на поверхность металлическую арматуру необходимо тщательно очистить щеткой и обработать пассивирующим составом BETOXAN PRIMER 9490125.
- Восстановите утраченные участки с помощью выравнивающих составов BETOXAN 400, BETOXAN 300 или безусадочного тиксотропного армированного волокном раствора BETOXAN PLUS 9490140/130. Финишное выравнивание выполните составом BETOXAN 200 9490120, устойчивым к карбонизации.
- Убедитесь, что основание полностью сухое, затем нанесите слой грунтовки ISOMARC 4410111 на растворителе либо микронизированной грунтовки без растворителей АТОМО 8840001. На плотные, не мелящие поверхности нанесите укрывистую водоразбавляемую грунтовку MARCOTHERM PRIMER 4740019.
- Нанесите ACRISYL KP 1 в соответствии с инструкциями по применению.

Поверхности с системой наружной теплоизоляции (ETICS)

- Убедитесь, что срок выдержки основания соответствует требованиям производителя системы.
- Проверьте состояние выравнивающего слоя; поверхность должна быть ровной и прочной.
- Нанесите слой акриловой водной грунтовки IDROFIS 4700006, либо микронизированной грунтовки без растворителей АТОМО 8840001, либо MARCOTHERM PRIMER 4740019, разбавленной водой в зависимости от впитывающей способности основания.
- Нанесите ACRISYL KP 1 в соответствии с инструкциями по применению.

ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ

- Условия окружающей среды и основания:
Температура воздуха: мин. +8 °C / макс. +35 °C
Относительная влажность воздуха: < 75 %
Температура основания: мин. +5 °C / макс. +35 °C
Влажность основания: < 10 %
- Не наносить материал при наличии конденсата на поверхности или под прямыми солнечными лучами.
- Для сохранения оптимального внешнего вида и эксплуатационных характеристик продукта рекомендуется наносить его только при указанных выше климатических условиях, а после нанесения защищать поверхность от дождя и влаги в течение примерно 48 часов. Это позволит материалу полностью высохнуть и обеспечит равномерную полимеризацию, которая завершается примерно через 10 дней.
- Поверхности, подвергшиеся воздействию дождевой воды в течение этих примерно 10 дней, могут иметь полупрозрачные вертикальные полосы. Данное явление не влияет на эксплуатационные свойства покрытия и может быть устранено промывкой водой под высоким давлением либо исчезнуть после последующих дождей.
- Нанесение на поверхности с высолами или подверженные капиллярному подъёму влаги может отрицательно сказаться на адгезии материала к основанию. В таких случаях необходимо предварительно восстановить кладку с использованием осушающих штукатурок, а затем нанести силиконовую систему

NEPTUNUS.

- Защита покрытий от плесени и водорослей носит расходуемый характер: эффективность и долговечность такой защиты в значительной степени зависят от интенсивности климатического и экологического воздействия, категории здания и выбранной системы нанесения.
- Инструменты: пластиковая или стальная кельма.
- Разбавление: готов к применению. Вязкость продукта можно регулировать добавлением не более 1 % воды.
- Перед нанесением тщательно перемешать продукт.
- Количество слоёв: 1 слой. Равномерно распределить материал по поверхности пластиковой кельмой и разровнять до начала образования поверхностной плёнки.
- Инструменты необходимо промывать водой сразу после использования.
- Ориентировочный расход: 1,5–1,7 кг/м² на поверхностях со средней пористостью. Для определения фактического расхода рекомендуется выполнить предварительное пробное нанесение на конкретном основании.

КОЛЕРОВКА

Нужный оттенок получают тинтометрической системой. Кроме того, материал можно окрасить красителями COLORADO серия 548. При использовании материала из разных партий рекомендуется смешать между собой разные партии во избежание легких различий в оттенке. При внешних работах рекомендуется всегда пользоваться материалом одной партии от угла до угла. Если обстоятельства вынуждают начать новую партию материала, не закончив стены, то не делать явной границы перехода оттенков. Использовать для стыка проемы, выпуклый декор, выступы, кабели и пр.

ХРАНЕНИЕ

Максимальная температура хранения материала: +30 °C
Минимальная температура хранения: +5 °C
Срок хранения материала составляет 2 года при условии хранения в закрытых оригинальных упаковках при соблюдении надлежащих правил хранения и температурного режима.

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Произведено в соответствии с директивами Евросоюза (2004/42/EC)
Кат. А/с: краски для наружных стен с минеральными связующими (на водной основе): 40 г/л (2010)
содержит макс.: 40 г/л VOC (летучих органических соединений).

Вредно для водных организмов, с длительным действием.
Транспортировка, применение и хранение материала выполняются согласно действующим гигиеническим нормам и технике безопасности; дать отходам полностью высохнуть и сдать в специальные отходы. За дополнительной информацией обратиться к карте безопасности.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Акрил-силоксановое декоративное покрытие для стен с компактным эффектом.

На должным образом подготовленные поверхности нанести ACRISYL KP 1 серии 631 - акрил-силоксановое стеновое покрытие на основе акрил-силоксанового сополимера в водной дисперсии, содержащее отборную мраморную крошку со средним размером зерна 1 мм.

Поставка и нанесение материала: € за м².