

Solar Ceramic Exterior 100% Acrylic Low Luster

O'Leary

с низким блеском акриловая фасадная краска · серия 5751 (ранее 2200)

Технический паспорт · перевод на русский язык

Перевод технического паспорта производителя (O'Leary Paint Company, документ серия 5751 (ранее 2200) · ред. 02/2021), подготовлен интернет-магазином benjaminmoore-store.ru. Единицы измерения пересчитаны в метрическую систему, в скобках — исходные значения. При расхождениях приоритет имеет оригинальный документ на английском языке.

Основные данные

Тип связующего	акрил 100%
Блеск	низкий блеск (low luster)
Расход	≈ 4,9–7,4 м²/л (200–300 кв. футов на галлон)
Способ нанесения	кисть, валик, площадка или распыление
Разбавитель	чистая вода
Очистка инструмента	тёплая мыльная вода
Высыхание	на отлип — 1 ч; до следующего слоя — 2 ч; полное отверждение — 10–14 сут.

Описание продукта

Solar Ceramic — лучшая латексная фасадная краска O'Leary с низким блеском, предназначенная для наружных деревянных, кирпичных, каменных и загрунтованных металлических поверхностей. Содержит акриловую (100%) латексную смолу и УФ-абсорберы, что обеспечивает максимальную долговечность, защиту от солнечного излучения и превосходную адгезию. Наносится при температуре от 1,7 °C (35 °F), что позволяет профессионалам удлинить окрасочный сезон.

Область применения

Дерево, ДВП, кладка, металл, оцинковка. Наружный сайдинг, цоколи, фризковые доски, ставни и подпорные стены.

Подготовка поверхности

Перед применением тщательно перемешайте. Поверхность должна быть чистой, сухой, без грязи, жира, загрязнений и сильного меления. Удалите пятна смолы и гудрона, изолируйте сучки. Удалите всё меление, непрочную и отслаивающуюся краску и грязь соскабливанием, мойкой под давлением, металлической щёткой или шлифованием. Заделайте отверстия, трещины, пустоты и дефекты поверхности подходящей шпатлёвкой. Отшлифуйте глянцевые поверхности и

точечно загрунтуйте непокрытые участки краской Solar Ceramic Low Luster. Сучки и некоторые породы древесины, например кедр и секвойя, содержат много танина — окрашенного древесного экстракта. В первом слое Solar Ceramic по такой непокрытой древесине могут проступить пятна; они должны остаться в первом слое, а второй слой даст однородный вид. Если пятна не исчезают, точечно загрунтуйте сильно проступающие участки грунтом 560 или 2090, затем перекройте Solar Ceramic Low Luster.

Ранее окрашенные поверхности.

Точечно загрунтуйте оголённые участки краской Solar Ceramic Low Luster, дайте высохнуть и окрасьте всю поверхность.

Новые поверхности. Solar Ceramic Low Luster — самогрунтующаяся на многих непокрытых поверхностях: первый слой работает как грунт, второй обеспечивает окончательный внешний вид. *Цемент, кладка, бетон, блоки, фасадная штукатурка, фиброцементный сайдинг:* новые поверхности должны отвердеть и быть очищены от антиадгезионных составов и составов для ухода; при pH выше 10 загрунтуйте изолятором для кладки 5090; блоки и шероховатые поверхности для гладкости можно заполнить заполнителем 529-11 или 946-11. *Дерево:* самогрунтование или грунт 2090 либо 560. *Сталь:* загрунтуйте голую сталь грунтом 560. *Древесные плиты:* загрунтуйте 560. *Виниловый сайдинг:* окрашивайте Solar Ceramic в цвет светлее исходного — более тёмный цвет может вызвать коробление сайдинга.

Нанесение

Перед началом работы перемешайте материал круговыми движениями снизу вверх. Краска наносится кистью, распылением, площадкой или валиком. Фактура и пористость поверхности влияют на фактический расход. Для лучшего результата при работе кистью используйте качественную кисть с синтетической щетиной. Валик: для гладких поверхностей — ворс 10 или 13 мм (3/8 или 1/2"), для полусероховатых

— 19 мм (3/4"), для шероховатых — 25 или 32 мм (1 или 1 1/4"). Для распыления при необходимости разбавьте чистой водой до 10%. Не наносите на горячие поверхности и под прямыми солнечными лучами. На отлип — через 1 час, перекрытие — через 2 часа в нормальных условиях. Расход — ≈ 4,9–7,4 м²/л (200–300 кв. футов на галлон) в зависимости от поверхности, способа нанесения и климатических условий.

При температуре воздуха 1,7 °C (35 °F) основание может быть холоднее: перед окраской убедитесь, что температура воздуха, поверхности и материала выше 1,7 °C и не менее чем на 3 °C (5 °F) выше точки росы. Не применяйте, если ожидается дождь или снег.

Примечание: рецептура не содержит ртути и свинца.

Технические данные

Тип смолы	акрил 100%
Сухой остаток	по массе — 48,0%; по объёму — 37,1%
Плотность	1,25 кг/л (10,42 фунта/галлон)
Вязкость	105–110 KU
Блеск (зеркальный)	8–14% при 60°
Рекомендуемая толщина плёнки	мокрая: 152–203 мкм (6,0–8,0 мил) сухая: 58–79 мкм (2,3–3,1 мил)
ЛОС	менее 120 г/л (1,0 фунта/галлон)

Пожизненная ограниченная гарантия

Ограниченная гарантия предоставляется компанией O'Leary Paint только покупателям, которые приобрели Solar Ceramic и нанесли её на правильно подготовленную наружную поверхность своего дома. Если в течение срока жизни покупателя покрытие Solar Ceramic отслоится или вздуется, O'Leary Paint по предъявлении подтверждения покупки предоставит покупателю материал в количестве, достаточном для устранения отслаивания или вздутия, либо вернёт

стоимость покупки за нужное количество. Для целей гарантии «дом» означает индивидуальный жилой дом на одну семью, а «пожизненно» — пока покрытие SOLAR CERAMIC остаётся неизменным на наружной поверхности дома и дом принадлежит первоначальному покупателю продукта. Гарантия не распространяется на дефекты из-за разрушения или состояния основания и предыдущих покрытий, а также на дефекты и повреждения из-за неправильной подготовки поверхности, неправильного нанесения SOLAR CERAMIC EXTERIOR, пожара, осадки здания, конструктивных трещин и строительного брака, природных явлений, действий третьих лиц или посторонних предметов и

веществ. Гарантия распространяется только на первоначального покупателя-домовладельца и не может быть передана другим лицам, фирмам или корпорациям. Ответственность O'Leary Paint Company ограничивается исключительно предоставлением материала взамен отслоившегося или вздувшегося покрытия SOLAR CERAMIC. O'Leary Paint ни при каких обстоятельствах не отвечает перед покупателем за косвенный или последующий ущерб; стоимость работ по нанесению продукта прямо исключается. Для предъявления претензии по гарантии предоставьте подтверждение покупки и обратитесь в магазин, где был куплен продукт, или на сайт www.olearypaint.com.

Меры предосторожности

ОСТОРОЖНО! Не принимать внутрь. Закрывайте тару после каждого использования. ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ.

Техническая поддержка

Консультации по материалу и системам окраски — у официального дилера O'Leary. В Москве: интернет-магазин benjaminmoore-store.ru, +7 (495) 668-55-88.

ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ. НЕ ПРИНИМАТЬ ВНУТРЬ

Паспорт безопасности (SDS) — на сайте olearypaint.com.