Color Style

Технический паспорт · перевод на русский язык

The Perfect Primer Alkyd Rust Primer CS 568

алкидный антикоррозийный грунт

Перевод технического паспорта производителя (Colorstyle Paint (Греция), документ Product Data Sheet CS 568), подготовлен интернет-магазином benjaminmoore-store.ru. Единицы измерения пересчитаны в метрическую систему, в скобках — исходные значения. При расхождениях приоритет имеет оригинальный документ на английском языке.

Описание

Антикоррозийный грунт на алкидной основе для новой или ранее окрашенной строительной стали, алюминия, выветренного оцинкованного железа и других металлических поверхностей. Нетоксичные (без свинца и хроматов) ингибирующие пигменты защищают металл от ржавчины и коррозии, а выдающаяся адгезия плёнки не пропускает вредную влагу.

Особенности

- специальные пигменты препятствуют образованию ржавчины
- хорошая адгезия к металлу
- даёт гладкую поверхность для качественной отделки
- для внутренних и наружных металлических поверхностей

Общие данные

Цвета	белый, красный, серый, чёрный
Токсичность	без свинца, хроматов и ртути
Степень блеска	матовый

Эксплуатационные свойства

Атмосферостойкость	отличная защита металла при перекрытии финишным покрытием
Водостойкость	хорошая стойкость к воде и конденсату
Термостойкость	до 120 °C; постоянный нагрев вызывает преждевременное пожелтение и охрупчивание
Стойкость к растворителям	хорошая стойкость к алифатическим растворителям и спиртам; чувствителен к ароматическим углеводородам и другим сильным растворителям

ЛОС: категория A/i SB (однокомпонентные высокоэффективные покрытия). Готовый продукт содержит не более 499 г/л — ниже предела ЕС 500 г/л (2010).

Технические данные

Расход	13–14 м²/л
Сухой остаток по объёму	36%
Толщина мокрой плёнки	77 мкм
Толщина сухой плёнки	28 мкм
Высыхание при 20 °C	на отлип — 2–3 ч; перекрытие — 8 ч
Эластичность	выдерживает испытание на оправке 3 мм
Разбавление	5% уайт-спирита
Способ нанесения	кисть, валик, распыление

Подготовка поверхности

Обезжирьте поверхность, удалив масло, грязь и загрязнения. Непрочную ржавчину и окалину удалите скребком и металлической щёткой или абразивоструйной обработкой. Загрунтуйте, как описано ниже.

Железо и сталь: подготовьте, как указано выше. Загрунтуйте CS 568. На новых работах слегка отшлифуйте и нанесите второй слой грунта.

Оцинкованное железо: сильно заржавевшее оцинкованное железо с почти израсходованным цинковым слоем подготовьте и загрунтуйте как железо и сталь (см. выше). Новое оцинкованное железо загрунтуйте CS 023 The Perfect Primer (универсальный эко-грунт).

Алюминий: обезжирьте, удалив масло, грязь и загрязнения. Перед грунтованием придайте новой поверхности шероховатость стальной ватой.

Ранее окрашенные поверхности: отшлифуйте до гладкости, удалите непрочную краску и ржавчину. Точечно загрунтуйте открытый металл, затем нанесите один сплошной слой.

Нанесение

Тщательно перемешивайте до и во время использования. Наносите кистью, валиком или краскопультом. Готов к применению. Не наносите при температуре воздуха или поверхности ниже 10 °C и при высокой влажности. Высыхает на отлип за 2–3 часа; перекрытие — не ранее чем через 8 часов. В прохладных и влажных условиях высыхание дольше.

Очистка: Очищайте кисти и инструмент уайт-спиритом.

Меры предосторожности, охрана здоровья и окружающей среды

- ВНИМАНИЕ
- легковоспламеняющаяся жидкость и пары
- вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями
- повторное воздействие может вызывать сухость или растрескивание кожи
- может вызывать сонливость или головокружение
- ПРИ ВДЫХАНИИ: вывести пострадавшего на свежий воздух и обеспечить ему покой в удобном для дыхания положении
- содержит бис(2-этилгексаноат) кобальта и 2-бутаноноксим; может вызывать аллергическую реакцию
- беречь от тепла, горячих поверхностей, искр, открытого огня и других источников воспламенения; не курить
- не допускать попадания в глаза, на кожу и одежду
- использовать защитные перчатки, защитную одежду, средства защиты глаз и лица
- при плохом самочувствии обратиться в токсикологический центр или к врачу
- хранить в недоступном для детей месте
- не допускать попадания в окружающую среду

- утилизировать содержимое и тару на соответствующем полигоне или сдавать на переработку согласно местным и национальным нормам
- держать тару плотно закрытой
- хранить в прохладном месте
- при пожаре тушить углекислым газом, пеной или химическим порошком
- паспорт безопасности предоставляется по запросу
- собрать пролитый продукт

Упаковка и хранение

Тара	0,75 л, 2,5 л
Температура вспышки	44 °C (по Абелю)
Хранение	КРАСКИ, легковоспламеняющаяся жидкость

Техническая поддержка

Консультации по материалу и системам окраски — у официального дилера Color Style. В Москве: интернет-магазин benjaminmoore-store.ru, +7 (495) 668-55-88.

ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ

Паспорт безопасности (SDS) предоставляется производителем по запросу.