Dunn-Edwards

Технический паспорт · перевод на русский язык

ARISTOSHIELD® High Gloss

высокоглянцевая эмаль для внутренних и наружных работ · ASHL70

Перевод технического паспорта производителя (Dunn-Edwards Corporation, документ ASHL70 · 12/25 (10/24)), подготовлен интернет-магазином benjaminmoore-store.ru. Единицы измерения пересчитаны в метрическую систему, в скобках — исходные значения. При расхождениях приоритет имеет оригинальный документ на английском языке.

Описание

ARISTOSHIELD® High Gloss — сверхпремиальная эмаль для внутренних и наружных работ со сверхнизким содержанием ЛОС на передовой уретан-алкидной технологии на водной основе: покрытие как у масляной краски. Идеальна для жилых объектов высокого класса, коммерческих и промышленных проектов, где нужны превосходные свойства и долговечность — для дверей, наличников, шкафов, а также металла: кованых изделий, гаражных ворот, поручней и металлических дверей.

Информация о продукте

Тип растворителя	водный
Тип смолы	уретан-алкид на водной основе
Блеск (ASTM D 523)	высокий глянец: >85% при 60° через 14 сут..
Цвета	Готовые цвета: Black, Safety Yellow, Safety Red. Другие цвета, а также сигнальные цвета OSHA — под заказ или колеровка в магазине.
Базы для колеровки	L — белая колеруемая, M — средняя, U — ультраглубокая
Вязкость при 25 °C (ASTM D 562)	92–100 KU
Максимальное содержание ЛОС	50 г/л (в состоянии поставки); RAVOC (с учётом реакционной способности) 50 г/л
Сухой остаток по объёму (ASTM D 2697)	39,3% ± 2%
Сухой остаток по массе	63,0% ± 2%
Плотность (ASTM D 1475)	1,29 кг/л (10,79 фунта/галлон)
Состав по массе	пигмент 25,9%; основные пигменты 25,9%; наполнители 0,0%; связующее 74,1%; сухая смола 24,3%; вода и добавки 49,8%
Толщина плёнки на слой	мокрая: 97 мкм (3,8 мил) сухая: 38 мкм (1,5 мил)
Практический расход на слой	≈ 9,8–11,7 м²/л (400–475 кв. футов на галлон) в зависимости от состояния поверхности и способа нанесения
Время высыхания при 25 °C (ASTM D 1640)	на отлип: 1–2 ч до следующего слоя: через 4–6 ч

Время высыхания и перекрытия зависит от температуры, влажности и толщины плёнки.

Разбавление

Продукт предназначен для нанесения без разбавления в обычных условиях. Если это нужно для удобства работы, добавьте до 31 мл чистой воды на 1 л (до 4 fl. oz. на галлон).

Нанесение

Инструмент	кисть, валик, безвоздушное распыление
Кисть	нейлон / полиэстер
Валик (гладкие поверхности)	ворс 6 мм (¼″)
Валик (слабошероховатые поверхности)	ворс 10–13 мм (⅜–½″)
Безвоздушное распыление: давление	124–172 бар (1800–2500 PSI)
Сопло	0,013–0,015″

Эксплуатационные показатели

- Паропроницаемость: 3,16, ASTM D 1653-13 метод A
- Стойкость к мокрому истиранию: >4000 циклов, ASTM D2486; без шаблона
- Твёрдость по карандашу: H, ASTM D3363; отверждение 7 сут.
- Ускоренные климатические испытания: пройдено, ASTM D4587-23; 500 ч
- Изгиб на стержне: пройдено, ASTM D522-B; стержень 1/2″
- Отмываемость: пройдено, ASTM D4828; среднее по 5 пятнам
- Стойкость к слипанию: очень хорошо, ASTM D4946; кондиционирование при комнатной температуре

Соответствие и сертификаты

- ARB 2007/2022 SCM и CALGreen 2022
- CA Section 01350 (стандарт эмиссий, Калифорния)
- LEED v4/4.1
- SCAQMD Rule 1113 (ЛОС, Южная Калифорния)
- Программа расширенной ответственности производителя (Калифорния)
- MIR, HPD (декларации о составе продукта)
- Одобрено MPI: #157
- CRGI Green Wise
- рекомендации FDA для покрытий
- сертификат USDA Certified Biobased (биооснова)

Продукт испытан и сертифицирован Coatings Research Group Inc. (CRGI) — международной аккредитованной по ISO лабораторией лакокрасочной отрасли — на соответствие эксплуатационным и экологическим стандартам Green Wise (greenwisepaint.com).

Подготовка поверхности

Все поверхности должны быть отвердевшими, чистыми, сухими, без грязи, пыли, ржавчины, пятен, жира, масла, плесени, воска, высолов, антиадгезионных составов и других загрязнений. Непрочную, отслаивающуюся или мелящую краску удалите шлифовкой, соскабливанием или другим подходящим способом. Трещины, отверстия и другие дефекты заделайте подходящим ремонтным составом, затем отшлифуйте до гладкости и обеспыльте. Глянцевые поверхности матируйте, чтобы создать шероховатость для хорошей адгезии.

Особые указания

- **ОСТОРОЖНО! При соскабливании или шлифовании поверхностей старых зданий (особенно построенных до 1978 г.) может выделяться пыль, содержащая свинец или асбест. ВОЗДЕЙСТВИЕ СВИНЦА ИЛИ АСБЕСТА ОЧЕНЬ ОПАСНО ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ. Используйте сертифицированный респиратор с фильтром класса N100, убирайте пыль пылесосом с HEPA-фильтром, затем вымойте все поверхности водой.**
- Продукт не вызывает, не предотвращает и не устраняет рост плесени, грибка и других грибковых образований. Главные причины их роста — избыточная влажность и недостаточная вентиляция; устраните их до окраски.
- Не наносить при температуре воздуха или поверхности ниже 10 °C (50 °F).
- Фасадные латексные краски рекомендуется наносить в стандартном для отрасли диапазоне температур, но допускается нанесение при температуре до 49 °C (120 °F); подробнее — в технических бюллетенях на dunnedwards.com.

Грунты

Гипсокартон: фактурный и нефактурный	VINYLASTIC® Premium (VNPR00)
Гипсокартон после сплошной шпатлёвки	VINYLASTIC® Plus (VNPL00)
Кладка: штукатурка, сборный и монолитный бетон, кирпич	EFF-STOP® Premium (ESPR00), EFF-STOP® Select (ESSL00) или FLEX-PRIME® Select (FPSL00)
Бетонный блок	Smooth BLOCFIL™ Premium (SBPR00) или Smooth BLOCFIL™ Select (SBSL00)
Бетон с гладкой затиркой	SUPER-LOC® Premium (SLPR00)
Дерево: двери, наличники	DECOPRIME® (DCPR00), ULTRA-GRIP® Premium (UGPR00), BLOCK-IT® Premium (BIPR00) или EZ-PRIME® Premium (EZPR00) — только снаружи
Древесные плиты: Masonite, ДВП	DECOPRIME® (DCPR00), ULTRA-GRIP® Premium (UGPR00) или BLOCK-IT® Premium (BIPR00)
Чёрный металл	BLOC-RUST® Premium (BRPR00) или ENDURAPRIME® Rust-Preventative Metal Primer (ENPR00)
Цветной металл	ENDURAPRIME® Galvanized Metal Primer (ENGM00), BLOC-RUST® Premium (BRPR00) или SUPER-LOC® Premium (SLPR00)
Оцинкованная сталь	ENDURAPRIME® Galvanized Metal Primer (ENGM00) или ULTRA-GRIP® Premium (UGPR00)*

* ULTRA-GRIP® Premium — для эпизодического применения по оцинковке.

Прямо по металлу (DTM):
ARISTOSHIELD можно наносить прямо на правильно подготовленную сталь в два слоя. Для лучшей защиты от коррозии рекомендуется один слой грунта BLOC-RUST Premium и два слоя ARISTOSHIELD.

Упаковка, хранение, очистка

Упаковка: кварта (0,95 л), галлон (3,78 л), 5 галлонов (18,9 л).

Хранение: в сухом месте. Беречь от замораживания. Не допускать

длительного хранения при температуре выше 43 °C (110 °F): экстремальные температуры могут сделать краску непригодной.

Очистка инструмента: тёплая мыльная вода.

Утилизация: остатки краски утилизируйте в соответствии с местными требованиями. Не смешивайте с другими продуктами.

Охрана здоровья и безопасность

ОСТОРОЖНО! ВДЫХАНИЕ АЭРОЗОЛЯ ИЛИ ПЫЛИ ОТ ШЛИФОВАНИЯ МОЖЕТ БЫТЬ ВРЕДНЫМ.

Используйте только при достаточной вентиляции. Не вдыхайте пары, аэрозоль и пыль от шлифования. При распылении и шлифовании используйте сертифицированный респиратор с фильтром класса N100. Избегайте попадания на кожу и в глаза. Не глотать. Закрывайте тару после каждого использования.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ: при проглатывании сразу дайте выпить 1–2 стакана воды и обратитесь за медицинской помощью. При затруднённом дыхании выйдите на свежий воздух. При попадании в глаза немедленно промывайте водой 15 минут. При попадании на кожу тщательно вымойте её водой с мылом.

Состав (номер CAS): вода (7732-18-5); диоксид титана (13463-67-7); сополимерная смола (коммерческая тайна); триэтиламин (121-44-8); фосфат цинка (7779-90-0).

ВНИМАНИЕ: может вызывать онкологические заболевания и вредить репродуктивной функции (предупреждение по законодательству штата Калифорния, Proposition 65).

Техническая поддержка

Консультации по материалу и системам окраски — у официального дилера Dunn-Edwards. В Москве: интернет-магазин benjaminmoore-store.ru, +7 (495) 668-55-88.

ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ

Паспорт безопасности (SDS) — на сайте dunnedwards.com.

Dunn-Edwards Corporation, 520 S. 67th Ave, Phoenix, AZ 85043, США · dunnedwards.com. Dunn-Edwards и названия продуктов — товарные знаки Dunn-Edwards Corporation · ASHL70 · 12/25 (10/24). Перевод: benjaminmoore-store.ru, 2026.