

Перевод технического паспорта производителя (O'Leary Paint Company, документ серия 5302 · ред. 01/2023), подготовлен интернет-магазином benjaminmoore-store.ru. Единицы измерения пересчитаны в метрическую систему, в скобках — исходные значения. При расхождении приоритет имеет оригинальный документ на английском языке.

Основные данные

Тип связующего	акриловый латекс 100%
Блеск	атласный
Расход	≈ 8,6–9,8 м²/л (350–400 кв. футов на галлон)
Способ нанесения	кисть, валик, площадка или распыление
Разбавитель	чистая вода
Очистка инструмента	тёплая мыльная вода
Высыхание	на отлип — 60 мин; до следующего слоя — 4 ч; полное отверждение — 10–14 сут.

Описание продукта

DuraTilt Satin — акриловое покрытие, разработанное специально для защиты и улучшения внешнего вида зданий из бетонных панелей (tilt-wall). Привлекательный низкий блеск DuraTilt Satin подходит для окраски всего здания или как акцент для выделения рустов. Продукт обладает отличной адгезией к существующим покрытиям и превосходным сохранением цвета.

Область применения

DuraTilt Satin предназначена для защиты наружных каменных оснований; может применяться и на примыкающих металлических, деревянных и композитных строительных материалах.

Подготовка поверхности

Перед окраской удалите антиадгезионные составы, грязь, меление, плесень и пыль. Особенно тщательно промойте защищённые от дождя участки — свесы и софиты, — чтобы удалить солевые отложения. Непрочную и отслаивающуюся краску удалите, края сгладьте шлифованием до

равной, однородной поверхности. Голый металл перед финишной окраской загрунтуйте подходящим грунтом. Новые или непокрытые поверхности бетонных панелей загрунтуйте 5090 Pro Prime Barrier Coat.

На ранее окрашенных поверхностях в хорошем состоянии грунтование обычно не требуется. Глянцевые поверхности матируйте наждачной бумагой. Заделайте отверстия и трещины подходящей шпатлёвкой.

ВНИМАНИЕ! При соскабливании, шлифовании или удалении старой краски может выделяться свинцовая пыль. **СВИНЕЦ ТОКСИЧЕН. ВОЗДЕЙСТВИЕ СВИНЦОВОЙ ПЫЛИ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ТЯЖЁЛЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОРАЖЕНИЕ ГОЛОВНОГО МОЗГА, ОСОБЕННО У ДЕТЕЙ. БЕРЕМЕННЫМ ТАКЖЕ СЛЕДУЕТ ИЗБЕГАТЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ.** Для защиты от свинца используйте сертифицированный респиратор (NIOSH). Убирайте тщательно — пылесосом с HEPA-фильтром и влажной шваброй. Перед началом работ узнайте, как защитить себя и близких (в США — National Lead Information Hotline, 1-800-424-LEAD, www.epa.gov/lead).

Нанесение

Наносите при температуре воздуха и поверхности не ниже 1,7 °C (35 °F). Основание может быть холоднее: перед окраской убедитесь, что температура воздуха, поверхности и материала выше 1,7 °C и не менее чем на 3 °C (5 °F) выше точки росы. Не применяйте, если ожидается дождь или снег.

Перед началом работы перемешайте материал круговыми движениями снизу вверх. Наносится кистью, валиком или распылением с расходом до ≈ 9,8 м²/л

(400 кв. футов на галлон). Фактура и пористость поверхности влияют на фактический расход. Для лучшего результата используйте качественную кисть с синтетической щетиной и валик с минимальным ворсом, достаточным для фактуры поверхности. Не наносите на горячие поверхности и под прямыми солнечными лучами. Не наносите при угрозе дождя.

Примечание: рецептура не содержит ртути и свинца.

Технические данные

Связующее	акрил 100%
Сухой остаток по объёму	33%
Плотность	1,23 кг/л (10,3 фунта/галлон)
Вязкость	92–95 KU
Блеск (зеркальный)	17–22 при 60°
Рекомендуемая толщина плёнки	мокрая: 102–116 мкм (4,0–4,58 мил) сухая: 34–38 мкм (1,32–1,51 мил)
ЛОС	126 г/л

Меры предосторожности

ОСТОРОЖНО! Не принимать внутрь. Закрывайте тару после каждого использования. **ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ.**

Техническая поддержка

Консультации по материалу и системам окраски — у официального дилера O'Leary. В Москве: интернет-магазин benjaminmoore-store.ru, +7 (495) 668-55-88.

ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ. НЕ ПРИНИМАТЬ ВНУТРЬ

Паспорт безопасности (SDS) — на сайте olearypaint.com.