O'Leary

Технический паспорт · перевод на русский язык

Pro Prime Wood Primer / Sealer Exterior 100% Acrylic

фасадный акриловый грунт-изолятор по дереву · 4790

Перевод технического паспорта производителя (O'Leary Paint Company, документ 4790, ADS-1104 · ред. 04/2015), подготовлен интернет-магазином benjaminmoore-store.ru. Единицы измерения пересчитаны в метрическую систему, в скобках — исходные значения. При расхождениях приоритет имеет оригинальный документ на английском языке.

Основные данные

Тип связующего	акрил 100%
Блеск	матовый
Расход	≈ 8,6–9,8 м²/л (350–400 кв. футов на галлон)
Способ нанесения	кисть, валик, площадка или распыление
Разбавитель	чистая вода
Очистка инструмента	тёплая мыльная вода
Высыхание	на отлип — 1 ч; до следующего слоя — 2 ч; полное отверждение — 7 сут.

Описание продукта

Профессиональный фасадный латексный грунт на 100% акриле для новой древесины без проступающих веществ, кладки и цветных металлов. Устойчив к растрескиванию на непокрытой наружной фанере, панелях T-1-11, псевдотсуге (Douglas Fir) и южной жёлтой сосне. Негорючее покрытие, стойкое к вздутию и выцветанию, легко наносится и разбавляется водой.

Область применения

Дерево, кладка, кирпич, асбестоцемент, ДВП. Наружный сайдинг, наличники, фризовые доски, заборы и водостоки. В два слоя изолирует красящие породы древесины, например кедр и секвойю.

Подготовка поверхности

Перед применением тщательно перемешайте. Поверхность должна быть чистой, без грязи, жира, загрязнений и сильного меления. Удалите пятна смолы и гудрона, изолируйте сучки. Удалите всё меление, непрочную и отслаивающуюся краску и грязь соскабливанием, мойкой под давлением, металлической щёткой или шлифованием. Заделайте отверстия, трещины, пустоты и дефекты поверхности подходящей шпатлёвкой.

Новые поверхности. На новую древесину рекомендуется слой #4790 Exterior Primer/Sealer или #560 O'Leary Exterior Oil Primer. На красящих породах — секвойе, кедре, красном дереве — один или два слоя #2090 O'Leary Acrylic Bonding Primer сведут к минимуму или полностью устранят появление пятен. Кладку и кирпич при необходимости грунтуйте #4790. Металл необходимо грунтовать #1220 O'Leary Universal Metal Primer.

Старые покрытия. По старому латексному покрытию в хорошем состоянии нанесите один слой Pro-Tech Latex House Paint. При переходе с масляной системы на латексную загрунтуйте поверхность 4790 Exterior Primer/Sealer или #560 O'Leary Exterior Oil Primer. Глянцевые деревянные поверхности тщательно отшлифуйте и загрунтуйте 4790 или #560. На мелящую кладку сначала нанесите кондиционер для поверхности. Открытый металл (шляпки гвоздей) необходимо загрунтовать #1220 O'Leary Universal Metal Primer.

Нанесение

Перед началом работы перемешайте материал круговыми движениями снизу вверх. Грунт наносится кистью, распылением, площадкой или валиком с расходом не более ≈ 8,6 м²/л (350 кв. футов на галлон). Фактура и пористость поверхности влияют на фактический расход. Для лучшего результата при работе кистью используйте качественную кисть с синтетической щетиной; для шероховатых поверхностей — валик с ворсом 10 или 13 мм (3/8 или 1/2″). Для распыления при необходимости можно разбавить чистой водой до 10%. Наносите только при температуре поверхности и воздуха от 1,7 до 32 °C (35–90 °F).

Примечание: рецептура не содержит ртути и свинца.

Технические данные

Связующее	акрил 100%
Сухой остаток	по массе — 42,8%; по объёму — 32,0%
Плотность	1,21 кг/л (10,12 фунта/галлон)
Вязкость	92–96 KU
Блеск (зеркальный)	4–10% при 85°
Рекомендуемая толщина плёнки	мокрая: 89–102 мкм (3,5–4,0 мил) сухая: 38–43 мкм (1,5–1,7 мил)
ЛОС	менее 120 г/л (1,0 фунта/галлон)

Меры предосторожности

ОСТОРОЖНО! Не принимать внутрь. Закрывайте тару после каждого использования. ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ.

БЕРЕЧЬ ОТ ЗАМОРАЖИВАНИЯ.

Техническая поддержка

Консультации по материалу и системам окраски — у официального дилера O'Leary. В Москве: интернет-магазин benjaminmoore-store.ru, +7 (495) 668-55-88.

ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ. НЕ ПРИНИМАТЬ ВНУТРЬ

Паспорт безопасности (SDS) — на сайте olearypaint.com.

O'Leary Paint Company, Lansing, Michigan, США · olearypaint.com. O'Leary и названия продуктов — товарные знаки O'Leary Paint Company · 4790, ADS-1104 · ред. 04/2015. Перевод: benjaminmoore-store.ru, 2026.