

Перевод технического паспорта производителя (MF Paints Inc. (Peintures MF), документ TDS298 · апрель 2023), подготовлен интернет-магазином benjaminmoore-store.ru. Единицы измерения пересчитаны в метрическую систему, в скобках — исходные значения. При расхождении приоритет имеет оригинальный документ на английском языке.

Описание	
Stop Plus серии 298 — самый эффективный грунт-изолятор на водной основе для замедления проступания смолы из сучков сосны, которая со временем может проявиться через краску. Выделяет очень мало летучих органических соединений; применяется внутри и снаружи помещений.	
Применение	
Грунт наносится на сучки сосны. Stop Plus 298 специально разработан для замедления пожелтения сучков сосны и ели.	
Преимущества	
- Отличная изоляция: изолирует сучки эффективнее шеллака и пятноблокирующих изоляторов, действующих лишь короткое время - Без запаха: алкидные и шеллачные грунты могут выделять сильный запах, сохраняющийся несколько дней - внутри помещений замедляет проступание смолы сосны и ели	
Ограничения	
- некоторые очень смолистые сучки могут проступать - не наносить при температуре ниже 10 °C - не смешивать с другими продуктами - снаружи применяется только на сучках, а не на всей поверхности - не колеровать	
Технические данные	
Связующее	синтетическое
Цвет	белый
Разбавление	не применимо
Очистка инструмента	вода
Температура вспышки	не применимо
Горючесть	не применимо
Сухой остаток по массе	51%
Сухой остаток по объёму	46%
ЛОС	< 50 г/л

Блеск	не применимо
Стандарты	MPI, сертифицирован, категория № 39
Значения блеска измерены для белого цвета и могут меняться в зависимости от цвета.	
Данные для нанесения	
При 25 °C и относительной влажности 50%; могут отличаться в зависимости от цвета.	
Расход	≈ 8,7–11,9 м ² /л (33–45 м ² на галлон 3,78 л; 350–450 кв. футов)
Толщина плёнки	не указана
На отлип	1 ч
Перекрытие	4 ч
Кисть	да
Валик	10 мм
Распыление (сопло 0,015–0,019")*	138–172 бар (2000–2500 psi)
Нанесение снаружи	да; без дождя 24 ч после нанесения
Хранение	при 10–30 °C
Тара	298-0: 946 мл, 3,78 л, 18,9 л

Подготовка поверхности	
Поверхность должна быть сухой и чистой, без пыли, масла, жира, ржавчины и мыла. Ранее окрашенные поверхности рекомендуется вымыть обезжиривателем (TSP), чтобы удалить загрязнения, способные ухудшить адгезию и отверждение продукта. Блестящие поверхности хорошо отшлифуйте и обеспыльте.	
Плесень и новая поверхность: на новой или обработанной древесине, побывавшей под воздействием непогоды, настоятельно рекомендуется нейтрализовать любой рост плесени — видимый или нет, — чтобы избежать отслаивания. Используйте смесь 3 частей воды и 1 части отбеливателя, оставьте на 20 минут, затем промойте; дайте древесине сохнуть не менее 24 часов перед обработкой. Когда поверхность высохнет, отшлифуйте всю горизонтальную поверхность шкуркой P80, чтобы раскрыть волокна и улучшить	

адгезию; для вертикальных поверхностей используйте P120. Если нужна мойка под давлением, выполняйте её до шлифования.

Важно соскоблить смолистые наплывы с сучков.

Нанесение

Хорошо перемешайте. Не разбавляйте. Нанесите 2 слоя с интервалом 4 часа. Снаружи наносите два слоя Stop Plus 298-0 только на сучки. Внутри можно наносить на сучки или на всю поверхность сосны или ели. Перед финишной окраской тщательно отшлифуйте последний слой STOP PLUS 298 шкуркой P120. Время высыхания зависит от влажности и температуры. Используйте кисть полиэстер/нейлон и валик 15 мм с защитой от ворса. Инструмент промывайте тёплой мыльной водой.

* Данные распыления могут меняться в зависимости от марки оборудования.

Уход	
Обязательно перекрывается финишным покрытием.	
Гарантия	
Продукт полностью удовлетворит ожиданиям при нанесении в соответствии с инструкциями производителя. Если после проверки продукт будет признан дефектным, ответственность производителя ограничивается заменой продукта и не включает стоимость работ.	

Меры предосторожности	
- Хранить в недоступном для детей месте - Держите тару закрытой, когда не пользуетесь продуктом - Беречь от замораживания - Хранить в сухом месте при 10–30 °C	
Об экологичной утилизации тары узнайте в своём муниципалитете.	
Техническая поддержка	
Консультации по материалу и системам окраски — у официального дилера MF Paints. В Москве: интернет-магазин	

benjaminmoore-store.ru, +7 (495) 668-55-88.

**ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ
ДЕТЕЙ МЕСТЕ**

**Паспорт безопасности (SDS) — на
сайте peinturesmf.com.**

MF Paints Inc., 1605 boul. Dagenais Ouest, Laval (Québec) H7L 5A3, Канада · peinturesmf.com · поддержка 1-800-363-8034. MF и названия продуктов — товарные знаки MF Paints Inc. · TDS298 · апрель 2023. Перевод: benjaminmoore-store.ru, 2026.