

Перевод технического паспорта производителя (The Sherwin-Williams Company, документ SD5T00015, док. 114.50 · PDS SD5T00015 · 04/2020), подготовлен интернет-магазином benjaminmoore-store.ru. Единицы измерения пересчитаны в метрическую систему, в скобках — исходные значения. При расхождениях приоритет имеет оригинальный документ на английском языке.

Характеристики		МПИ® да	
SuperDeck® Exterior Waterborne Semi-Solid Color Stain:		Нанесение	
- образует наружную полукроющую плёнку - отлично проникает, защищая новые горизонтальные наружные деревянные поверхности - наносится на влажные поверхности — подготовку и пропитку можно выполнить в один день - лучше защищает от атмосферных воздействий, чем полупрозрачная пропитка на водной основе, сохраняя видимой естественную текстуру древесины - содержит добавки, подавляющие рост плесени на поверхности плёнки		Тщательно перемешайте содержимое перед применением и периодически во время работы. Для однородности цвета смешайте все банки вместе. Не разбавляйте и не смешивайте с другими пропитками и покрытиями. Все поверхности должны быть чистыми, сухими, без грязи, пятен плесени, пыли и других посторонних веществ. Для максимальных свойств строго следуйте указаниям. Ранее пропитанную древесину перед нанесением очистите от старого покрытия и вымойте.	
Технические данные		Проникновение зависит от пористости и влажности поверхности. Тщательно прокрашивайте торцы и стыки. Для лучшего результата наносите в тени при температуре поверхности от 10 до 32 °C (50–90 °F). Не наносите, если температура опустится ниже 10 °C или если в течение 24 часов после нанесения ожидается дождь или снег. При низкой температуре высыхание дольше.	
Цвет	цвета полукроющих пропиток	После нанесения, пока материал влажный, прокрасьте кистью, чтобы вдавить его в волокна древесины и получить равномерный вид. Можно наносить на поверхности, влажные после атмосферного воздействия или мойки, при влажности не более 25%. Разбавление не требуется.	
Расход	гладкая поверхность — ≈ 8,6 м²/л (350 кв. футов на галлон); шероховатая — ≈ 2,5–4,9 м²/л (100–200 кв. футов на галлон), в зависимости от пористости и фактуры Для правильного проявления цвета могут понадобиться два тонких слоя; второй слой ОБЯЗАТЕЛЬНО наносится в течение 7 суток после первого. Новая древесина обычно требует меньше материала, чем старая выветренная, так как старая древесина более пористая.	Время высыхания и перекрытия зависит от температуры, влажности и толщины плёнки.	
Время высыхания при 50% отн. влажности	при 25 °C (77 °F): на отлип — 1 ч; перекрытие — не ранее чем через 4 ч и не позднее чем через 7 сут.	Колеровка (системой CCE): обязательна; не более 6 унц. (177 мл) колоранта на галлон (3,79 л).	
Блеск	тонкая плёнка, без блеска	База Колоранта на галлон Tint 1/2–6 унц. (15–177 мл) на галлон Base (3,79 л)	
		Соответствие нормам	
		По состоянию на 24.04.2020 соответствует требованиям:	
		ОТС (Комиссия по транспорту озона, США)	да
		ОТС, фаза II	да
		SCAQMD (Южная Калифорния)	да
		CARB (Совет по воздушным ресурсам Калифорнии)	да
		CARB SCM 2007	да
		Канада	да
		LEED® v4 и v4.1, эмиссии	нет
		LEED® v4 и v4.1, ЛОС	да
		Экодекларация EPD-NSF®	нет
		MIR — реестр состава производителя	нет
		Советы по нанесению	
		Пропитки склонны к нахлёстам (тёмным полосам там, где перекрываются два свежеекрашенных участка). Чтобы избежать нахлёстов и сохранить равномерный вид:	

- не наносите пропитку под прямыми солнечными лучами и на горячую поверхность
- пропитывайте доску от торца до торца; работайте от сухого участка к соседнему влажному, сохраняя «мокрый край» и распределяя состав равномерно
- быстро удаляйте лужицы и излишки, распределяя их на сухие участки или вытирая
- используйте естественные границы, чтобы разделить большие площади на меньшие, удобные для работы участки
- пропитывайте доску от торца до торца
- Всегда наносите продукт на небольшой пробный участок и дайте полностью высохнуть, прежде чем покрывать весь объект, — чтобы убедиться в нужном цвете и внешнем виде.
- не наносите на загерметизированные поверхности
- для уверенности в цвете рекомендуется пробный выкрас кистью

Выбор продукта SuperDeck

SuperDeck Exterior Waterborne Clear Sealer	защищает древесину от солнца, позволяя ей естественно сереть; водоотталкивающие добавки заставляют воду собираться в капли, защищая древесину от растрескивания, раскалывания и коробления; оставляет защитный слой, устойчивый к изменению цвета из-за плесени
SuperDeck Exterior Transparent Wood Stain	долговечная проникающая рецептура на модифицированном масле; подчёркивает вид древесины лёгким тоном; защита от УФ препятствует посерению; отталкивает воду, предотвращая повреждения от влаги
SuperDeck Exterior Waterborne Semi-Transparent Deck Stain	долговечное покрытие, устойчивое к плесени; отлично проникает, защищая горизонтальные наружные деревянные поверхности; наносится на влажные поверхности — подготовку и пропитку можно выполнить в один день

SuperDeck Exterior Semi-Transparent Wood Stain	долговечная проникающая рецептура на модифицированном масле, защищающая древесину насыщенной полупрозрачной пропиткой; укрывает в один слой на большинстве пород; защита от УФ препятствует выцветанию; отталкивает воду
SuperDeck Waterborne Solid Color Deck Stain	на водной основе, 100% акриловая смола; покрытие, устойчивое к плесени; наносится по существующей краске или пропитке; наносится на влажные поверхности — подготовку и пропитку можно выполнить в один день

Подробнее о пропитках — на www.sherwin-williams.com. Для вертикальных поверхностей — стен, сайдинга и т. п. — используйте WoodScapes® Exterior Acrylic Solid Color Stain или WoodScapes® Exterior Polyurethane Semi-Transparent Stain.

Подготовка поверхности

ВНИМАНИЕ! При удалении старой краски шлифованием, соскабливанием или иным способом могут образовываться пыль или пары, содержащие свинец. Воздействие свинцовой пыли или паров может вызвать поражение головного мозга и другие вредные последствия для здоровья, особенно у детей и беременных. Для контроля воздействия свинца и других опасных веществ необходимы средства защиты — правильно подобранный респиратор (NIOSH) — а также изоляция рабочей зоны и надлежащая уборка. Подробнее — National Lead Information Center, 1-800-424-LEAD (США), или местные органы здравоохранения.

Все поверхности должны быть чистыми, сухими и без грязи, пятен плесени, пыли и других посторонних веществ. Не наносите на загерметизированные или ранее покрытые поверхности. Помните: любая подготовка, кроме полного удаления старого покрытия, сократит срок службы системы.

Очищайте все поверхности подходящим средством в зависимости от состояния:

SuperDeck® Deck Wash	пятна плесени и водорослей; выветренная древесина (отбеливает); посеревшая древесина (отбеливает)
SuperDeck® Revive™	проступание танинов, пятна от гвоздей; выветренная древесина (восстанавливает цвет); посеревшая древесина (восстанавливает цвет), заводской глянец
SuperDeck® Stain & Sealer Remover	выветренная, посеревшая древесина; старая краска и пропитка

Строго следуйте всем указаниям на этикетке. Тщательно промойте поверхность, удалив все остатки, и дайте полностью высохнуть перед нанесением.

Чтобы проверить, загерметизирована ли поверхность, побрызгайте на древесину водой: если вода быстро впитывается, древесина готова к обработке; если вода собирается в капли или не впитывается, удалите существующее покрытие или пропитку-герметик. После удаления проверьте впитывание снова.

Плесень. Перед удалением плесени всегда проверяйте очиститель на небольшом незаметном участке. Отбеливатель и отбеливающие очистители могут повредить существующее покрытие или изменить его цвет. Возможно, лучше использовать очищающие растворы без хлора.

Плесень можно удалить перед окраской, промыв поверхность раствором 1 части жидкого отбеливателя на 3 части чистой воды. Нанесите раствор и обработайте поражённый участок щёткой. Оставьте раствор на поверхности на 10 минут, затем тщательно смойте чистой водой и дайте поверхности высохнуть перед окраской. Работайте в защитных очках, водонепроницаемых перчатках и защитной одежде. Немедленно смывайте раствор при попадании на кожу. Не добавляйте в раствор отбеливателя моющие средства или нашатырный спирт.

Меры предосторожности

Продукт наносится снаружи только на древесину, предназначенную для наружного применения. Не для внутренних работ. Не применять на кровле. Не покрывать лаком или прозрачным финишным слоем. Не наносить на ДВП, ДСП и древесину, покрытую краской, материалами на основе креозота или латексными

продуктами. Не применять на древесно-полимерных композитах и композитных настилах. Не применять на полах гаражей, подъездных дорожках и участках с движением автомобилей.

Перед применением внимательно прочитайте предупреждения (CAUTIONS) на этикетке.

Используйте только при достаточной вентиляции. Чтобы избежать передозировки паров, открывайте окна и двери или иным способом обеспечьте приток свежего воздуха во время нанесения и высыхания. Если слезятся глаза, болит или кружится голова, усильте приток свежего воздуха, наденьте средства защиты органов дыхания (NIOSH) или покиньте помещение. Избегайте попадания в глаза и на кожу. После работы вымойте руки. Держите тару закрытой, когда не пользуетесь материалом. Не переливайте содержимое в другую тару для хранения.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ: при попадании в глаза тщательно промойте большим количеством воды; если раздражение не проходит, обратитесь к врачу. При проглатывании немедленно обратитесь в токсикологический центр, приёмное отделение больницы или к врачу.

ВНИМАНИЕ: продукт содержит вещества, которые, по данным штата Калифорния, вызывают рак, врождённые дефекты и другой вред репродуктивной функции.

Очистка

Пролитый материал, брызги и инструменты сразу после работы отмойте тёплой водой с мылом. После очистки промойте распылительное оборудование подходящим разрешённым растворителем, чтобы предотвратить коррозию. При работе с растворителями соблюдайте указания производителя по технике безопасности.

Сведения и рекомендации этого технического паспорта основаны на

испытаниях, проведённых компанией The Sherwin-Williams Company или по её поручению. Они могут изменяться и относятся к продукту, выпускаемому на момент публикации. Актуальную версию PDS и паспорт безопасности (SDS) можно получить у представителя Sherwin-Williams или на сайте www.paintdocs.com.

Техническая поддержка

Консультации по материалу и системам окраски — у официального дилера Sherwin-Williams. В Москве: интернет-магазин benjaminmoore-store.ru, +7 (495) 668-55-88.

ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ. НЕ ПРИНИМАТЬ ВНУТРЬ

Актуальная версия технического паспорта (PDS) и паспорт безопасности (SDS) — на сайте paintdocs.com.