

Перевод технического паспорта производителя (O'Leary Paint Company, документ серия 3503 · ред. 05/2018), подготовлен интернет-магазином benjaminmoore-store.ru. Единицы измерения пересчитаны в метрическую систему, в скобках — исходные значения. При расхождении приоритет имеет оригинальный документ на английском языке.

Основные данные

Тип связующего	акрил 100%
Блеск	полуглянцевый
Расход	≈ 8,6–9,8 м²/л (350–400 кв. футов на галлон)
Способ нанесения	кисть, валик или распыление
Разбавитель	чистая вода
Очистка инструмента	тёплая мыльная вода
Высыхание	на отлип — 30 мин; до следующего слоя — на следующий день; полное отверждение — 7–10 сут.

Описание продукта

Porch & Floor Interior/Exterior Acrylic Floor Coating — покрытие для бетонных и деревянных поверхностей. Разбавляется водой, поэтому не пожароопасно и не имеет неприятного запаха. Основано на акриловой смоле, которая быстро высыхает до прочной долговечной плёнки с отличной атмосферостойкостью и стойкостью к истиранию, а также превосходной адгезией.

Область применения

Жилые и лёгкие коммерческие веранды и полы из бетона или дерева. **НЕ ДЛЯ ПОЛОВ ГАРАЖЕЙ.** Идеально для полов подвалов, лестниц, веранд и патио. Можно также применять на вертикальных деревянных,

металлических и каменных поверхностях.

Подготовка поверхности

Поверхность должна быть чистой, без грязи, меления, плесени, воска, жира, ржавчины и отслаивающейся краски. Плесень удалите раствором отбеливателя в воде и тщательно смойте. Воск удалите растворителем. Жир и масло удалите эмульгатором масла и жира. Ржавчину удалите интенсивным ручным шлифованием или тщательной механической зачисткой. Отслаивающуюся краску соскоблите, края сгладьте шлифованием для ровного финишного слоя. Глянцевые поверхности матируйте лёгким шлифованием. Перед окраской удалите пыль от шлифования. Новый бетон перед окраской должен выдержать 30 суток. Продукт самогрунтующийся на кладке и древесине внутри помещений; наружную древесину загрунтуйте 2090 Acrylic Bonding Primer, чёрный металл — 1220-111 Universal Metal Primer.

Нанесение

Перед применением тщательно перемешайте. Используйте качественную нейлоновую/полиэстеровую кисть и валик 10 мм (3/8"). Наносите обильно, от неокрашенного участка к окрашенному, сохраняя «мокрый край». Очистка инструмента — тёплой мыльной водой.

ЛЁГКОЕ ПЕШЕХОДНОЕ ДВИЖЕНИЕ — ЧЕРЕЗ 24 ЧАСА, ИНТЕНСИВНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ — ЧЕРЕЗ 72 ЧАСА.

Не наносите при температуре ниже 10 °C (50 °F). Разбавляйте водой умеренно.

Примечание: рецептура не содержит ртути и свинца.

Технические данные

Связующее	акрил 100%
Сухой остаток по объёму	36,0%
Плотность	1,27 кг/л (10,60 фунта/галлон)
Вязкость	92–98 KU
Блеск (зеркальный)	35–42 при 60°
Рекомендуемая толщина плёнки	мокрая: 102–117 мкм (4,0–4,6 мил) сухая: 37–42 мкм (1,45–1,65 мил)
ЛОС	менее 100 г/л

Меры предосторожности

ОСТОРОЖНО! Не принимать внутрь. Закрывайте тару после каждого использования. **ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ.** **БЕРЕЧЬ ОТ ЗАМОРАЖИВАНИЯ.**

Техническая поддержка

Консультации по материалу и системам окраски — у официального дилера O'Leary. В Москве: интернет-магазин benjaminmoore-store.ru, +7 (495) 668-55-88.

ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ. НЕ ПРИНИМАТЬ ВНУТРЬ

Паспорт безопасности (SDS) — на сайте olearypaint.com.