

Перевод технического паспорта производителя (Colorstyle Paint (Греция), документ Product Data Sheet CS 307), подготовлен интернет-магазином benjaminmoore-store.ru. Единицы измерения пересчитаны в метрическую систему, в скобках — исходные значения. При расхождении приоритет имеет оригинальный документ на английском языке.

Описание

Грифельная краска премиум-класса на акриловой основе превращает практически любую внутреннюю поверхность в доску для мела. Доступна в любых глубоких цветах. Превратите любое пространство дома или офиса в поверхность для письма. Быстро сохнет до декоративной и исключительно прочной поверхности. Рецептúra со сниженным запахом, без аммиака. Очистка мыльной водой.

Особенности

- легко наносится и моется
- не разбрызгивается при нанесении
- высыхает до декоративной исключительно прочной поверхности
- рецептúra, сводящая к минимуму остаточный запах
- очистка мыльной водой
- быстрое высыхание

Общие данные

Цвета	чёрный, а также любой глубокий цвет
Токсичность	без свинца, ртути и хроматов
Степень блеска	слабый блеск

Эксплуатационные свойства

Водостойкость	мощающаяся; для окончательного отверждения выдержите 7 суток после нанесения
Стойкость к истиранию	устойчива к царапанию, тёмные цвета — в меньшей степени
Термостойкость	до 60 °C
Стойкость к растворителям	хорошая стойкость к уайт-спириту; чувствительна к ароматическим углеводородам и спиртам

ЛОС: категория A/I WB (декоративные покрытия). Предел ЕС — 200 г/л (2010). Продукт содержит не более 30 г/л ЛОС.

Технические данные

Расход	11–12 м²/л
Сухой остаток по объёму	35%
Толщина мокрой плёнки	67 мкм
Толщина сухой плёнки	23 мкм
Высыхание при 20 °C	на отлип — 1 ч; перекрытие — 2–4 ч
Эластичность	оправка 6 мм
Разбавление	не применимо
Способ нанесения	кисть, валик, распыление

Подготовка поверхности

Окрашиваемая поверхность должна быть чистой, без грязи, пыли, жира и отслаивающейся краски. Непрочный материал удалите скребком и шлифованием. Глянцевые участки матируйте шлифованием. После грунтования, как описано ниже, нанесите два слоя CS 307.

Новое дерево: точно загрунтуйте все зашпатлёванные отверстия от гвоздей и заплатки CS 023 The Perfect Primer (универсальный эко-грунт). Дайте высохнуть, затем нанесите сплошной слой грунта. Отшлифуйте до гладкости.

Новая штукатурка, гипсокартон: загрунтуйте сплошным слоем CS 192 Wall Plus (водный микронизированный стабилизирующий эко-грунт).

Чёрный металл: удалите ржавчину и непрочный материал, затем загрунтуйте открытый металл CS 568 The Perfect Primer (алкидный антикоррозийный грунт).

Ранее окрашенные поверхности: загрунтуйте CS 023 The Perfect Primer (универсальный эко-грунт).

Нанесение

Тщательно перемешайте перед использованием. Нанесите один или два слоя. Для лучшего результата используйте кисть нейлон/полиэстер, валик или распыление. Разбавляйте чистой водой на 5%. При нанесении кистью или валиком наносите обильно короткими перекрывающимися

движениями, всегда от неокрашенного участка к окрашенному. Не перегружайте слой. Перед подкраской дайте краске высохнуть. Не наносите при температуре ниже 10 °C.

ВНИМАНИЕ: некоторые виды цветного мела содержат добавки, оставляющие цветные следы после стирания, поэтому рекомендуем светлый мел, предназначенный для досок.

Очистка: Кисти и инструмент сразу после работы промойте тёплой мыльной водой.

Меры предосторожности, охрана здоровья и окружающей среды

- если нужна консультация врача, имейте при себе тару или этикетку продукта
- хранить в недоступном для детей месте
- не допускать попадания в глаза, на кожу и одежду
- не допускать попадания в окружающую среду
- утилизировать содержимое и тару на соответствующем полигоне или сдавать на переработку согласно местным и национальным нормам
- держать тару плотно закрытой
- содержит 1,2-бензизотиазол-3(2H)-он и реакционную смесь 5-хлор-2-метил-4-изотиазолин-3-она и 2-метил-2H-изотиазол-3-она (3:1); может вызывать аллергическую реакцию
- при плохом самочувствии обратиться в токсикологический центр или к врачу
- паспорт безопасности предоставляется по запросу

Упаковка и хранение

Тара	1 л
Температура вспышки	нет
Хранение	неопасный продукт, особых требований нет

Техническая поддержка

Консультации по материалу и системам окраски — у официального дилера Color

Style. В Москве: интернет-магазин
benjaminmoore-store.ru, +7 (495) 668-55-
88.

**ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ
ДЕТЕЙ МЕСТЕ**

**Паспорт безопасности (SDS)
предоставляется производителем по
запросу.**

Colorstyle Paint, Греция · colorstylepaint.gr · техническая поддержка производителя: +30 210 6620713-5. Colorstyle и названия продуктов — товарные знаки
их владельцев · Product Data Sheet CS 307. Перевод: benjaminmoore-store.ru, 2026.