

Перевод технического паспорта производителя (O'Leary Paint Company, документ серия 1500, ADS-308 · ред. 06/2008), подготовлен интернет-магазином benjaminmoore-store.ru. Единицы измерения пересчитаны в метрическую систему, в скобках — исходные значения. При расхождении приоритет имеет оригинальный документ на английском языке.

Основные данные

|                     |                                                                             |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Тип связующего      | акрил 100%                                                                  |
| Блеск               | атласный                                                                    |
| Расход              | до ≈ 9,8 м²/л (до 400 кв. футов на галлон)                                  |
| Способ нанесения    | кисть, валик или распыление                                                 |
| Разбавитель         | чистая вода                                                                 |
| Очистка инструмента | тёплая мыльная вода                                                         |
| Высыхание           | на отлип — 30 мин; до следующего слоя — 4 ч; полное отверждение — 7–10 сут. |

Описание продукта

Ceramic Satin Enamel — покрытие для внутренних и наружных работ с керамическими микросферами для отличной стойкости к пятнам, подходящее для загрунтованных металла, дерева и кладки. Акриловая смола обеспечивает отличное сохранение цвета и блеска и прочную адгезию. Керамические микросферы улучшают растекаемость, розлив и отмываемость пятен. Соответствует требованиям LEED (Green Building Rating System) GS-11 для нематовых интерьерных красок.

Область применения

Металл, дерево, кладка, гипсокартон. Эмаль Interior/Exterior Ceramic Enamel подходит для финишной окраски резервуаров, вышек, металлических зданий, вывесок, деревянных наличников, дверей, мебели, стен, оборудования — везде, где важны красота и уход. Не рекомендуется для незагрунтованных дерева и металла, условий погружения и зон сильной коррозии. Не применять как фасадную краску по деревянному сайдингу.

Подготовка поверхности

**Новые поверхности.** Поверхность должна быть чистой, без масла, жира,

ржавчины и других загрязнений, мешающих адгезии.

Грунтование (новые или непокрытые поверхности):

|                          |                                                                        |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Чёрный металл            | грунт по металлу 36-11, 35-111, 35-147, 35-153 или 2090                |
| Цветной металл           | PermaBond 100-10 или 2090                                              |
| Оцинковка                | латексный грунт по металлу 100-10 или 36-11                            |
| Дерево внутри            | латексный подслои 50 или алкидный подслои 37-11                        |
| Дерево снаружи           | латексный грунт 2090 (только для наличников и дверей) или 0560         |
| Гипсокартон / штукатурка | латексный грунт-изолятор 1190 или No. 50                               |
| Бетон                    | самогрунтование, либо заполнитель 946-11 или изолятор для кладки 48-11 |

**Повторная окраска.** Поверхность должна быть чистой, без грязи, меления, плесени, воска, жира, ржавчины и отслаивающейся краски. Грязь и меление удалите тщательной мойкой под давлением. Плесень смойте раствором отбеливателя в воде. Воск удалите растворителем. Жир и масло удалите средством Sur-Prep I. Ржавчину удалите интенсивным ручным шлифованием или тщательной механической зачисткой. Отслаивающуюся краску соскоблите, края сгладьте шлифованием для ровного финишного слоя. Глянцевые поверхности матируйте лёгким шлифованием. Перед окраской удалите пыль от шлифования. Оголённое основание точно загрунтуйте подходящим грунтом.

Нанесение

Тщательно перемешайте краску круговыми движениями снизу вверх для равномерного распределения пигмента. Продукт содержит керамические микросферы.  
**Валик:** короткий ворс для эмалей.  
**Кисть:** полиэстер или нейлон.  
**Распыление:** обычное или

безвоздушное оборудование; для распыления можно разбавить чистой водой до 20%.

Лучший результат обеспечивает качественный инструмент — не жертвуйте результатом ради экономии на инструменте. Наносите только при температуре поверхности и воздуха от 10 до 32 °C (50–90 °F).

Примечание: рецептура не содержит ртути и свинца.

Технические данные

|                              |                                                                    |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Тип смолы                    | акрил 100%                                                         |
| Сухой остаток по объёму      | 37,0%                                                              |
| Плотность                    | 1,29 кг/л (10,77 фунта/галлон)                                     |
| Вязкость                     | 90–100 KU                                                          |
| Температура вспышки          | 93 °C (200 °F) и выше (TT-P-141, метод 4293)                       |
| Блеск (зеркальный)           | 25–35% при 60°                                                     |
| Коэффициент отражения света  | 95% (белый и самые светлые цвета)                                  |
| Рекомендуемая толщина плёнки | мокрая: 76–102 мкм (3,0–4,0 мил)<br>сухая: 25–38 мкм (1,0–1,5 мил) |
| ЛОС                          | 150 г/л (1,25 фунта/галлон)                                        |

Меры предосторожности

**ОСТОРОЖНО!** Не принимать внутрь. Закрывайте тару после каждого использования. ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ.

Техническая поддержка

Консультации по материалу и системам окраски — у официального дилера O'Leary. В Москве: интернет-магазин benjaminmoore-store.ru, +7 (495) 668-55-88.

**ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ. НЕ ПРИНИМАТЬ ВНУТРЬ**

**Паспорт безопасности (SDS) — на сайте olearypaint.com.**

