O'Leary

Технический паспорт · перевод на русский язык

Pro Prime Block Filler Interior / Exterior 100% Acrylic Latex

акриловый заполнитель для бетонных блоков · 946-11

Перевод технического паспорта производителя (O'Leary Paint Company, документ 946-11, ADS 411 · ред. 08/2012), подготовлен интернет-магазином benjaminmoore-store.ru. Единицы измерения пересчитаны в метрическую систему, в скобках — исходные значения. При расхождениях приоритет имеет оригинальный документ на английском языке.

Основные данные

Тип связующего	акриловый латекс 100%
Блеск	матовый
Расход	≈ 1,2–2,5 м²/л (50–100 кв. футов на галлон)
Способ нанесения	кисть, валик или безвоздушное распыление
Разбавитель	чистая вода
Очистка инструмента	тёплая мыльная вода
Высыхание	на отлип — 1 ч; до следующего слоя — 2 ч; полное отверждение — 7 сут.

Описание продукта

Латексный заполнитель для блоков с высоким содержанием пигмента и смолы, позволяющий заполнить бетонные блоки за один слой кистью, валиком или распылением при расходе ≈ 1,8 м²/л (75 кв. футов на галлон). Заполняет поры кладки для гладкого вида финишного покрытия. Слабый запах и низкое содержание ЛОС. Выдерживает высокий pH — до 11. Соответствует требованиям LEED (Green Building Rating System) GS-11 для матовых интерьерных красок.

Область применения

Цемент, бетон внутри и снаружи помещений, где нужна гладкая однородная поверхность. Новые цементные основания должны отвердеть не менее 30 суток; pH — не выше 11,0. При pH выше 11,0 нанесите 5090 Masonry Barrier Coat.

Подготовка поверхности

Поверхность должна быть чистой, без пыли, жира, воска и пятен ржавчины. Перед окраской любой поверхности с плесенью тщательно удалите плесень щёткой с крепким раствором чистящего средства без аммиака (или тринатрийфосфата) в тёплой воде с добавлением 8 унц. (237 мл) отбеливателя на галлон (3,8 л). Тщательно промойте и дайте высохнуть.

Нанесение

Перемешайте продукт круговыми движениями снизу вверх. Заполнитель наносится кистью, валиком или распылением, обильно, в состоянии поставки. Допускается обычное или безвоздушное распыление; при распылении следите, чтобы крупные пустоты заполнялись. Для более равномерного заполнения рекомендуется прокатка сухим валиком. Для распыления используйте обычное сопло «D» или безвоздушное 0,025–0,030″. Не наносите при температуре поверхности или воздуха ниже 4,4 °C (40 °F). Для распыления можно умеренно разбавить чистой водой до нужной консистенции; для кисти и валика разбавление обычно не требуется. При необходимости можно нанести второй слой.

ВАЖНО: если финишным покрытием будет эпоксидное, настоятельно рекомендуется сразу после нанесения пройтись по поверхности резиновым шпателем, чтобы вдавить материал в поры блока и снять поверхностный слой заполнителя так, чтобы не менее 50% поверхности блока осталось открытым для прямого контакта эпоксидного покрытия с блоком.

Примечание: рецептура не содержит ртути и свинца.

Технические данные

Связующее	акриловый латекс 100%
Сухой остаток	по массе — 70,6%; по объёму — 51,0%
Плотность	1,67 кг/л (13,90 фунта/галлон)
Вязкость	122–128 KU
Температура вспышки	93 °C (200 °F) и выше (TT-P-141, метод 4293)
Блеск (зеркальный)	0–5% при 60°
Стойкость к стеканию	выдерживает 660 мкм (26 мил) (Leneta)
Рекомендуемая толщина плёнки	мокрая: 406–508 мкм (16,0–20,0 мил) сухая: 213–267 мкм (8,4–10,5 мил)
ЛОС	18 г/л

Меры предосторожности

ОСТОРОЖНО! Не принимать внутрь. Закрывайте тару после каждого использования. ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ.

БЕРЕЧЬ ОТ ЗАМОРАЖИВАНИЯ.

Техническая поддержка

Консультации по материалу и системам окраски — у официального дилера O'Leary. В Москве: интернет-магазин benjaminmoore-store.ru, +7 (495) 668-55-88.

ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ. НЕ ПРИНИМАТЬ ВНУТРЬ

Паспорт безопасности (SDS) — на сайте olearypaint.com.

O'Leary Paint Company, Lansing, Michigan, США · olearypaint.com. O'Leary и названия продуктов — товарные знаки O'Leary Paint Company · 946-11, ADS 411 · ред. 08/2012. Перевод: benjaminmoore-store.ru, 2026.