

Перевод технического паспорта производителя (Colorstyle Paint (Греция), документ Product Data Sheet CS 577), подготовлен интернет-магазином benjaminmoore-store.ru. Единицы измерения пересчитаны в метрическую систему, в скобках — исходные значения. При расхождении приоритет имеет оригинальный документ на английском языке.

Описание	
Алкидная эмаль превосходного качества, служащая годами внутри и снаружи помещений. Рекомендуются для загрунтованных деревянных и металлических поверхностей. Отличные свойства при нанесении, быстрое высыхание и долговечность. Слабый запах делает внутренние работы более комфортными. Без свинца.	
Особенности	
- превосходный розлив и укрывистость - отличная стойкость к стеканию - износостойкая, долговечная, атмосферостойкая - слабый запах при нанесении - для наружных и внутренних поверхностей - элегантная атласная поверхность - подходит для мест с интенсивным использованием и коммерческих помещений	
Общие данные	
Цвета	белый, чёрный и 1694 оттенка колеровки
Токсичность	без свинца и ртути
Степень блеска	25–30 при 60°
Эксплуатационные свойства	
Атмосферостойкость	хорошая
Стойкость к истиранию	отличная
Термостойкость	до 120 °C; постоянный нагрев вызывает преждевременное пожелтение и охрупчивание
Стойкость к растворителям	хорошая стойкость к алифатическим растворителям и спиртам; чувствителен к ароматическим углеводородам и другим сильным растворителям

Водостойкость	хорошая стойкость к воде и конденсату; стойка к истиранию при мытье
ЛОС: категория A/d SB (краски для внутренней и наружной отделки и обшивки по дереву и металлу). Готовый продукт содержит не более 299 г/л — ниже предела EC 300 г/л (2010).	
Технические данные	
Расход	15–16 м²/л
Сухой остаток по объёму	42%
Толщина мокрой плёнки	72 мкм
Толщина сухой плёнки	30 мкм
Высыхание при 20 °C	на отлип — 3 ч; перекрытие — 16 ч
Эластичность	выдерживает испытание на оправке 3 мм
Разбавление	5% уайт-спирита со слабым запахом
Способ нанесения	кисть, валик, распыление
Подготовка поверхности	
Окрашиваемая поверхность должна быть очищена от всего неппрочного: пыли, отслаивающейся и шелушащейся краски. Поверхность должна быть чистой, без следов жира, масла и грязи. Непрочный материал удалите скребком и шлифованием. Глянцевые поверхности отшлифуйте до матовости. После грунтования, как описано ниже, нанесите два слоя CS 577.	
Новое дерево: точно загрунтуйте все зашпатлёванные отверстия от гвоздей и заплатки CS 570 The Perfect Primer (алкидный универсальный грунт-изолятор). Дайте высохнуть, затем нанесите сплошной слой алкидного подслоя. Отшлифуйте до гладкости.	
Новая штукатурка, гипсокартон: загрунтуйте CS 192 Wall Plus (водный микронизированный стабилизирующий эко-грунт) или CS 570 The Perfect Primer (алкидный универсальный грунт-изолятор).	

Чёрный металл: удалите ржавчину и неппрочный материал, затем загрунтуйте открытый металл CS 568 The Perfect Primer (алкидный антикоррозийный грунт).
Ранее окрашенные поверхности: загрунтуйте CS 570 The Perfect Primer (алкидный универсальный грунт-изолятор).
Нанесение
Тщательно перемешивайте до и во время использования. Наносите кистью, валиком или распылением. Разбавляйте уайт-спиритом со слабым запахом на 5%. Не наносите при температуре воздуха или поверхности ниже 10 °C и при высокой влажности. В прохладных и влажных условиях высыхание дольше.
Очистка: Очищайте кисти и инструмент уайт-спиритом.
Меры предосторожности, охрана здоровья и окружающей среды
- ОСТОРОЖНО. Содержит нефту (нефтяную), тяжёлую гидроочищенную - легковоспламеняющаяся жидкость и пары - вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями - повторное воздействие может вызывать сухость или растрескивание кожи - может вызывать сонливость или головокружение - ПРИ ВДЫХАНИИ: вывести пострадавшего на свежий воздух и обеспечить ему покой в удобном для дыхания положении - содержит бис(2-этилгексаноат) кобальта, 2-бензофуран-1,3-дион и 2-бутаноноксим; может вызывать аллергическую реакцию - беречь от тепла, горячих поверхностей, искр, открытого огня и других источников воспламенения; не курить - не допускать попадания в глаза, на кожу и одежду

- использовать защитные перчатки, защитную одежду, средства защиты глаз и лица
- при плохом самочувствии обратиться в токсикологический центр или к врачу
- хранить в недоступном для детей месте
- не допускать попадания в окружающую среду
- утилизировать содержимое и тару на соответствующем полигоне или сдавать на переработку согласно местным и национальным нормам

- держать тару плотно закрытой
- хранить в прохладном месте
- при пожаре тушить углекислым газом, пеной или химическим порошком
- паспорт безопасности предоставляется по запросу

Упаковка и хранение

Тара	0,75 л, 1 л, 2,5 л, 3 л
Температура вспышки	44 °C (по Абелю)
Хранение	КРАСКИ, легковоспламеняющаяся жидкость

Техническая поддержка

Консультации по материалу и системам окраски — у официального дилера Color Style. В Москве: интернет-магазин benjaminmoore-store.ru, +7 (495) 668-55-88.

ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ

Паспорт безопасности (SDS) предоставляется производителем по запросу.