

SAN MARCO
is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Combat Fix

МИКРОНИЗОВАННАЯ ГРУНТОВКА ПРОТИВ ПЛЕСЕНИ ДЛЯ
ВНУТРЕННИХ/НАРУЖНЫХ РАБОТ



КОД 4430001

COMBAT FIX - V.2024-09-23

ОПИСАНИЕ

Фиксирующее средство, предназначенное для подготовки стены при наличии следов плесени и для предотвращения ее образования, облегчает нанесение противоплесневой краски и продлевает срок ее службы с течением времени. Делает поглощение поверхности равномерным и консолидирует разрушающиеся поверхности, улучшая сцепление и уменьшая расход последующих слоев краски на водной основе, увеличивая ее эффективность против плесени. СОМБАТ ФИХ повышает эффективность противоплесневой краски на еще не окрашенных основаниях, подготовленных для покраски и на поверхностях с легкой плесенью. При наличии обширных участков с плесенью целесообразно использовать полную систему СОМБАТ.

ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ

Краска наносится на внутренние поверхности:

- Поверхности, обработанные теплоизоляционными материалами
- Новую и старую штукатурку на водной основе.
- Бетонные поверхности.
- Поверхность из гипса, гипсокартона.
- Поверхности со старой краской минеральной или органической основы, просушенные, не осыпающиеся, плотные, впитывающие и правильно подготовленные.
- Различные минеральные строительные смеси, при условии, что они впитывающие. Поверхности должны быть правильно подготовлены, следуя параграфу «Подготовка поверхности». Не наносить на не просохшие поверхности. Необходимо выдержать штукатурную поверхность до полной просушки в течение четырех недель.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип связующего вещества: микроэмульсия со слабым запахом
- Оценка качества воздуха в помещениях: А
- Растворитель: вода
- Объемная масса (плотность) UNI EN ISO 2811-1: 1.00 ± 0.05 кг/л
- Время истечения UNI EN ISO 2431: 46 ± 3 " Вискозиметр №3 при 25 °C
- Противогрибковый консервант UNI EN 15457: 0 = нет роста
- Высыхание (25 °C и 65% относительной влажности): на ощупь 30-40 мин.; для нанесения следующего слоя - через 2 часа.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

- Оштукатуренные, гипсовые и гипсокартонные поверхности:
- Убедитесь, что срок выдержки поверхности составляет не менее 28 дней.
 - Проверьте состояние поверхности. Поверхность должна быть прочной. В противном случае обеспечить реконструкцию или консолидацию с помощью специальных средств.
 - При наличии плесени обработать поверхность моющим средством COMBAT 222 код 4810222 и saniрующим средством COMBAT 333 код 4810333.
 - Удалите, почистив щеткой или смыв возможные высолы.
 - В случае наличия старой краски удалите отслаивающиеся и не плотно прилегающие участки, при этом верхние слои извести или темперной краски следует полностью удалить путем тщательного смачивания поверхности и соскабливания или использования мойки высокого давления.
 - В помещении устранить неровности поверхности и обработать отверстия, трещины и впадины с помощью TAMSTUCCO 9400006 или TAMSTUCCO POLVERE 9410110 или STUCCOFACILE 9560019; отшлифовать штукатурку и заполненные впадины наждачной бумагой.
 - Уплотните трещины соответствующими герметиками.
 - При необходимости нанести выравнивающее покрытие на штукатурку, например RASAMIX 9440160 или BETOMARC 9450150 или RASOMARC 9500150 в зависимости от типа основания.
 - Удалите пыль, налет и другие отложения с помощью щетки.
 - Убедитесь, что основа сухая и нанесите один слой COMBAT FIX в соответствии с процедурами, описанными в инструкциях по применению.
 - Минимум через 2 часа можно наносить финишный продукт.

Бетонные поверхности:

- Прошкурить поверхности и удалить возможные отслаивающиеся старые краски.
- При наличии плесени обработать поверхность моющим средством COMBAT 222 код 4810222 и saniрующим средством COMBAT 333 код 4810333.
- Удалить отслаивающиеся частички цемента.
- Выступающие на поверхности металлические стержни арматуры тщательно очистить и обработать пассивирующим раствором BETOXAN PRIMER 9490125.
- Отремонтировать дефектные участки с помощью выравнивающего продукта BETOXAN 400 или BETOXAN 300 Волокнистый тиксотропный противоусадочный раствор 9490140/0130; выполнить финишную штукатурку с помощью BETOXAN 200 штукатурка против карбонизации с антиусадочным

эффектом 9490120.

- Убедитесь, что основа сухая и нанесите один слой COMBAT FIX в соответствии с процедурами, описанными в инструкциях по применению.

- Минимум через 2 часа можно наносить финишный продукт.

Поверхности из камня или кирпича:

- Удалите пыль и очистите поверхности; при наличии налета грязи, поверхностных корок, накали и т. п. провести гидроочистку, гидро-пескоструйную обработку, микро-пескоструйную обработку или химическую очистку. Желательно провести предварительную проверку, чтобы определить наиболее эффективный метод и тип очистки.

- При наличии плесени обработать поверхность моющим средством COMBAT 222 код 4810222 и saniрующим средством COMBAT 333 код 4810333.

- На сухую поверхность нанести 1-2 слоя фиксирующего средства COMBAT FIX согласно указанным инструкциям.

ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ

- Условия окружающей среды и поверхности:

Температура воздуха: Мин. +8 °C / Макс. +35 °C

- Относительная влажность воздуха: <75%

- Температура поверхности: Мин. +5 °C / Макс. +35 °C

Влажность поверхности: <10%

- Не применяйте в присутствии поверхностной конденсации или прямых солнечных лучей.

- Инструменты: кисть, валик.

Количество слоев: нанесите 1-2 слоя "по-сырому".

- Разбавитель: вода

- Разведение: в зависимости от типа и поглощения основания.

На гипс и гипсокартон от 50 до 100%;

На штукатурке, штукатурка для мокрого фасада и при наличии старой стирающейся краски от 100 до 200%.

На бетон от 200 до 300%.

Нужное количество можно определить, наблюдая образование на обработанной поверхности опаловой пленки. Слишком большие количества могут образовывать плотный слой, который негативно влияет на адгезию последующих слоев краски, и наоборот, недостаточный слой фиксирующего средства затрудняет нанесение с последующим увеличением расхода, снижением способности сцепления отделочного покрытия и возможной неравномерностью абсорбции.

- Все инструменты сразу же после использования следует очистить и промыть водой.

- Ориентировочный расход: Покрытия традиционной штукатуркой, модифицированные шпаклевки с синтетическими смолами, гипс и гипсокартон: 15-18 м.кв./литр. Основания со штукатуркой на основе извести или с высокой степенью поглощения: 8-10 м.кв./литр. Рекомендуется провести предварительное практическое испытание на специальной основе для определения расхода.

ХРАНЕНИЕ

Максимальная температура хранения материала: +30°C

Минимальная температура хранения: +5°C

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Срок хранения материала составляет 2 года при условии хранения в закрытых оригинальных упаковках при соблюдении надлежащих правил хранения и температурного режима.

Произведен в соответствии с директивами Евросоюза (2004/42/EC):

Категория A/h: фиксатор грунтовок (на водной основе): 30 г/л (2010).

COMBAT FIX содержит не более 1 г/л летучих органических соединений (ЛОС)

Использовать материал согласно нормам гигиены и безопасности: после использования не выкидывать упаковки в окружающую среду, остатки должны быть утилизированы со строительными отходами. Для дополнительной информации необходимо ознакомиться с описанием по безопасному использованию материала.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Микронизированный антикоррозионный фиксатор для фасадов / интерьера.

Водорастворимая грунтовка против плесени COMBAT FIX код 4430001, на основе микроэмульсии с низким содержанием летучих органических соединений, подходящей для пропитки стеновых опор, наносится на уже подготовленные поверхности в количествах, определяемых в зависимости от поглощения опоры.

Поставка и укладка материала € за кв.м.